

۱- دیاگرام فاز سیستیم  $Fe-S$  نشان می دهد که  $Fe$  و  $S$  در حالت مذاب کاملاً در هم حل می شوند، ولی در حالت جامد نامحلول هستند. ترکیب لیکوئیدوس در دمای  $1200^{\circ}C$  شامل ۶۲ درصد مولی آهن و ۳۸ درصد مولی گوگرد است. گرمای نهان ذوب آهن در نقطه ذوب آن ( $1535^{\circ}C$ ) برابر با ۱۵۳۶۰ ژول بر مول است. ظرفیت حرارتی آهن مذاب  $1/3$  ژول بر مول از ظرفیت حرارتی مولی آهن جامد بیشتر است.

الف) معادله ای برای انرژی آزاد ذوب شدن آهن ( $\Delta G_m^0$ ) بصورت تابعی از دما بیابید.

ب) اکتیویته آهن را در محلول مذابی از آهن و گوگرد شامل ۶۲ درصد مولی آهن در دمای  $1200^{\circ}C$  محاسبه نمایید.

ج) فرض کنید مذاب  $Fe-S$  رفتار با قاعده داشته باشد. اکتیویته آهن را در محلول مذابی از آهن و گوگرد شامل ۶۲ درصد مولی آهن در دمای  $1535^{\circ}C$  محاسبه نمایید.

د) انرژی آزاد اضافی انحلال را در دمای  $1535^{\circ}C$  برای محلول مذابی شامل ۶۲ درصد مولی آهن محاسبه نمایید.

۲- سزیم و روبیدیم در حالت مذاب و جامد حلالیت کامل دارند و منحنی سالییدوس و لیکوئیدوس آن‌ها دارای یک مینیمم در  $x_{Cs} = 0.5$  و دمای ۲۸۲ کلوین است. اگر محلول مذاب آن‌ها رفتار ایده‌آل داشته باشد، انرژی آزاد انحلال سزیم و روبیدیم جامد را برای تشکیل محلول جامد در  $x_{Cs} = 0.5$  و دمای ۲۸۲ کلوین بیابید.

$$T_m(Cs) = 302.8 K, \quad \Delta G_m^0(Cs) = 143.5 J, \quad T_m(Rb) = 312 K, \quad \Delta G_m^0(Rb) = 211.3 J,$$

۳-  $MgO$  و  $CaO$  یک سیستم یوتکتیک ساده تشکیل می دهند که محدوده حلالیت کوچکی دارند. دمای یوتکتیک  $2370$  درجه سانتیگراد است. در صورتیکه حل شوندگان در دو محلول جامد از قانون هنری تبعیت کنند و ضریب اکتیویته هنری  $CaO$  در محلول غنی از  $MgO$  برابر با  $12/88$  و ضریب اکتیویته هنری  $MgO$  در محلول غنی از  $CaO$  برابر با  $6/23$  در دمای  $2300$  درجه سانتیگراد باشد، مقدار حلالیت  $MgO$  و  $CaO$  را در محلول های جامد در این دما بدست آورید.

۴-  $MgF_2$  و  $CaF_2$  دارای نقطه یوتکتیک بوده و در حالت جامد در هم حل نمی شوند. اگر محلول مذاب آن‌ها راولتی فرض شود، ترکیب و دمای یوتکتیک را بیابید.

۵- نقطه ذوب  $SiO_2$  و  $TiO_2$  به ترتیب برابر با  $1723$  و  $1824$  درجه سانتیگراد است. این دو ترکیب در حالت جامد در یکدیگر نامحلول بوده و سیستم دوتایی آن‌ها یک تعادل مونوتکتیک در دمای  $1794$  درجه سانتیگراد دارد. اگر کسر مولی  $SiO_2$  در ترکیب دو مذاب برابر با  $0/24$  و  $0/67$  باشد و محلول های مذاب رفتار باقاعده داشته باشند، مقدار  $\Omega$  را برای محلول مذاب پیدا کرده و تعیین کنید در چه دمایی ناحیه عدم حلالیت حذف می شود؟

۶- یک بوته حاوی  $100$  گرم نقره را در دمای  $1000$  درجه سانتیگراد داخل یک محفظه قرار می دهیم. محفظه واکنش را تخلیه نموده و با  $50 \text{ cm}^3$  گاز آرگون (در شرایط استاندارد) پر می کنیم. در اینحالت فشارسنج فشار درون محفظه را  $0/9$  اتمسفر نشان می دهد. محفظه را مجدداً تخلیه نموده و با گاز اکسیژن پر می کنیم. مقدار  $251/5 \text{ cm}^3$  اکسیژن در شرایط

متعارفی مصرف می شود تا فشار محفظه به  $0/9$  اتمسفر برسد. حلالیت اکسیژن در نقره را بصورت درصد اتمی محاسبه نموده و ثابت قانون سیورت را در دمای  $1000$  درجه سانتیگراد تعیین کنید.

۷- دو فلز  $A$  و  $B$  در حالت جامد و مذاب حلالیت کامل دارند و محلول های جامد و مذاب آنها ایده آل است. محلول مذابی از این دو فلز با کسر مولی  $x_B=m$  را تدریجا سرد کرده ایم، در دمای  $1500K$  شروع به انجماد کرده و کسر مولی  $B$  در محلول جامد حاصل از انجماد  $x_B=n$  است. اگر  $\Delta G$  ناشی از ذوب یک مول  $B$  در دمای انجماد برابر با  $750$  کالری باشد، نسبت  $\frac{n}{m}$  را بدست آورید.

۸- آلیاژ مذاب  $A-B$  حاوی  $20$  درصد مولی  $B$  را بتدریج سرد کرده ایم، در دمای  $T$  شروع به انجماد کرده و آلیاژ جامد حاصل از انجماد  $10$  درصد مولی  $B$  دارد. اگر آلیاژ مذاب محلول ایده آل باشد، ضریب اکتیویته  $B$  در آلیاژ جامد حاصل از انجماد را نسبت به حالت استاندارد  $B$  مذاب خالص بدست آورید.