



دانشگاه عمان
گروه مهندسی عمران

عموان درس: مصالح ساختمانی و آزمایشگاه
مدرس: دکتر علیرضا پاجخاری

سرفصل مصوب وزارت علوم

پیش نیازانمان ارائه درس	ساعت			تعداد واحد	نام درس	کد درس
	مجموع	عملی	نظری			
۱۱۸	۴۰	۱۶	۲۴	۲	مصالح ساختمانی و آزمایشگاه	۱۰۳

سرفصل مصوب وزارت علوم

سرفصل درس

الف - نظری (۲۴ ساعت)

- ۱- مقدمه: اهمیت و نقش مصالح ساختمانی در ساخت و ساز
- ۲- مصالح فلزی: ساختار، خواص مقاومتی، ضریب ارتجاعی، افزایش مقاومت، خوردگی، شکنندگی، خستگی و سایر خواص فلزات آهن، چدن، فولاد، مس، آلیاژهای مس، سرب، روی و آلومینیوم کاربرد مصالح فلزی فوق در صنعت ساختمان
- ۳- چوب: منابع تولید و روش های تبدیل، خواص فیزیکی و مقاومتی، اثرات نامطلوب محیطی و شیمیایی برخواص چوب، حفاظت چوب، کاربردهای مختلف چوب، انواع چوب
- ۴- گچ: روشهای تولید، خواص فیزیکی و شیمیایی و مقاومتی، انواع کاربردهای مختلف
- ۵- آهک: روشهای تولید، خواص فیزیکی و شیمیایی و مقاومتی، انواع کاربردهای مختلف
- ۶- خاک: خواص، طبقه بندی، کاربردهای مختلف
- ۷- ملاتها: تولید و خواص ملاتهای مختلف نظیر شفته آهک، ماسه آهک سیمانی و کاربرد آنها
- ۸- آجر و سرامیک: مواد خام و تولید، طبقه بندی و انواع آجر، خواص مختلف، آزمایشهای آجر، کارهای مختلف.
- ۹- سیمان: تولید، خواص فیزیکی و شیمیایی و مکانیکی
- ۱۰- سنگ: انواع سنگ، شناسایی سنگها، خواص مختلف، کاربردهای مختلف
- ۱۱- بتن: روشهای تولید، خواص کلی، کاربرد در صنعت ساختمان، انواع بتن
- ۱۲- قیرو آسفالت: روشهای تولید، خواص مختلف، آزمایشهای قیرو آسفالت، کاربرد
- ۱۳- عایقها: عایقهای حرارتی و رطوبتی در ساختمان، مصالح کاربردی، خواص
- ۱۴- مواد پلیمری: ساختار، تکنولوژی پلیمر، خواص مکانیکی، حرارتی و دوام پلیمرها، انواع پلیمرها و کاربرد آنها در صنعت ساختمان، کاربردهای جدید در ساختمان
- ۱۵- شیشه: روشهای تولید، خواص مختلف، انواع شیشه، کاربردها در صنعت ساختمان
- ۱۶- آشنایی با مبحث ۵ مقررات ملی ساختمانی ایران

ب- عملی (۱۶ ساعت)

انجام آزمایشهای مختلف: بررسی خواص مصالح ساختمانی نظیر آجر، گچ، آهک، سنگ، کشش فولاد



مراجع و دسترس

- مصالح ساخت و آزمایشگاه - تالیف حسن صادقی و پرویز رفعتی - انتشارات دانشگاه امام حسین
- مصالح ساختمانی - تالیف حسن رحیمی - انتشارات دانشگاه تهران
- مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان: مصالح و فرآورده های ساختمانی - ویرایش چهارم ۱۳۹۲
- نشریه ۵۵ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور: مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی - تجدید نظر دوم ۱۳۸۳
- مبحث دهم مقررات ملی ساختمان: طرح و اجرای ساختمانهای فولادی
- مبحث نهم مقررات ملی ساختمان: طرح و اجرای ساختمانهای بتنی
- مصالح ساختمان - تالیف احمد حامی - انتشارات دانشگاه تهران
- استاندارد شماره ۷ ایران (آجر رسی)
- ...



طرح درس مصالح ساختمانی و آزمایشگاه (مدرس: دکتر پاچناری)	
۱	مقدمه و آشنایی با روند تکامل و نقش مصالح ساختمانی در ساخت و ساز
۲	مروری بر خواص عمومی، فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی مصالح ساختمانی
۳	سنگ و سنگدانه: انواع و ویژگیها، دانه بندی، آزمایش ها، کاربردها و نکات آیین نامه ای
۴	آجر: انواع و طبقه بندی، روش تولید، معایب، تست ها و حدود قابل قبول و نکات آیین نامه ای
۵	گچ: پروسه تولید، خواص، انواع و کاربردها
۶	مباحث و نکات مربوط به کاربرد خاک و آب به عنوان مصالح ساختمانی
۷	فلزات ساختمانی: انواع فلزات آهنی و غیر آهنی و استانداردها و ویژگی های آنها
۸	مقاطع، مشخصات و استانداردهای و نکات آیین نامه ای و اجرایی در مورد پروفیل‌های ساختمانی و میلگردها
۹	مباحث مربوط به چوب: ساختمان و طبقه بندی چوب، کاربرد، حفاظت و نگهداری، عوامل موثر بر رفتار مکانیکی و فرآورده های چوبی
۱۰	سیمان: انواع ، فرآیند تولید، شیمی سیمان، نکات مربوط به نگهداری
۱۱	قیر و آسفالت: انواع، کاربردها، نحوه طبقه بندی و نکات آیین نامه ای
۱۲	بتن: خواص کلی، انواع و رده بندی، امتیازات بتن نسبت به فولاد، نکات اجرایی و آیین نامه ای
۱۳	شیشه : کاربرد، فرآیند تولید و ترکیب، انواع شیشه و خواص آن، نمای شیشه ای
۱۴	آهک: روش تولید، خواص، انواع و کاربردها
۱۵	ملات ها: تولید، خواص و کاربرد انواع ملات های ساختمانی
۱۶	رنگ و مواد پلیمری، آشنایی با مصالح ساختمانی نوین

روه سدی

نحوه ارزشیابی

➤ آزمایشگاه (حضور، ارائه گزارش کار و امتحان): ۶ تا ۸ نمره

➤ حضور و فعالیت کلاسی: ۲ تا ۲ نمره (مازاد)

➤ امتحان پایان ترم: ۱۲ تا ۱۴ نمره

برنامه آزمایشگاه مصالح

آزمایشگاه مصالح

گروه بندی آزمایشگاه

ردیف	آزمایش
۱	درصد رطوبت سنگدانه
۲	جذب آب سنگدانه
۳	وزن مخصوص حقیقی سنگدانه
۴	وزن حجمی مترکم شده و نشده سنگدانه
۵	ایجاد سنجی آجر
۶	جذب آب و درصد رطوبت آجر
۷	وزن مخصوص فضایی آجر
۸	وزن مخصوص حقیقی آجر-ارشمیدس
۹	مقاومت فشاری آجر
۱۰	غلظت نرمال گچ
۱۱	دانه سته گچ
۱۲	گیرش گچ
۱۳	مقاومت فشاری گچ
۱۴	مقاومت خمشی گچ
۱۵	درجه نرمی گچ
۱۶	مقاومت کششی میلگرد

گروه دو

گروه بندی اولیه	۹۷-۷-۲	گروه بندی اولیه
حذف و اضافه ۹۷-۷-۹، ۱۰		
توجیه گروه ۱	۹۷-۰۷-۰۹	توجیه گروه ۲
سرفصل آزمایشها، جزوه و نحوه گزارش نویسی، فرم پیش گزارش، آشنایی با تجهیزات، نمونه گیری، گروه بندی، بارم نمرات و...		
جلسه اول	۹۷-۰۷-۱۶	
جلسه اول	۹۷-۰۷-۲۳	
جلسه دوم	۹۷-۰۷-۳۰	
جلسه دوم	۹۷-۰۸-۰۷	
جلسه سوم	۹۷-۰۸-۱۴	
جلسه سوم	۹۷-۰۸-۲۱	
جلسه چهارم	۹۷-۰۸-۲۸	
جلسه چهارم	۹۷-۰۹-۰۵	
جلسه پنجم	۹۷-۰۹-۱۲	
جلسه پنجم	۹۷-۰۹-۱۹	
جلسه ششم	۹۷-۰۹-۲۶	
جلسه ششم	۹۷-۱۰-۰۳	
هر دو گروه، تست کشش میلگرد در آز مقاومت گروه مکانیک ۹۷-۱۰-۱۰		

گروه یک



استانداردهای مرجع برای بررسی کیفی مصالح ساختمانی

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (ISIRI)
سازمان بین المللی استاندارد (ISO)
مرکز تدوین استاندارد ایالات متحده (ASTM)
مرکز تدوین استاندارد آلمان (DIN)
مرکز تدوین استاندارد شوروی (GOST)
مرکز تدوین استاندارد بریتانیا (BS)
مرکز تدوین استاندارد ژاپن (JIS)



روزنه تکامل مصالح در ساخت و ساز



روزنه تکامل مصالح در ساخت و ساز




روزنه‌های مصالح در ساخت و ساز



روزنه‌های مصالح در ساخت و ساز



روزنه تکامل مصالح در ساخت و ساز




روزنه تکامل مصالح در ساخت و ساز



روزنه تکامل مصالح در ساخت و ساز



خواص عمومی مصالح ساختمانی



1- آشنایی با برخی از خواص فیزیکی مواد

الف) جرم مخصوص (دانسیته):

جرم واحد حجم ماده.

ب) وزن مخصوص :

نسبت وزن واحد حجم ماده به وزن واحد حجم آب.





1- آشنایی با برخی از خواص فیزیکی مواد

پ) نسبت تخلخل:

نسبت حجم فضای خالی بین ذرات

جسم به حجم قسمت جامد.




ت) تخلخل (پوکی):

نسبت حجم فضای خالی بین ذرات جسم به حجم کل.



1- آشنایی با برخی از خواص فیزیکی مواد



$$n = \frac{V_v}{V}$$

$$e = \frac{V_v}{V_s}$$

رابطه n و e :

ث) جذب آب:

$$W_w = \frac{W_{Saturated} - W_s}{W_s} \times 100$$

$$W_v = \frac{W_{Saturated} - W_s}{V} \times 100$$




1- آشنایی با برخی از خواص فیزیکی مواد

ج) ضریب نرم شدن:

نسبت مقاومت اشباع به مقاومت خشک مصالح.

چ) مقاومت در برابر یخ زدگی و هوازگی



گروه مهندسی



1- آشنایی با برخی از خواص فیزیکی مواد

ح) هدایت حرارتی:

اگر به میزان یک کیلوکالری حرارت در مدت زمان یک ساعت از دیواری به سطح یک متر مربع و ضخامت یک متر عبور کند و در طرفین دیوار یکدرجه اختلاف درجه حرارت ایجاد شود ضریب هدایت حرارتی واحد خواهد بود.

$$Q = \lambda A(t_2 - t_1)T / d$$
$$\lambda = \frac{Qd}{A(t_2 - t_1)T} \quad \frac{\text{Kcal}}{\text{m.h.C}^\circ}$$

Q = مقدار انرژی حرارتی هدایت شده بر حسب کیلوکالری،

λ = ضریب هدایت گرمایی،

A = سطح خارجی بر حسب متر مربع،

t_2, t_1 = اختلاف درجه حرارت دو طرف دیوار بر حسب درجه سانتیگراد،


T = مدت زمان جریان هدایت گرمایی بر حسب ساعت،

d = ضخامت جسم بر حسب متر.



1- آشنایی با برخی از خواص فیزیکی مواد

خ) مقاومت در برابر آتش:



انواع مصالح

نسوز

دیرگداز


زودگداز




2- آشنایی با برخی از خواص مکانیکی مواد

مفهوم تنش محوری:

Area = 5 cm²






Area = 10 cm²



2- آشنایی با برخی از خواص مکانیکی مواد

types of stresses:



2- آشنایی با برخی از خواص مکانیکی مواد


الف) مقاومت فشاری:



25

2- آشنایی با برخی از خواص مکانیکی مواد


مفهوم کرنش محوری:



26


2- آشنایی با برخی از خواص مکانیکی مواد

ب) مدول الاستیسیته ، منحنی تنش- کرنش و شکل پذیری:



2- آشنایی با برخی از خواص مکانیکی مواد

پ) ضریب فنریت و طاقت و اتلاف انرژی



3- نمونه‌هایی از ضرورت آشنایی با خواص شیمیایی مواد



واکنش اسید کربنیک با بتن

واکنش قلیایی سنگدانه

واکنش اسید سولفوریک با سنگهای آهکی

گیرش سیمان



سازمان سازه‌های گسترده
گروه مهندسی

29

Densities of structural materials

Density (kg/m^3)

Engineering materials

Steel	7800
Concrete	2300
Rubber	1100

Biological materials

Bone	2000
Cartilage	1100
Tendon	1300
Locust cuticle	1200



سازمان سازه‌های گسترده
گروه مهندسی

Comparison: density of water is 1000 kg/m^3

30



جسمی طبیعی متشکل از یک یا چند کانی.

باربر یا تزئینی یا ترکیب هر دو.

مقاومت ↔ جنس کانی ها



معیار درجه

سختی موس



Mohs Scale of Hardness

Mineral	Hardness	Common Household Substance
talc	1	plastic (1)
gypsum	2	salt (2.3)
calcite	3	fingernail (2.5)
fluorite	4	GOLD 2.5-3
apatite	5	copper coin (5)
orthoclase	6	window glass (5.5)
quartz	7	pen knife (6.5)
topaz	8	
corundum (sapphire)	9	
diamond	10	

سختی	مشخصه سختی	کانی
۱	با فشار شست ساینده می‌شوند	تالک (Talc)
۲	با ناخن خراش برمی‌دارند	گچ (Gypsum)
۳	با فولاد به آسانی خراش‌اندازده می‌شود	کلسیت (Calcite)
۴	با فولاد خراش‌اندازده می‌شود	فلوریت (Fluorite)
۵	با فولاد به دشواری خراش برمی‌دارد	آپاتیت (Apatite)
۶	با شیشه خراش‌اندازده می‌شود	فلدسپات (Feldspar)
۷	شیشه را خراش می‌دهد	کوارتز (Quartz)
۸	کانی‌های سیلیسی را خراش می‌دهد	توپاز (Topaz)
۹	کانی‌های سیلیسی را به آسانی خراش می‌دهد	کوراندوم (Corundum)
۱۰	همه کانی‌ها را خراش می‌دهد	الماس (Diamond)

ویژگیها و حداقل حدود قابل قبول:

- ✦ بافت ظاهری
- ✦ مقاومت فشاری حداقل برای مصارف برابر
- ✦ مقاومت یخ زدگی و هوازگی
- ✦ مقاومت در برابر سایش و ضربه و مدول گسیختگی
- ✦ ضریب انبساط حرارتی ملات و سنگ
- ✦ جذب آب و ضریب نرم شدن



نمونه سنگهای بنایی و نما باید قبلاً به تصویب دستگاه نظارت برسد.

استانداردهای مرجع:


- استاندارد شماره ۴۴۹: "روش آزمایش مقاومت مصالح سنگی در مقابل عوامل جوی"
- استاندارد شماره ۵۷۸: "روشهای تعیین میزان جذب آب و تاب مصالح سنگی در برابر یخبندان"
- استاندارد شماره ۶۱۷: "روشهای تعیین تاب گسیختگی فشاری و خمشی مصالح سنگی"
- استاندارد شماره ۶۱۸: "بلوکهای سنگهای طبیعی برای برش به منظور استفاده در نما، کف و تزئینات"
- استاندارد شماره ۶۱۹: "روشهای آزمون تاب سایشی سنگ که روی آن رفت و آمد می شود."
- استاندارد شماره ۶۶۵: "روش تعیین تاب فشاری مصالح سنگی"



سنگ

ضوابط خاص برای اشکال هندسی مختلف سنگهای ساختمانی:

سنگ لاشه (سنگ نامنظم که از استخراج معدن بدست می آید):



حداقل ریشه در سنگهای لاشه سرتاسری (یا عمقی) در صورتی که ضخامت دیوار اجازه دهد ۵۰۰ میلیمتر، در سنگهای کله ۴۰۰ میلیمتر و در سنگهای راسته به اندازه ارتفاع سنگ خواهد بود.




گروه مهندسی

35

سنگ

ضوابط خاص برای اشکال هندسی مختلف سنگهای ساختمانی:

سنگ بادبر (شکل دهی شده به شکل تقریبی مکعب مستطیل و با برجستگی رها شده در وجه نما و حداقل دارای یک وجه صاف):



گروه مهندسی




36

سنگ

ضوابط خاص برای اشکال هندسی مختلف سنگهای ساختمانی:


سنگ پلاک:



37

سنگ



حداقل ضخامت سنگهای پلاک مصرفی در کف پله و درپوش ۴۰ میلیمتر، پلاک کفپوش ۳۰ میلیمتر، پلاک نما ۲۰ میلیمتر و برای سنگهای قرنیز دور اطاقها ۱۰ میلیمتر می باشد.



38

سنگ


انواع سنگها از منظر منشا پیدایش:



سنگ

انواع مختلفی از سنگهای ساختمانی:




سنگ گرانیت:



سنگ

انواع مختلفی از سنگهای ساختمانی:

سنگ تراورتن:




41



سنگ

انواع مختلفی از سنگهای ساختمانی:

سنگ مرمر:



سنگ آهک:




لرزه‌مندی

42

سگدانه

مصالحی طبیعی، مصنوعی یا بازیافت شده که در تولید فرآورده های ساختمانی بکار می رود.



سگدانه

استانداردهای مرجع:


- استاندارد شماره ۳۰۰: "مصالح سنگی ریزدانه برای بتن و بتن مسلح"
- استاندارد شماره ۳۰۲: "شن برای بتن و بتن مسلح"
- استاندارد شماره ۴۴۶: "روش تعیین مقدار موادی از مصالح سنگی که از الک ۷۵ میکرون می‌گذرد."
- استاندارد شماره ۴۴۷: "روش دانه‌بندی ریز و درشت مصالح سنگی با الک (ماسه و شن)"
- استاندارد شماره ۴۴۸: "روش آزمون برای تعیین سایش مصالح سنگی درشت‌دانه با استفاده از ماشین لوس آنجلس"
- استاندارد شماره ۴۴۹: "روش آزمایش مقاومت مصالح سنگی در مقابل عوامل جوی"
- استاندارد شماره ۵۷۸: "روش‌های تعیین میزان جذب آب و تاب مصالح سنگی در برابر یخبندان"
- استاندارد شماره ۶۱۱: "روش تعیین رطوبت سطحی شن ریز"
- استاندارد شماره ۶۱۷: "روش تعیین تاب گسیختگی فشاری و خمشی مصالح سنگی"
- استاندارد شماره ۶۶۹: "روش تعیین تاب شن و ماسه در برابر ضربه"
- استاندارد شماره ۱۶۸۵: "روش آزمایش تعیین مقدار هم‌ارز ماسه برای خاکها و مصالح ریزدانه"



سگدان

نامگذاری الکها:

نام الک	بعد سوراخ (mm)	بعد سوراخ (الک (میکرون))
No. 4	4.75	
No.5	4	
No. 6	3.35mm	
No. 7	2.80mm	
No. 8	2.36mm	
No.10	2.00mm	
No. 12	1.70mm	
No. 14	1.40mm	
No. 16	1.18mm	
No. 18	1.00mm	
No.20	0.85	850μ
No.25	0.71	710μ
No.30	0.6	600μ
No.35	0.5	500μ
No.40	0.425	425μ
No.45	0.355	355μ
No.50	0.3	300μ
No.60	0.25	250μ
No.70	0.212	212μ
No.80	0.18	180μ
No.100	0.15	150μ
No.120	0.125	125μ
No.140	0.106	106μ
No.170	0.09	90μ
No.200	0.075	75μ
No.230	0.063	62μ
No.270	0.053	53μ
No.325	0.045	45μ
No.400	0.038	38μ
No.450	0.032	32μ
No.500	0.025	25μ




Size (mm)	شماره
-	No. 4 (4.75mm)
3in (75mm)	No. 10 (2.0mm)
2in (50mm)	No. 20 (850μm)
1.5in (37.5mm)	No. 40 (425μm)
1.0in (25mm)	No. 60 (250μm)
3/4in (19mm)	No. 140 (106μm)
3/8in (9.5mm)	No. 200 (75μm)

45

سگدان

منحنی دانه بندی:



$$2.3 \leq C_c = \frac{D_{30}^2}{D_{10} \times D_{60}} \leq 3.1$$

46

سنگدانه

ویژگیها و حداقل حدود قابل قبول:

دانه بندی شن و ماسه برای بتن و بتن مسلح، باید مطابق جداول ۳-۴-۲ (الف) و ۳-۴-۲ (ب) باشد.

جدول ۳-۴-۲ (الف) دانه بندی مصالح سنگی ریزدانه (ماسه)

درصد وزنی رد شده از هر الک آزمایشگاهی	اندازه الک استاندارد با سوراخ مربع
۱۰۰	۹/۵ میلیمتر
۹۵ - ۱۰۰	۴/۷۶ میلیمتر
۸۰ - ۱۰۰	۲/۳۸ میلیمتر
۵۰ - ۸۵	۱/۱۹ میلیمتر
۲۵ - ۶۰	۵۹۵ میکرون
۱۰ - ۳۰	۲۹۷ میکرون
۲ - ۱۰	۱۴۹ میکرون


باقیمانده مصالح بین هر دو الک متوالی جدول فوق نباید بیش از (۴۵٪) وزن کل نمونه باشد.



سنگدانه

ویژگیها و حداقل حدود قابل قبول:

حداکثر رس و لای و ذرات ریزتر از ۷۵ میکرون در ماسه طبیعی، و یا ماسه حاصله از شن طبیعی، نباید از (۳٪)، و در ماسه شکسته به دست آمده از سنگ، از (۱۰٪) و در شن از (۱٪) وزنی تجاوز کند.



ویژگیها و حداقل حدود قابل قبول:

جدول ۲-۳ (ت) حداکثر مقادیر مجاز برای مواد زیان آور در سنگدانه‌های درشت بتن*

نوع مواد زیان آور	حداکثر درصد وزنی مجاز در کل نمونه	ملاحظات
کلوخه‌های رسی	۰/۲۵	شسته‌های در حال متلاشی شدن نیز مشمول این محدودیت می‌شوند.
دانه‌های نرم	۵	به آسانی خطا بر می‌دارند و ساییده می‌شوند.
چرت به صورت ناخالصی		
- در معرض شرایط محیطی شدید	۱	این مواد اغلب با مواد شیمیایی سیان واکتس نامطلوب دارند.
- در معرض شرایط محیطی متوسط	۳	
- در معرض شرایط محیطی ملایم	۵	
دانه‌های گذشته از الک شماره ۲۰۰ (۰/۷۵ میلیمتر)	۱	مشروط بر این که رسی، یا حاصل اصلاح زیان آور نباشد.
زغال سنگ، لیگنیت، یا سایر مصالح سبک:		
- هنگامی که نمای ظاهری بتن حائز اهمیت است.	۰/۵	مواد زغالی با وزن مخصوص نسبی کمتر از ۲ و رنگ قهوه‌ای تیره می‌باشند.
- سایر بتن‌ها.	۱	
دانه‌های سست شامل مجموع کلوخه‌های رسی، دانه‌های نرم، چرت هوا زده، شیلها و شسته‌های متورق هوا زده:		
- بتن نمایان	۳	دانه‌های پوک، مواد بیگانه مانند چوب و بقایای نباتات و به طور کلی تمام دانه‌های ناسالم در محاسبه این درصدها باید منظور شوند.
- بتن تحت سایش	۵	
- سایر بتن‌ها	۷	
سولفات‌ها بر حسب SO_4^{2-}	۰/۴	-
کلرورها بر حسب CL^-	۰/۰۲	-

*روش آزمایش در هر یک از موارد فوق‌الذکر مطابق مندرجات آیین‌نامه بتن ایران خواهد بود.

گروه سمسری

جدول ۲-۴ (ب) حداکثر مقادیر مجاز برای مواد زیان آور در سنگدانه‌های ریز بتن*

نوع مواد زیان آور	حداکثر درصد وزنی در کل نمونه	ملاحظات
کلوخه‌های رسی و دانه‌های شکسته	۳	شسته‌های در حال متلاشی شدن و تبدیل به خاک رسی مشمول این محدودیت هستند.
دانه‌های گذشته از الک شماره ۲۰۰ (۰/۷۵ میلیمتر)		
- بتن تحت سایش	۳	مشروط بر اینکه دانه‌های رسی نباشند.
- سایر بتن‌ها	۵	
زغال سنگ، لیگنیت، یا سایر مصالح سبک:		
- هنگامی که نمای ظاهری بتن حائز اهمیت است.	۰/۵	مواد زغالی با وزن مخصوص نسبی کمتر از ۲ و رنگ قهوه‌ای تیره می‌باشند.
- سایر بتن‌ها.	۱	
میکا	۱	در هر حال مجموع کلوخه‌های رسی و میکا در مناطق گرم و مرطوب و با خردشدگی زیاد نباید از (۳٪) و در سایر مناطق از (۴٪) بیشتر باشد.
سولفات‌ها بر حسب SO_4^{2-}	۰/۴	-
کلرورها بر حسب CL^-	۰/۰۴	-

*روش آزمایش در هر یک از موارد فوق‌الذکر مطابق مندرجات آیین‌نامه بتن ایران خواهد بود.

ضوابط حمل و نقل و نگهداری:

انبار کردن مجزای شن و ماسه یا حتی شن

بارگیری، حمل و تخلیه مواد سنگی بتن و انبار کردن آنها باید به نحوی باشد که مواد خارجی و زیان آور در آنها نفوذ نکنند و دانه‌های ریز و درشت از یکدیگر جدا نشوند. مصالح سنگی باید دور از پوشش گیاهی و مواد آلوده کننده نگهداری شود. شن و ماسه باید به طور جداگانه انبار شوند و در مواقعی که درشتی دانه‌های شن از ۳۸/۱ میلیمتر تجاوز کند، این دانه‌ها نیز باید در دو گروه انباشته گردند تا امکان جداسازی دانه‌ها به حداقل برسد. هنگامی که بزرگترین اندازه سنگدانه ۳۸/۱ میلیمتر باشد مرز جدایی دو نوع سنگدانه ۱۹/۰۵ میلیمتر و وقتی که بزرگترین اندازه ۵۰/۸ یا ۶۴/۵ میلیمتر باشد مرز جدایی ۲۵/۴ میلیمتر خواهد بود.

مانعت از تابش آفتاب شدید یا یخ زدگی

سنگداز

ضوابط حمل و نقل و نگهداری:



51

آجر



52

آجر


انواع روشهای تولید آجر رسی:



53


آجر

فرآیند تولید آجر رسی:



54

آجر



آجر

ویژگیهای فیزیکی، شیمیایی و مکانیکی آجرها و روش آزمایش آنها باید مطابق استانداردهای ایرانی زیر باشد:

- استاندارد شماره ۷: آجرهای رسی (مشمول بر ویژگیها، نمونه برداری و روشهای آزمایش)
- استاندارد شماره ۲۹۰۹: استاندارد ویژگیها و روشهای آزمون تیرچه و بلوک سقفی
- استاندارد شماره ۹۹۱: آجر نسوز جهت طاقهای قوسی

جدول ۸- کدشناسایی آجر

کد شناسایی		نوع آجر	
لاتین	فارسی		
AM	ام	درجه ۱	آجر مهندسی
		درجه ۲	
AN	ان	درجه ۱	آجر نما
		درجه ۲	
ATB	ات ب	باربر	آجر توکار
AT	ات	غیر باربر	





آجرری

آجرهای مصرفی در نما باید مطابق استاندارد ایرانی شماره ۷، عاری از معایب ظاهری مانند ترک خوردگی، شوره زدگی، آلودگی و نظایر آن باشد. طول، عرض و ضخامت آجرهای ماشینی باید به ترتیب 220 ± 2 و 105 ± 1 و 55 ± 1 میلیمتر باشد. طول، عرض و ضخامت آجرهای دستی باید به ترتیب 210 ± 4 و 100 ± 3 و 55 ± 2 میلیمتر باشد.

جدول ۳- ابعاد ترجیحی آجر

ابعاد برحسب میلی‌متر

نوع	درازا	پهنا	بلندی
۱	۲۱۰	۱۰۰	۵۰
۲	۲۲۰	۱۰۵	۵۳



مروری بر معایب آجرری



مروری بر معایب آجررسی




مروری بر معایب آجررسی

۳- تحدب و تقعر و پیچیدگی:

۱-۲-۳-۱-۶ تعیین تقعر باید سطح مورد نظر آجر را روی سطح شیشه‌ای صاف قرار داد و ارتفاع محلی را که بیشترین فاصله بین آجر و سطح صاف دارد به وسیله گوه اندازه‌گیری کرد.

۲-۲-۳-۱-۶ تعیین تحدب ابتدا باید سطح محدب آجر را روی سطح شیشه‌ای صاف قرار داد، سپس فاصله بین چهار گوشه آجر و سطح صاف را با گوه اندازه‌گیری و میانگین اندازه آن‌ها را محاسبه کرد.




جدول ۵- ویژگی‌های تحدب و تقعر

ابعاد بر حسب میلی‌متر

نوع آجر	تقعر (حداکثر)	تحدب (حداکثر)
مهندسی	۱	۰٫۵
نما	۲	۱
توکار	۵	۲

پیچیدگی در امتداد سطح بزرگ آجر حداکثر ۴ میلی‌متر و در امتداد سطح متوسط آجر تا ۵ میلی‌متر مجاز است

وجود یک ترک عمیق در سطح متوسط حداکثر تا عمق ۴۰ میلی‌متر در آجر پشت کار بلا اشکال می‌باشد.





محدودیت سوراخ‌های آجررسی

در آجرهای سوراخدار، سوراخها باید عمود بر سطح بزرگ آجر و به طور یکنواخت در سطح آن توزیع شده و جمع مساحت آنها باید بین (۲۵٪) تا (۴۰٪) سطح آجر باشد. بعد سوراخهای مربع و قطر سوراخهای دایره‌ای باید حداکثر به ۲۶ میلی‌متر محدود شود و ضخامت دیوار بین سوراخ و لبه آجر بیش از ۱۵ میلی‌متر و فاصله بین دو سوراخ بیش از ۱۰ میلی‌متر باشد.

جدول ۴- الزامات سوراخ‌های آجر



درصد	ویژگی
۴۰	نسبت حجم سوراخ‌های آجر به حجم آجر- (حداکثر)
۲۵	نسبت مجموع ضخامت جداره سوراخ‌ها در درازا به درازا - (حداقل)
۲۵	نسبت مجموع ضخامت جداره سوراخ‌ها در پهنا به پهنا - (حداقل)
۱۰	نسبت مساحت یک سوراخ به مساحت سطح آجر- (حداکثر)



محدودیت مقاومت فشاری در آجررسی

حداقل تاب فشاری آجرهای دستی ۸۰ و ماشینی پر مقاومت ۱۷۵ و ماشینی متوسط ۱۲۵ و ماشینی کم مقاومت ۸۵ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع استاندارد شده است

جدول ۶- ویژگی مقاومت فشاری

حداقل مقاومت فشاری (کیلوگرم بر سانتی متر مربع)		نوع آجر	
آجر منفرد	میانگین ۱۰ آجر		
۳۰۰	۳۵۰	درجه ۱	آجر مهندسی
۲۰۰	۲۵۰	درجه ۲	
۱۱۰	۱۴۰	درجه ۱	آجر نما
۹۰	۱۲۰	درجه ۲	
۶۰	۸۰	باربر	آجر توکار
۳۰	۴۰	غیرباربر	



محدودیت جذب آب در آجررسی

درصد وزنی جذب آب ۲۴ ساعته آجرهای ماشینی نباید از ۱۶ و در مورد آجرهای دستی از ۲۰ بیشتر شده و در هر دو نوع آجر از ۸ کمتر باشد.

جدول ۷- ویژگی جذب آب آجر

جذب آب (حداکثر) ^۱ و ^۲		نوع آجر
درصد		
آجر منفرد	میانگین ۱۰ آجر	
۱۵	۱۲	آجر مهندسی
۲۰	۱۸	آجر نما
-	-	آجر توکار
۱- جذب آب انواع آجر نباید کمتر از ۸ درصد باشد. ۲- در صورت عدم انطباق جذب آب انواع آجر با ویژگی‌های مندرج در این جدول، انجام آزمون یخ زدگی الزامی بوده و پذیرش آجر منوط به انطباق با ویژگی مندرج در بند ۵-۵ است.		

یادآوری - روش آزمون تعیین جذب آب مشخص شده در این استاندارد روش پنج ساعت جوشاندن است. روش‌های آزمون ۲۴ ساعت غوطه‌وری در آب سرد و یا خلاء، فقط در کنترل‌های کارخانه‌ای استفاده می‌شوند، قابل استناد نمی‌باشند. و به‌طور معمول نتایج به‌دست آمده از آن‌ها کمتر از روش این استاندارد می‌باشد.

آجر ماسه آهکی

گروه‌بندی آجرهای ماسه آهکی بر حسب تاب فشاری آنها صورت می‌گیرد. حداقل میانگین تاب فشاری آجرهای کم مقاومت باید ۷/۵، آجرهای با تاب متوسط ۱۰ و آجرهای پر مقاومت ۱۵ و آجرهای ممتاز ۲۰ مگاپاسکال (هر مگاپاسکال حدوداً ۱۰ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع است) و میانگین تاب خمشی آنها به ترتیب باید ۱/۸، ۲/۲، ۲/۸ و ۳/۴ مگاپاسکال باشد. ضریب تغییرات مقاومت نسبت به میانگین نباید برای آجر ممتاز از (۲۰٪) و سایر انواع از (۳۰٪) تجاوز نماید.



گروه مهندسی
تحقیقاتی و فنی

آجر ماسه آهکی


جذب آب آجر ماسه آهکی در ۲۴ ساعت نباید از (۸٪) کمتر و از (۲۰٪) بیشتر شود.

آجر ماسه آهکی باید ۱۵ دوره یخبندان تا ۱۵ درجه زیر صفر و آب شدن را تحمل کند. کاهش نسبی مجاز تاب فشاری پس از آزمایش یخ زدن نباید بیش از (۲۰٪) باشد. وزن فضایی آجر ماسه آهکی به تاب فشاری آن بستگی دارد و برای آجرهای کم مقاومت، متوسط، پر مقاومت و ممتاز، به ترتیب نباید از ۱/۵، ۱/۷، ۲/۱ و ۱/۹ گرم بر سانتیمتر مکعب کمتر شود.



گروه مهندسی
تحقیقاتی و فنی


طبقه بندی آجرها از منظر نوع برش



مصرف تکه آجر شامل سه قد $(\frac{3}{4}$ آجر)، نیمه $(\frac{1}{2}$ آجر)، چارک $(\frac{1}{4}$ آجر) و کلوک (پاره آجر) در قسمتهای درونی و پشت کار و نیز در مکانهایی که مصرف آجر درست مقدور نیست مجاز می باشد.



نحوه چیدمان آجرها در دیوار



مختصری بردستورالعمل نمونه برداری از آجر

حداقل تعداد نمونه لازم از هر محموله ۱۵۰۰۰ عددی یا کمتر از آن برای آزمون‌های مختلف به تعداد تعیین شده در جدول ۱ خواهد بود.

جدول ۱- حداقل تعداد نمونه‌های مورد نیاز


تعداد نمونه	نوع آزمون
۱۰	ویژگی‌های هندسی
۱۰	مقاومت فشاری
۱۰	جذب آب
۵	یخ زدگی
۵	نمک‌های محلول در آب



آجر مناسب برای کاربردهای مختلف




آجر مناسب	محل مصرف	ردیف
آجر ماسه آهکی ممتاز- آجر رسی ماشینی پرمقاومت آجر ماسه آهکی پر مقاومت- آجر رسی ماشینی پرمقاومت	زیر لایه نم‌بندی دیوار یا مکانهای مجاور با آب الف) محل پر آب با امکان یخ‌زدگی ب) محل کم آب	۱
انواع آجر ماسه آهکی و رسی مشروط بر رعایت سایر شرایط و انطباق با مشخصات پروژه	بالای لایه نم‌بندی دیوار، کارهای عمومی طاق‌زنی و تیغه‌سازی	۲
آجر ماسه آهکی از نوع ممتاز و آجر رسی ماشینی پرمقاومت	دست‌اندازها، پله‌ها، فرش کف، نقاط واقع در فضای باز، آبروها، طوقه چاهها و دودکشها	۳
آجر رسی ماشینی و قزاقی، آجر ماسه آهکی، قطعات نازک ماسه آهکی و رسی	نمای ساختمانها	۴
آجر ماسه آهکی پر مقاومت و ممتاز و آجر رسی ماشینی و دستی نما مشروط بر انطباق با مشخصات پروژه	فرش کف و پله‌های داخلی ساختمانها	۵





استاندارد ایرانی تجدید نظر شده دوم گچ ساختمانی به شماره ۲۶۹

گچ



انواع گچ های مصرفی در ساختمان



۱- گچ ساختمانی:

۲- گچ اندود:



انواع گچ های مصرفی در ساختمان



۳- گچ مرمری:

خمیر کردن گرد گچ در محلول زاج سفید و پخت مجدد آن

۴- گچ درزگیری:



انواع گچ های ساختمانی











جدول ۲-۷-۳-۴ (الف) ویژگیهای فیزیکی انواع گچ ساختمانی

مقاومت خمشی (مگاپاسکال)	مقاومت فشاری (مگاپاسکال)	زمان گیرش (دقیقه)		دانه بندی		نوع گچ
				مانده روی الک (درصد وزنی)	چشمه الک (میلیمتر)	
حداقل ۲/۵	حداقل ۷	۱۰ تا ۱۵	۴ تا ۸	صفر	۲/۵	گچ زیرکاری (ساختمانی)
				کمتر از ۵	۱/۴	
				۸ تا ۱۵	۰/۵	گچ پرداخت (اندود)
				صفر	۰/۵۰	
				کمتر از ۲	۰/۲۵	





خاک رس





مقاطع فولاد ساختمانی



جدول ۱-۴-۱-۱۰ مشخصات مکانیکی فولادهای ساختمانی

حداقل تنش تسلیم برای ضخامت قطعه به mm									مقاومت کششی برای ضخامت (mm)					نوع فولاد
>250	>200	>150	>100	>80	>63	>40	>16	≤16	>250	>150	>100	≥3	<3	
≤400	≤350	≤200	≤150	≤100	≤80	≤63	≤40		≤400	≤250	≤150	≤100		
N/mm ²									N/mm ²					
-	175	185	195	215	215	215	225	235	-	340..490	350..500	360..510	360..510	S235JR
-	175	185	195	215	215	215	225	235	-	340..490	350..500	360..510	360..510	S235J0
165	175	185	195	215	215	215	225	235	330..480	340..490	350..500	360..510	360..510	S235J2
-	205	215	225	235	245	255	265	275	-	380..540	400..560	410..570	420..580	S275JR
-	205	215	225	235	245	255	265	275	-	380..540	400..560	410..570	420..580	S275J0
195	205	215	225	235	245	255	265	275	380..540	380..540	400..560	410..570	420..580	S275J2
-	275	285	295	315	325	335	345	355	-	450..600	450..600	470..630	510..680	S355JR
-	275	285	295	315	325	335	345	355	-	450..600	450..600	470..630	510..680	S355J0
265	275	285	295	315	325	335	345	355	450..600	450..600	450..600	470..630	510..680	S355J2
265	275	285	295	315	325	335	345	355	450..600	450..600	450..600	470..630	510..680	S355K2



جدول ۱-۴-۱-۱۰ مشخصات مکانیکی فولادهای ساختمانی (ادامه)

حدداقل طاقت براساس نمونه شمار دار برای ضخامت قطعه به میلی متر				گرنش گسیختگی $\sigma_{yk} = 5/65 \sqrt{S}$ برای ضخامت قطعه (میلی متر)						گرنش گسیختگی ($L_p = 8.0mm$) برای ضخامت قطعه (میلی متر)						نوع فولاد
میلی متر				میلی متر						میلی متر						
>۲۵۰	>۱۵۰	۱۵۰	دمای آزمایش (°C)	>۲۵۰	>۱۵۰	>۱۰۰	>۶۳	>۴۰	>۳	>۲/۵	>۲	>۱/۵	>۱	وضعیت نمونه		
≤۴۰۰	≤۲۵۰	≤۱۵۰		≤۴۰۰ برای K۲	≤۲۵۰	≤۱۵۰	≤۱۰۰	≤۶۳	≤۴۰	≤۳	≤۲/۵	≤۲	≤۱/۵	≤۱		
زول				% min												
-	۲۷	۲۷	۲۰	۲۱	۲۱	۲۲	۲۴	۲۵	۲۶	۲۱	۲۰	۱۹	۱۸	۱۷	طولی	S۲۳۵JR
-	۲۷	۲۷	۰	۲۱	۲۱	۲۲	۲۲	۲۳	۲۴	۱۹	۱۸	۱۷	۱۶	۱۵	عرضی	S۲۳۵J۰
۲۷	۲۷	۲۷	-۲۰	۲۱	۲۱	۲۲	۲۲	۲۳	۲۴	۱۹	۱۸	۱۷	۱۶	۱۵	عرضی	S۲۳۵J۲
-	۲۷	۲۷	۲۰	۱۸	۱۸	۱۹	۲۱	۲۲	۲۳	۱۹	۱۸	۱۷	۱۶	۱۵	طولی	S۲۷۵JR
-	۲۷	۲۷	۰	۱۸	۱۸	۱۹	۱۹	۲۰	۲۱	۱۷	۱۶	۱۵	۱۴	۱۳	عرضی	S۲۷۵J۰
۲۷	۲۷	۲۷	-۲۰	۱۸	۱۸	۱۹	۱۹	۲۰	۲۱	۱۷	۱۶	۱۵	۱۴	۱۳	عرضی	S۲۷۵J۲
-	۲۷	۲۷	۲۰	۱۷	۱۷	۱۸	۲۰	۲۱	۲۲	۱۸	۱۷	۱۶	۱۵	۱۴	طولی	S۳۵۵JR
-	۲۷	۲۷	۰	۱۷	۱۷	۱۸	۲۰	۲۱	۲۲	۱۸	۱۷	۱۶	۱۵	۱۴	عرضی	S۳۵۵J۰
۲۷	۲۷	۲۷	-۲۰	۱۷	۱۷	۱۸	۱۸	۱۹	۲۰	۱۶	۱۵	۱۴	۱۳	۱۲	عرضی	S۳۵۵J۲
۳۳	۳۳	۴۰	-۲۰	۱۷	۱۷	۱۸	۱۸	۱۹	۲۰	۱۶	۱۵	۱۴	۱۳	۱۲	عرضی	S۳۵۵k۲



رنگ (به عنوان پوشش فولاد)

جدول ۱-۴-۱-۵ حدداقل ضخامت رنگ آمیزی قطعات فولادی در شرایط محیطی مختلف



نوع و ضخامت رنگ			آماده سازی سطح فولاد	شرایط محیطی
قطعه فولادی در معرض شرایط جوی	قطعه فولادی به صورت روباز لیکن درون محیط بسته	قطعه فولادی در داخل دیوار و نازک کاری		
۴۰ میکرون ضدزنگ الکییدی ۴۰ میکرون لایه میانی الکییدی ۴۰ میکرون رویه الکییدی	۴۰ میکرون ضدزنگ الکییدی ۴۰ میکرون رویه الکییدی	۴۰ میکرون ضدزنگ الکییدی	Sa ۲	معتدل ^(۱)
۶۰ میکرون آستر اپوکسی غنی از روی ۶۰ میکرون آستر میانی اپوکسی ۶۰ میکرون رویه اپوکسی پلی یورتان	۴۰ میکرون آستر اپوکسی غنی از روی ۴۰ میکرون لایه میانی اپوکسی ۴۰ میکرون رویه اپوکسی	۴۰ میکرون آستر اپوکسی غنی از روی	Sa ۲/۵	سخت ^(۲)
مانند ناحیه جزر و مدی که نیاز به مطالعه خاص دارد حدداقل سه لایه اپوکسی با ضخامت کل ۴۰۰ میکرون	۶۰ میکرون آستر اپوکسی غنی از روی ۶۰ میکرون لایه میانی اپوکسی ۶۰ میکرون رویه اپوکسی پلی یورتان	۴۰ میکرون آستر اپوکسی اپوکسی غنی از روی ۴۰ میکرون رویه اپوکسی	Sa ۳	بسیار سخت و ساحلی ^(۳)



آماده سازی سطوح فولادی



آلومینیوم



مس و سرب و روی

از مس و آلیاژهای آن که انواع برنج و مفرغ است در آببندی و درزبندی و کارهای زینتی و ساختن قطعات شیرآلات و یراق‌آلات و لوله‌سازی استفاده می‌شود.

بیشترین مصرف سرب در آببندی کردن محل بند لوله‌های فاضلاب و همچنین پوشش دیوار محل کار با پرتوهای مجهول X Ray و رادیواکتیو می‌باشد.

روی برای پوشاندن ورق، لوله و سایر قطعات فولادی و نیز جلوگیری از زنگ زدن آنها مصرف می‌شود. این قبیل محصولات به آهن سفید یا فولاد گالوانیزه شهرت دارند. روی در ساختن انواع آلیاژها به ویژه برنج که آلیاژی از مس و روی است، نیز به مصرف می‌رسد.

قلع نیز به میزان کمتری از روی برای پوشش قطعات فولادی ساختمانی مصرف می‌شود.



ضوابط مصرف آرماتور و فولاد زنگ زده و نیز انبодاری


- فولادهای غیر استاندارد و نامشخص را در صورت نداشتن عیوب سطحی و ظاهری می‌توان در بخشهایی از ساختمان که دارای اهمیت زیاد نبوده و در مکانهایی که ویژگیهای مکانیکی این فولادها روی استحکام ساختمان اثر سوئی به جا نمی‌گذارند، به کار برد.






انواع فلزات را باید بر حسب نوع فلز، نوع نیمرخ و قطر یا نمره هر نیمرخ از یکدیگر، تفکیک و در کارگاه انبار نمود. در صورت وجود میلگردهای هم‌قطر یا سایر نیمرخهای هم‌اندازه با مقاومت‌های گوناگون، آنها را باید در محلهای مختلف، نگهداری و با رنگ کردن نوک نیمرخها آنها را از یکدیگر متمایز نمود.



گروه بندی میلگردهای فولادی



گروه	جوشکاری پیوسته	جوشکاری موضعی
فولاد جوش پذیر	$C \leq 0.24\%$ $C_{equiv} \leq 0.52\%$	$6 \leq \Phi \leq 16, C \leq 0.22\%$ $16 \leq \Phi \leq 25, C \leq 0.20\%$ $\Phi > 25, C \leq 0.18\%$ $C_{equiv} \leq 0.48\%$
فولاد جوش پذیر مشروط	$C \leq 0.35\%$ $C_{equiv} \leq 0.60\%$	$6 \leq \Phi \leq 16, C \leq 0.28\%$ $16 \leq \Phi \leq 25, C \leq 0.26\%$ $\Phi > 25, C \leq 0.24\%$ $C_{equiv} \leq 0.54\%$



معیار پذیرش مقاومت مشخصه میلگردهای فولادی

برقرار بودن رابطه ۱ و یکی از شرایط ۱ یا ۲:

آزمایش کششی هر نمونه باید نشان دهد که روابط زیر برقرار هستند:

$$F_s \geq 1.18F_{y_{obs}} \quad F_s \geq 1.25F_y \quad (1)$$

که در این روابط F_y مقاومت تسلیم مورد نظر میلگردهای فولادی، F_s مقاومت کششی میلگردهای فولادی و $F_{y_{obs}}$ حد الاستیسیته تعیین شده از آزمایش میلگردها است.

I- از نتایج آزمایشهای کششی ۵ نمونه، هیچ کدام از نمونه‌ها دارای حد تسلیم کمتر از مقاومت مشخصه فولاد نباشد.

II- در صورت برآورده نشدن شرط I، ۵ نمونه دیگر مورد آزمایش قرار گرفته و نتایج آزمایش ۱۰ نمونه در رابطه زیر صادق باشد:



$$f_{ym} \geq f_y + 0.6S_{10}$$

$$f_{ym} = \frac{f_{y1} + f_{y2} + \dots + f_{y10}}{10} = \frac{\sum y_i}{10}, \quad i = 1 \text{ تا } 10$$

$$S_{10} = \sqrt{\frac{\sum (f_{ym} - f_{yi})^2}{9}}, \quad i = 1 \text{ تا } 10 \quad \text{خطای کوادراتیک نسبی}$$

برخی ضوابط نمونه گیری از میلگردهای فولادی

آزمایش کنترل میلگردها پس از تحویل به کارگاه، اجباری است، فقط در حالتی که وزن کل میلگردهای مصرفی در یک کارگاه از ۵۰ تن کمتر باشد، می‌توان به تشخیص و با موافقت دستگاه نظارت از انجام این آزمایشها صرف نظر کرد.

تعداد نمونه‌ها باید حداقل سه نمونه از هر ۵۰ تن و کسر آن، از هر قطر و هر نوع فولاد باشد. در صورت موافقت دستگاه نظارت می‌توان از هر سه بندل پنج تنی یک نمونه انتخاب نمود.




کاربردهای مصالح چوبی






مؤسسه تحقیقاتی
گروه مهندسی

اشکال مختلف مصالح چوبی




مؤسسه تحقیقاتی
گروه مهندسی



مقطع عرضی چوب




تقسیم بندی چوب بر اساس رطوبت




آب در چوب به دو صورت آزاد و نم (یا آغستگی) وجود دارد. هنگامی که میزان آب آزاد چوب کاهش یابد و به حد صفر برسد و تنها آب نم در الیاف چوب باقی بماند، میزان رطوبت در این حالت را نقطه اشباع فیبر می نامند. جمع شدگی (تکیدگی)، انبساط و تغییر مقاومت مکانیکی چوب در اثر تغییر رطوبت بین نقطه اشباع فیبر یا صفر درصد اتفاق می افتد.

چوب های طبیعی در رطوبت کمتر از نقطه اشباع فیبر دچار تغییر شکل های متفاوتی از قبیل پیچیدگی، تاب برداشتن و مانند اینها می شوند.



بافت چوب و نقایص آن



چوب‌های طبیعی در رطوبت کمتر از نقطه اشباع فیبر^۱ دچار تغییر شکلهای متفاوتی از قبیل پیچیدگی، تاب برداشتن و مانند اینها می‌شوند.



روشهای تقویت و جلوگیری از فساد چوب




اثرات بافت چوب بر خواص مکانیکی




اثرات بافت چوب بر خواص مکانیکی

جدول - تنش‌های مجاز چوب‌های متداول در حالت خشک

تنش‌های مجاز چوب		نوع تنش
N/mm^2	Kg/cm^2	
7	70	کشش ناشی از خمش در قطعات با دهانه ساده
7/5	75	کشش ناشی از خمش در قطعات با دهانه یکسره
6	60	کشش ساده موازی با تارها
$3/6 E //^2 \leq 6$	$E //^2 \leq 60$ $3/6$	فشار در امتداد تارها
2	20	فشار در امتداد عمود بر تارها
0/8	8	برش افقی
10000 تا 8000	100000 تا 80000	ضریب ارتجاعی (در امتداد تارها)
300	3000	ضریب ارتجاعی (در عمود بر تارها)




در حالت مرطوب تنش‌های معرفی شده در ضریب 0/9 ضرب می‌شوند.



چوبهای مصنوعی: تخته چندلا

- تخته چندلا از قرار دادن تعدادی لایه‌های بریده شده از درخت به صورتی که جهت الیاف در لایه‌های مجاور عمود بر هم باشد و پرس کردن لایه‌ها به همراه چسب مناسب به دست می‌آید. تعداد لایه‌ها فرد بوده و لایه‌های رویی از چوب مرغوب، خوش بوم و خوش نما انتخاب می‌شوند. تخته سه‌لا برای روکش در و نظایر آن مصرف می‌شود و تخته‌های پنج‌لا و هفت‌لا و بیشتر برای کارهایی مانند قالب‌بندی و اسکلت‌سازی به کار می‌روند.



چوبهای مصنوعی: فیبر

- تخته فیبری با استفاده از فیبر یا تار چوب که به روشهای مکانیکی یا شیمیایی تهیه شده و پرس کردن خمیر حاصله از آبکش کردن تارها زیر فشار و گرمای زیاد به دست می‌آید. پارافین و ضد آتش و ضد حشره نیز به خمیر افزوده می‌شود. در صورتی که فیبر به روش خشک ساخته شود، چسب نیز در آن مصرف می‌شود.





چوبهای مصنوعی: نئوپان

- نئوپان از برش، خرد کردن، سرنده کردن و دانه‌بندی و خشک کردن ضایعات چوب‌بریه‌ها و سرشاخه‌ها و سایر زوائد کشاورزی و اختلاط آنها با چسب مناسب و مواد ضد آتش، ضد حشره و ضد آب و پرس کردن آنها زیر فشار و حرارت به ضخامت ۴ تا ۲۵ میلیمتر به دست می‌آید.

خرده چوب‌های درشت در دو طرف و ذرات ریز در میان تخته قرار می‌گیرند و برعکس

به راحتی اوره می‌شود و پیچ و میخ در آن فرو می‌رود.



چوبهای مصنوعی: پارکت

- پارکت کفپوشی است که از باریکه‌های نازک چوب‌های سخت و خوش‌نقش مانند گردو، بلوط و زیتون ساخته می‌شود. چوب پارکت باید در برابر ضربه و سایش مقاوم باشد.



مواد و مصالح اتصال دهنده و نصب

مصرف چسبهایی که در آب وا می‌روند، در نقاط مرطوب ممنوع است.




Figure 9-10. End-to-edge-grain joints: A, plain; B, miter; C, dowel; D, mortise and tenon; E, dado tongue and rabbet; F, slip or lock corner; G, dovetail; H, blocked; I, tongue-and-groove.



چوب‌های مصرفی باید از نظر بافت و ظاهر یکنواخت، تمیز و عاری از ترک و صمغ، فاقد تابیدگی، پیچیدگی و سایر معایب باشد. وجود گره، بن‌شاخه، قسمتهای پوسیده و خشک شده، تجمع شیره گیاهی و صمغ در روی سطوح مرئی چوب، نشانه نامرغوب بودن آن است. رطوبت الوارهای مصرفی باید با شرایط اقلیمی و رویارویی و مورد مصرف آنها تناسب داشته باشد.

درصد رطوبت چوب						محل مصرف	
سایر مناطق		مناطق مرطوب		مناطق خشک			
حدود تغییرات	متوسط	حدود تغییرات	متوسط	حدود تغییرات	متوسط		
۵-۱۰	۸	۸-۱۳	۱۱	۴-۹	۶	چوب سوزنی‌برگان	قسمتهای داخلی ساختمان
۶-۹	۷	۹-۱۲	۱۰	۵-۸	۶	چوب پهن‌برگان	ساختمان
۹-۱۴	۱۲	۹-۱۴	۱۲	۷-۱۲	۹		قسمتهای بیرونی ساختمان




سیمان





فرآیند تولید سیمان

از اختلاط سنگ آهک و خاک رس به نسبت وزنی حدود ۳ به ۱ تا ۴ به ۱ (بسته به ترکیب شیمیایی آنها)، آسیاب کردن مخلوط به روشهای تر یا خشک، همگن کردن مواد خام، پختن مواد در کوره تا مرز عرق کردن سطح دانه‌ها و چسبیدن آنها به یکدیگر به شکل جوش یا کلینکر، سرد کردن و آسیاب کردن کلینکر با کمی سنگ گچ به دست می‌آید.



انواع سیمان و ترکیبات آن




علامت اختصاری	اکسیدهای تشکیل دهنده	نام ترکیب
C_3S	$3CaO \cdot SiO_2$	سه کلسیم سیلیکات (لیت با لایت)
C_2S	$2CaO \cdot SiO_2$	دو کلسیم سیلیکات (بلت با بلایت)
C_3A	$3CaO \cdot Al_2O_3$	سه کلسیم آلومینات
C_4AF	$4CaO \cdot Al_2O_3 \cdot Fe_2O_3$	چهار کلسیم آلومینوفریت



مقاومت و حرارت زایی اجزای اصلی سیمان

جدول ۲-۴- حرارت‌های هیدراتاسیون ترکیبات سیمان پرتلند

ترکیبات	حرارت‌های هیدراتاسیون در سنین داده شده (Cal/g)		
	۱۳ سال	۹۰ روز	۳ روز
C ₃ S	۱۲۲	۱۰۴	۵۸
C ₂ S	۵۹	۴۲	۱۲
C ₃ A	۳۲۴	۳۱۱	۲۱۲
C ₄ AF	۱۰۲	۹۸	۶۹



انواع سیمان پرتلند

سیمان پرتلند معمولی در کارهای معمولی و عمومی نظیر ساختن اسکلت‌های بتن آرمه، پلها، قطعات پیش ساخته بتن آرمه، جدول خیابانها، ملات‌ها، اندودها و پی ساختمانهایی که امکان حمله سولفات‌ها وجود ندارد مصرف می‌شود.

سیمان نوع ۲ یا سیمان اصلاح شده در برابر حمله سولفات‌ها از سیمان معمولی مقاوم تر است و در مواردی که آب زیرزمینی حاوی کمی سولفات است مصرف می‌شود. به علاوه چون گرم‌زایی این نوع سیمان هنگام آبگیری کمتر از سیمان معمولی است، در بتن‌ریزیهای حجیم (جسیم) و بتن‌ریزی در هوای گرم نیز به مصرف می‌رسد.



جدول ۲-۴- حرارت‌های هیدراتاسیون ترکیبات سیمان پرتلند


ترکیبات	حرارت‌های هیدراتاسیون در سنین داده شده (Cal/g)		
	۱۳ سال	۹۰ روز	۳ روز
C ₃ S	۱۲۲	۱۰۴	۵۸
C ₂ S	۵۹	۴۲	۱۲
C ₃ A	۳۲۴	۳۱۱	۲۱۲
C ₄ AF	۱۰۲	۹۸	۶۹



سیمان نوع ۳ یا سیمان خیلی زودگیر را در مواقعی که بارگذاری باید مدتی کوتاه بعد از بتن‌ریزی صورت گیرد یا بخواهند قالبها را زودتر بردارند یا به هنگام بتن‌ریزی در هوای سرد به مصرف می‌رسانند.

سیمان نوع ۴ یا سیمان کم حرارت غالباً در بتن‌ریزیهای حجیم به ویژه در فصول گرم به مصرف می‌رسد.

سیمان نوع ۵ یا سیمان ضد سولفات، برای مصرف در بخشهایی از ساختمان که شدیداً در معرض حمله سولفاتها باشد، مناسب است.



جدول ۵-۳-۴-۳ درصد مقاومت فشاری بتن در سنین مختلف با سیمانهای گوناگون نسبت به سیمان نوع ۱

نوع سیمان	مقاومت ۱ روزه	مقاومت ۳ روزه	مقاومت ۷ روزه	مقاومت ۲۸ روزه
نوع ۱	-	۶۴	۱۰۰	۱۴۳
نوع ۲	-	۵۴	۸۹	۱۴۳
نوع ۳	۶۴	۱۲۵	-	-
نوع ۴	-	-	۳۶	۸۹
نوع ۵	-	۴۳	۷۹	۱۰۷




انواع سیمان طبیعی و آمیخته




دشمن سیمان!

گاهی اوقات کلوخه‌ها به حدی سخت می‌شوند که نمی‌توان آنها را با فشار انگشتان خرد کرد. سیمان حاوی این کلوخه‌های سخت شده را نمی‌توان برای کارهای ساختمانی به مصرف رساند زیرا علاوه بر دیرگیر شدن سبب کاهش مقاومت بتن و ملات نیز می‌شوند.



نحوه نگهداری سیمان پاکتی در کارگاههای بزرگ




مدت زمان نگهداری مجاز سیمان

نگهداری سیمان فله فقط در سیلو مجاز است، هنگام تغییر نوع سیمان، سیلوها باید کاملاً تمیز شوند. نگهداری و ذخیره سیمان در نقاطی که رطوبت نسبی هوا از (۹۰٪) بیشتر باشد، نباید در کیسه بیش از ۶ هفته و در سیلوهای مناسب از ۳ ماه تجاوز کند، در صورت تجاوز از مهلهتهای یاد شده، سیمان باید قبل از مصرف آزمایش شود. سیمانی که برای مدت زیادی انبار شود، ممکن است به صورت کلوخه‌های فشرده در آید. این گونه سیمان را می‌توان با غلتاندن کیسه‌ها روی کف اصلاح نمود.



سیمان سفید و رنگی



اکسید آهن برای رنگهای قرمز، زرد، قهوه‌ای و سیاه

اکسید منگنز برای رنگهای سیاه و قهوه‌ای

اکسید و هیدروکسید کرم برای رنگ سبز

کبالت برای رنگهای آبی

اولترامارین^۱ برای رنگ سرمه‌ای

گل اخرا^۲ برای رنگ زرد

دوده برای رنگ سیاه



با سیمان پرتلند معمولی نیز می‌توان فقط سیمانهای رنگی قرمز، قهوه‌ای و سیاه ساخت.

ویژگیهای فیزیکی سیمان پرتلند

انواع					ویژگیها
۵	۴	۳	۲	۱	
۲۶۰۰	۲۶۰۰	-	۲۶۰۰	۲۶۰۰	الف- نرمی - حداقل سطح مخصوص بر حسب سانتیمتر مربع بر گرم به وسیله دستگاه بلن
-	-	-	-	۱۰	به وسیله دستگاه لوشاتولیه
%۸۰	%۸۰	%۸۰	%۸۰	%۸۰	ب- حداکثر انبساط - به وسیله انوکلاو
۴۵	۴۵	۴۵	۴۵	۴۵	ج- گیرش - به وسیله سوزن ویکا
۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	گیرش ابتدایی بر حسب دقیقه نباید کمتر باشد از: گیرش نهایی بر حسب ساعت نباید بیشتر باشد از:
-	-	۱۲/۵	-	-	د- تاب فشاری
-	-	۲۴/۰	۸/۰	۹/۵	حداقل مقاومت ملات سیمان با ماسه استاندارد (که طبق قسمت پنجم استاندارد سیمان پرتلند تهیه و آزمایش می‌شود) باید با توجه به شرایط عمل‌آوری و سن بتن معادل مقادیر زیر (بر حسب مگاپاسکال) باشد.
۱۲/۵	۷/۰	-	۲۵/۰	۱۷/۵	یک روز در هوای مرطوب
۳۷/۰	۱۸/۰	-	۳۱/۵	۳۱/۵	یک روز در هوای مرطوب و ۲ روز زیر آب یک روز در هوای مرطوب و ۶ روز زیر آب یک روز در هوای مرطوب و ۲۷ روز زیر آب
-	-	۳۵	-	-	ه - تاب خمشی
-	-	۵۵	۱۵	۳۰	حداقل مقاومت ملات سیمان با ماسه استاندارد (که طبق قسمت پنجم استاندارد سیمان پرتلند تهیه و آزمایش می‌شود) باید با توجه به شرایط عمل‌آوری و سن بتن معادل مقادیر زیر (بر حسب مگاپاسکال) باشد.
۳۰	۲۵	-	۳۵	۳۰	یک روز در هوای مرطوب
۵۰	۴۵	-	۵۰	۱۰	یک روز در هوای مرطوب و ۲ روز زیر آب یک روز در هوای مرطوب و ۶ روز زیر آب یک روز در هوای مرطوب و ۲۷ روز زیر آب
-	-	-	۷۰	-	و- حداکثر گرمای آنگیری بر حسب کالری بر گرم:
-	-	-	۸۰	-	۷ روزه ۲۸ روزه



انواع سیمان پرتلند


انواع					ویژگیها
۵	۴	۳	۲	۱	
-	-	-	-	-	مقدار اکسید سیلیسیوم SiO_2 حداقل
-	-	-	۶/-	-	مقدار اکسید آلومینیوم Al_2O_3 حداکثر
-	۶/۵	-	۶/-	-	مقدار اکسید آهن Fe_2O_3 حداکثر
۴/-	۵/-	۵/-	۵/-	۵/-	مقدار اکسید منیزیم MgO حداکثر
					مقدار انیدرید سولفوریک SO_3
۲/۳	۲/۲	۳/-	۲/۵	۲/۵	الف- اگر C_3A (٪) یا کمتر باشد حداکثر
-	-	۴/-	-	۳/-	ب- اگر C_3A بیش از (٪) باشد حداکثر
۳/-	۲/۵	۳/-	۳/-	۳/-	افت سرخ شدن حداکثر
۰/۷۵	۰/۷۵	۰/۷۵	۰/۷۵	۰/۷۵	باقیمانده نامحلول حداکثر
-	۳۵/-	-	-	-	سیلیکات تری کلسیم C_3S حداکثر
-	۴۰/-	-	-	-	سیلیکات دی کلسیم C_2S حداقل
-	۷/-	۱۵/-	۸/-	-	آلومینات تری کلسیم C_3A حداکثر
-	-	-	۵۸/-	-	$C_3A + C_3S$ حداکثر
۲۰/-	-	-	-	-	تترا کلسیم آلومینوفریت به علاوه دو برابر آلومینات تری کلسیم (C_4AF+2C_3A) حداکثر



چسباننده های سیاه (قیر و قطران)

چسباننده های سیاه شامل مواد قیری و قطرانی هستند. قیر جسمی است به رنگ سیاه مایل به قهوه ای و چسباننده که از تعدادی هیدروکربور ساخته شده، برخی از هیدروکربورهای قیر دارای گوگرد، اکسیژن و ازت هستند.


قیر در دمای عادی جامد است و بر اثر گرما نرم و روان می شود. قیر در روغنهای معدنی و حلالهایی مانند سولفور کربن، تترا کلرور کربن و تری کلروفلن حل می شود. امروزه دو نوع قیر معدنی و نفتی در ساختمان مصرف می شود.



هنگامی که موادی آلی مانند چوب، زغال سنگ، تورب و نظایر آنها را در ظروف سربسته و دور از هوا حرارت دهند، از آنها گازهایی برمی‌خیزد که از سرد کردن این گازها، قطران خام حاصل می‌شود. در اثر پالایش و تقطیر قطران خام، مواد فرار آن خارج شده و جسم جامد یا نیمه جامدی از آن به جا می‌ماند که زفت قطران^۱ نامیده می‌شود.




مزایا و معایب چسباننده های سیاه (قیر و قطران)



چند تعریف پایه لازم برای قیر

درجه نرمی: دمایی است که با رسیدن قیر به آن دما، قیر از حالت جامد به حالت روان در می آید.



چند تعریف پایه لازم برای قیر

درجه نفوذ: بررسی می گردد که یک سوزن استاندارد تحت اثر بار ۱۰۰ گرمی در مدت ۵ ثانیه به داخل

قیر در دمای ۲۵ درجه چقدر نفوذ می کند.




چند تعریف پایه لازم برای قیر

درجه اشتعال: دمایی است که اگر قیر به آن دما برسد، گازهای متصاعد از آن با نزدیک شدن شعله،

مشتعل می‌شوند و در سطح آن شعله به وجود می‌آید.



انواع قیر



قیر خالص

قیرهای خالص، با درجه نفوذشان نامگذاری شده‌اند، قیرهای خالص، با درجه نفوذ ۳۰/۲۰، ۲۰/۱۰، ۴۰/۳۰، ۵۰/۴۰، ۷۰/۶۰ را با دمیدن هوا در قیرهای نرم‌تر، و قیرهای خالص ۵۰/۴۰، ۷۰/۶۰، ۱۰۰/۸۰، ۱۲۰/۱۰۰، ۱۵۰/۱۳۰، ۲۰۰/۱۸۰، ۲۵۰/۲۲۰، ۳۲۰/۲۸۰ را از راه تقطیر نفت خام در خلأ می‌سازند. در ایران قیرهای ۵۰/۴۰، ۷۰/۶۰ و ۱۰۰/۸۰ بیشتر در راهسازی و قیر ۷۰/۶۰ در آب‌بندی بام در نواحی معتدل به مصرف می‌رسد.



قیر دمیده

قیر دمیده یا قیر اکسیده از دمیدن هوای داغ ۲۰۰-۳۰۰ درجه به قیر خالص در مراحل نهایی پالایش یا قیر خالص حل شده در روغنهای معدنی به دست می‌آید. در اثر دمش هوا اتمهای هیدروژن ملکولهای قیر با اکسیژن هوا ترکیب شده و در نتیجه این واکنش، آب و هیدروکربورهای سنگین‌تر به وجود می‌آید (پلیمریزاسیون).



قیر محلول

قیرهای محلول از حل کردن قیر خالص در روغنهای معدنی به دست می‌آید. جنس قیر محلول بستگی به نوع قیر خالص و حلال آن دارد. هرچه حلال، زودتر بپزد، قیر محلول زودگیرتر و هرچه مقدار حلال بیشتر شود، قیر آبکی‌تر است. مقدار حلال حداقل (۱۰٪) وزن قیر محلول می‌باشد.

Type	Bitumen Grade	Type of Solvent	Amount of solvent by percentage volume of cutback bitumen
Rapid Curing (RC)	80/100	Naphtha	15 - 45
Medium Curing (MC)	80/100	Kerosene	15 - 45
Slow Curing (SC)	80/100	Heavy Distillate	0 - 50



قیر امولسیون

امولسیون قیر مخلوطی از دانه‌های خیلی ریز (یا گلبول) قیر و آب به رنگ قهوه‌ای است که ریزی دانه‌های قیر، حدود ۱ تا ۱۰ میکرون می‌باشد، برای جلوگیری از چسبیدن گلبولهای قیر به یکدیگر آنها را با ماده‌ای به نام امولگاتر اندود کرده‌اند. بسته به نوع امولگاتر، امولسیونها را به کاتیونی، آنیونی و کلئیدی تقسیم کرده‌اند. از نظر پایداری، امولسیونها به سه دسته، زودشکن^۲، کندشکن^۳ و دیرشکن^۴ گروه‌بندی شده‌اند.



تفاوت قیرهای مصرفی در ساختمان و راهسازی




Photo : Naser Azimi

FARS NEWS AGENCY



آب!



آب!



مقدار PH آب مصرفی نباید از $4/5$ کمتر و از $8/5$ بیشتر باشد.

آب غیر آشامیدنی و اصولاً هر آب مشکوک را در صورتی می‌توان در ساخت بتن و انواع ملات‌ها به مصرف رسانید که نمونه‌های مکعبی ملات ساخته شده با آن دارای حداقل مقاومتی در سنین ۷ روزه و ۲۸ روزه برابر با (90%) مقاومت نمونه‌های مشابهی که با آب مقطر ساخته شده‌اند باشند.



تعریف بتن و ویژگی های آن

✓ ماده ای متراکم و سخت متشکل از سنگدانه های ریز و درشت که به وسیله چسباننده سیمان (هیدراته شده) به یکدیگر متصل شده اند.



رده بندی بتن و کاربردهای مربوطه

جدول ۵-۴-۲ موارد کاربرد رده‌های مختلف بتن

موارد کاربرد	مقاومت مشخصه (مگاپاسکال)	رده بتن
ماده پر کننده	۶	C ۶
ماده پر کننده - بتن نظافت	۸	C ۸
ماده پر کننده - <u>بتن نظافت</u> - بتن ساده (بدون آرماتور)	۱۰	C ۱۰
بتن ساده، با <u>مراعات شرایطی بتن آرمه</u>	۱۲	C ۱۲
<u>بتن آرمه</u>	۱۶	C ۱۶
بتن آرمه	۲۰	C ۲۰
بتن آرمه - <u>بتن پیش تنیده</u>	۲۵	C ۲۵
بتن آرمه - بتن پیش تنیده	۳۰	C ۳۰
بتن آرمه - بتن پیش تنیده	۳۵	C ۳۵
بتن آرمه - بتن پیش تنیده	۴۰	C ۴۰
بتن آرمه - بتن پیش تنیده	۴۵	C ۴۵
بتن آرمه - بتن پیش تنیده	۵۰	C ۵۰





جدول ۵-۴-۴ نسبت‌های تقریبی اختلاط برای یک متر مکعب بتن

سیمان تقریبی (کیلوگرم)	ماسه تقریبی (لیتر)	شن تقریبی (لیتر)	رده بتن
۲۵۰	۵۳۰	۸۳۰	C ۲۵
۳۰۰	۵۳۰	۸۸۰	C ۲۰
۲۵۰	۵۳۰	۹۳۰	C ۱۶
۲۰۰	۵۳۰	۹۷۰	C ۱۲
۱۵۰	۵۳۰	۱۰۵۰	C ۱۰



نکات اجرایی قبل از اجرای بتن



نکات اجرایی در ساخت بتن



مراحل اختلاط مصالح بتن در کارگاه با دست



حداکثر حجم بتن برای هر بار ساخت با دست، ۳۰۰ لیتر است.

بتن ساخته شده با دست، باید حداکثر ۳۰ دقیقه پس از ساخت مصرف شود.

برای تهیه بتن، ابتدا روی یک سطح صاف، تمیز و غیر قابل نفوذ شن به صورت یکنواخت ریخته، سپس روی آن ماسه یکنواخت پخش می‌شود. در هر حالت ضخامت دو قشر، نبایستی از ۳۰ سانتیمتر تجاوز نماید.

سیمان خشک به صورت یکنواخت روی مصالح سنگی، پخش و سپس با وسایل مناسب به طور کامل مخلوط می‌شود.

پس از اختلاط کامل مصالح، آب به تدریج به مخلوط، اضافه و به طور یکنواخت مخلوط می‌شود تا بتن همگن به دست آید.



مراحل ساخت بتن در کارگاه



الف: ابتدا باید قبل از ورود مصالح مقداری از آب مورد لزوم [حدوداً (۱۰٪)] به جام وارد شود. بقیه آب باید به تدریج با ماسه و سیمان و به صورت یکنواخت وارد جام گردد، به طوری که (۱۵٪) آب پس از وارد شدن کلیه مصالح به جام وارد شود.

ب: پس از وارد نمودن (۱۰٪) مصالح به جام مخلوط کن، سیمان همراه بقیه مصالح به صورت یکنواخت به جام وارد می‌شود.

در شرایط آب و هوای سرد، آب گرم به بتن اضافه می‌شود. برای جلوگیری از گرفتن سریع بتن اضافه نمودن سیمان، باید با تأخیر و پس از اضافه نمودن تمام مصالح سنگی صورت گیرد.



مراحل ساخت بتن در کارگاه

پ: مواد افزودنی باید به صورت مایع همراه با آب و به طور یکنواخت به جام وارد شود. ماده افزودنی کندگیر کننده، باید همراه با سایر مصالح به صورت یکنواخت به جام وارد شود، چه در غیر این صورت باعث تغییرات عمده در گیرش اولیه و ایجاد حباب هوا در بتن خواهد شد. به هر صورت اضافه نمودن ماده کندگیر کننده، نباید بیش از یک دقیقه بعد از اضافه نمودن آخرین نسبت آب به جام یا قبل از سپری شدن $\frac{3}{4}$ زمان اختلاط، هرکدام که کمتر باشد، صورت گیرد. چنانچه با تأیید دستگاه نظارت اضافه نمودن دو یا چند ماده مضاف برای هر ساخت بتن مجاز شناخته شود، این مواد باید به صورت جداگانه اضافه شوند تا از اثرات سوء احتمالی آنها بر یکدیگر جلوگیری به عمل آید.



ت: مدت اختلاط از زمانی شروع می‌شود که تمامی مصالح شن، ماسه و سیمان وارد جام مخلوط‌کن شود. اضافه شدن قسمت آخر آب (۱۰٪) نباید بعد از سپری شدن $\frac{1}{4}$ مدت اختلاط باشد.

✓ حداقل زمان اختلاط:

ظرفیت مخلوط‌کن (متر مکعب)	زمان اختلاط (دقیقه)
۱/۵ کمتر	۱/۵
۲	۲
۳	۲/۵
۴	۲/۷۵
۴/۵	۳



روشهای (اختلاط و) حمل بتن آماده



بتن آماده

بتن آماده ممکن است به یکی از چهار طریق زیر تهیه شود:


- ۱- تمامی عملیات ساخت در بتن‌ساز مرکزی، انجام و بتن ساخته شده با تراک میکسر و با سرعت هم زدن^۲ به محل کار حمل شود.
- ۲- عمل اختلاط، قسمتی در مخلوط‌کن ثابت و قسمتی در تراک میکسر^۳ انجام می‌شود.
- ۳- عمل اختلاط، کلاً در تراک میکسر انجام می‌شود.
- ۴- اختلاط حجمی مصالح به صورت خشک در میکسر متحرک، انجام و آب به صورت پیوسته به جام مخلوط‌کن اضافه می‌شود. انجام این روش باید با استاندارد (د - ت ۵۱۷) مطابقت نماید.



توضیح: معمولاً سرعت اختلاط، ۶ تا ۱۸ دور در دقیقه و سرعت هم زدن، ۲ تا ۶ دور در دقیقه

می‌باشد.

چنانچه بتن آماده مطابق روش دوم ساخته می‌شود، باید بر اساس توصیه (د - ت ۵۰۱)، ۷۰ تا ۱۰۰ دور گردش با سرعت اختلاط^۴ توصیه شده توسط کارخانه سازنده صورت گیرد. گردش با سرعت اختلاط نباید از ۱۰۰ دور بیشتر باشد.



روش حمل بتن با کامیون با جام دوار

حداکثر زمان برای حمل پس از اضافه شدن سیمان به جام مخلوط‌کن با احتساب زمان تخلیه بتن، نباید از ۹۰ دقیقه تجاوز نماید.




تراک میکسر

در شرایط معمولی، جام بایستی با سرعت اختلاط حدود ۷۰ تا ۱۰۰ دور دوران نماید.

چنانچه زمان حمل و تخلیه بیش از زمان لازم برای دوران فوق باشد، در بقیه مدت زمان حمل باید جام با سرعت همزن یا بدون هم زدن حمل شود و قبل از تخلیه بتن درون قالب، ۱۰ تا ۱۵ دور با سرعت اختلاط بچرخد. در این روش ساخت، حداکثر بتن ساخته شده در هر مرحله، نباید از (۶۳٪) حجم اسمی^۲ تراک میکسر تجاوز نماید.

اختلاط خشک

اختلاط دو مرحله‌ای



روش حمل بتن تولید شده با بتن ساز مرکزی (صرفاً حمل)



تراک میکسر



تراک با جام ثابت

ناوه شیبدار



روش دستی



مادگوسال
گروه مهندسی

تراک میکسر 9 متر مکعبی

ظرفیت بارگیری بتون آماده:	9000 لیتر
حجم کل دیگ:	14000 لیتر
درصد بارگیری:	64 درصد
قابلیت دیگ برای حمل مصالح خشک:	5000 لیتر
سرعت گردش دیگ:	0-15 دور در دقیقه
تعداد رولیک:	4
ظرفیت تانک آب:	700 لیتر



اطلاعات بیشتر...



مادگوسال
گروه مهندسی

روش حمل بتن با تلمبه کردن



روش حمل بتن با تلمبه کردن

جدول ۵-۶-۲ حداکثر قطر شن و ظرفیت پمپاژ با توجه به قطر لوله تخلیه

ظرفیت متوسط پمپاژ بر حسب متر مکعب در ساعت				حداکثر قطر شن (میلیمتر)		قطر لوله تخلیه (میلیمتر)
سرعت تخلیه ۱/۲ متر بر ثانیه	سرعت تخلیه ۰/۹ متر بر ثانیه	سرعت تخلیه ۰/۶ متر بر ثانیه	سرعت تخلیه ۰/۳ متر بر ثانیه	بتن پرمایه	بتن کم‌مایه	
۱۸	۱۴	۹	۴/۵	۱۹	۱۹	۷۵ (۳)
۳۳	۲۵	۱۷	۸/۳	۱۹	۲۵	۱۰۰ (۴)
۵۵	۴۱	۲۸	۱۴	۲۵	۳۸	۱۲۵ (۵)
۸۰	۶۰	۴۰	۲۰	۳۸	۵۰	۱۵۰ (۶)
-	۷۴	۵۰	۲۵	۳۸	۵۰	۱۷۵ (۷)
-	-	۷۱	۳۵	۵۰	۶۸	۲۰۰ (۸)

جدول ۵-۶-۵ درصد وزنی شن در واحد حجم بتن

درصد وزنی شن خشک در واحد حجم بتن				حداکثر قطر شن (میلیمتر)
ضریب نرمی ماسه ۳	ضریب نرمی ماسه ۲/۸۰	ضریب نرمی ماسه ۲/۶۰	ضریب نرمی ماسه ۲/۴۰	
۴۴	۴۶	۴۸	۵۰	$(\frac{\Sigma}{\lambda}) 9/5$
۵۳	۵۵	۵۷	۵۹	$(\frac{\Sigma}{\lambda}) 12/5$
۶۰	۶۲	۶۴	۶۶	$(\frac{\Sigma}{\lambda}) 19$
۶۵	۶۷	۶۹	۷۱	$(\lambda) 25$
۶۹	۷۱	۷۳	۷۵	$(\frac{\Sigma}{\lambda}) 38$
۷۲	۷۴	۷۶	۷۸	$(\lambda) 50$

حداکثر قطر مصالح سنگی

ضریب نرمی ماسه


میزان شن

اسایر مشخصه‌های مهم

محاسن فولاد نسبت به بتن




یکنواختی و دوام و عدم وقوع خزش



1
5
1

محاسن فولاد نسبت به بتن



1
5
2

معایب فولاد نسبت به بتن


هزینه اجرای بالاتر

پیچیدگی اجرا در پلان های نامنظم

ارتعاش



معایب فولاد نسبت به بتن



خوردگی



معایب فولاد نسبت به بتن





احتمال کمانش بیشتر



1
5
5


معایب فولاد نسبت به بتن




ضعف در برابر آتش سوزی

1
5
6

معایب فولاد نسبت به بتن




خستگی



1
5
7

معایب فولاد نسبت به بتن






تردشکنی در دمای پایین،
تنش چند محوره و ضربه



1
5
8


تشنه پسماند



1
5
9

تعریف شیشه، کاربردها و ترکیبات آن

شیشه ماده‌ای است بی‌رنگ، شفاف، نورگذران، سخت و شکننده با سختی حدود ۶/۵ که در ساختن ظروف، اشیای زینتی، آئینه و در و پنجره ساختمان مصرف می‌شود. در ساختمانها شیشه جام ساختمانی، برای عبور نور و در عین حال جلوگیری از تأثیر عوامل جوی به داخل ساختمان به کار می‌رود.




مواد اولیه شیشه‌های جام ساختمانی که عمدتاً از نوع سیلیسی، آهکی، سودایی^۱ هستند عبارتند از ماسه سیلیسی، مواد گدازآور آهکی و سودایی. شیشه‌سازی شامل چهار مرحله عمده ذوب، شکل دادن، بازپخت یا تاباندن^۲ و پرداخت می‌باشد.



فرآیند کلی تولید شیشه

در مرحله ذوب مواد اولیه را به صورت گرد نرمی در می‌آورند و به اندازه معینی با یکدیگر می‌آمیزند و سپس در کوره شیشه‌سازی آنها را ذوب می‌کنند و معمولاً قدری خرده شیشه نیز در کوره می‌ریزند.



گروه مهندسی

شیشه را می‌توان برید، تراشید، سوراخ کرد و با گرم کردن، خم کرد و جوش داد. بریدن، تراشیدن و سوراخ کردن شیشه با ابزار سخت (به اصطلاح نوک الماسه) انجام می‌شود.



انواع شیشه

شیشه جام




شیشه مات

شیشه حفاظتی

شیشه خم




شیشه جام و نحوه تولید آن





شیشه مذاب پس از خروج از کوره به صورت نوار افقی ممتدی بر روی قلع مذاب عبور داده شده، در همین حال ناهمواریهای سطح روی شیشه به کمک شعله مرتفع می‌شود.





شیشه مات و نحوه تولید آن




شیشه حفاظتی و نحوه تولید آن



شیشه حفاظتی و نحوه تولید آن



شیشه خم




نمای شیشه ای و معایب آن




نمای شیشه ای و معایب آن



نانوتکنولوژی و شیشه!







Self clean coating



عیوب شیشه

شیشه‌های مصرفی باید نو، کاملاً صاف، شفاف، بی‌رنگ، عاری از موج و فاقد حبابهای هوا و یا هر نوع عیب دیگری نظیر لب‌پریدگی، لب‌برآمدگی، ناخنک، ترک، خراش، لکه، دودزدگی و خم باشد.



ضخامت شیشه باید در تمام سطح یکنواخت بوده و صافی و یکنواختی ضخامت آن به قسمی باشد که اگر از زاویه ۶۰ درجه از پشت شیشه به جسمی که در فاصله یک متری آن قرار دارد نگریسته شود، آن جسم کج و معوج به نظر نرسد.

رواداری در میزان خم شیشه تا (۰/۱٪) مجاز است. اندازه درازا و پهناى لب‌پریدگی، نباید بیش از

ضخامت شیشه باشد.

نوع شیشه	ضخامت اسمی بر حسب میلیمتر	حداکثر رواداری بر حسب میلیمتر
شیشه‌های نازک	۱	±۰/۲
	۲	
شیشه‌های ستبراً میانه	۲/۲	±۰/۳
	۳	
شیشه‌های ستبر	۴	±۰/۳
	۵	
	۵/۵	
	۶	
	۸	
	۱۰	±۰/۴
	۱۲	
	۱۵	





بارگیری و نگهداری شیشه

بارگیری، حمل و باراندازی انواع شیشه باید با دقت صورت گیرد. جامه‌های شیشه باید با پوشال به طور محکم بسته‌بندی شده و در جعبه‌های چوبی مقاوم قرار داده شوند. بین هر دو جام باید برگه‌های کاغذی یا مشابه آن گذارده شود تا از تماس سطوح شیشه جلوگیری شود.



آجر و بلوک شیشه ای

کاشی یا آجر شیشه‌ای نوعی بلوک شیشه‌ای توپر است که به روش پرس کردن خمیر شیشه در قالب به شکل ساده و گلداری به ابعاد 20×20 یا $12/5 \times 12/5$ و ضخامت $7/5$ سانتیمتر ساخته می‌شود.



رنگ (به عنوان پوشش سفید کاری)



ملاط های بنایی

