

تحویلی در مواد زیست‌سازگار ۱



- .....
- : سرشناسه
  - : عنوان و پدیدار آور
  - : مشخصات نشر
  - : مشخصات ظاهری
  - : شابک
  - : وضعیت فهرست‌نویسی
  - : موضوع
  - : موضوع
  - : شناسه افزوده
  - : رده بندی کنگره
  - : رده بندی دیویی
  - : شماره کتابخانه ملی
- .....

# تحویلی در مواد زیست سازگار

جواد صفری

(عضو هیأت علمی دانشگاه کاشان)

مهندس سهیلا گندمی راوندی



تحولی در مواد زیست سازگار

جواد صفری

مهندس سهیلا گندمی

آماده سازی: معصومه شجاعی

ویراستار: مهندس زهره زرنگار

ناظر چاپ: محمدعلی حیدری

چاپ و صحافی: الهادی

چاپ اول: ۱۳۸۷

شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه

قیمت: ۱۲۰۰ تومان

شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۲۹۰۹-۳۱-۵

© حقوق چاپ و نشر محفوظ است

نشر دعوت: تهران ۸۸۳۳۴۰۹۴ کاشان ۴۴۵۵۸۰۳ همراه ۰۹۱۳۲۷۶۳۶۶۸

www.davatpub.com Email: info@davatpub.com

## فهرست

۹	پیش‌گفتار
۱۱	مقدمه
۱۲	تاریخچه
۱۶	تقسیم‌بندی زیست‌مواد
۱۶	زیست‌مواد فلزی
۱۸	فولاد ضدزنگ
۱۹	آلیاژ نایتینول
۲۱	آلیاژهای کروم – کبالت
۲۲	تیتانیوم و آلیاژهای آن
۲۷	بسپارهای زیست‌مواد
۲۸	بسپارهای طبی
۳۱	ویژگی‌های بسپارهای طبی
۳۲	بسپارهای زیست‌فروسای
۳۵	بسپار جایگزین استخوان
۳۵	ساخت بسپارهای هوشمند
۳۷	زیست‌بسپارها
۳۷	پلی-۳-هیدروکسی بوتیرات (PHB)
۳۷	هیالورونیک اسید (HA)
۳۸	ژلاتین
۳۹	کلاژن
۴۰	آلرژینات

۴۰	بسپارهای سنتزی
۴۱	پلی لاکتایدها (PLA)
۴۱	پلی گلایکولایدها (PGA)
۴۲	هم بسپار ( لاکتاید – گلایکولاکتاید)
۴۳	پلی اتیلن گلیکول (PEG)
۴۴	بسپارهای سنتزی پایدار و بی اثر
۴۴	پلی متیل متاکریلات (PMMA)
۴۵	پلی اتیلن (PE)
۴۵	پلی سیکلوکسانها (سیلیکونها)
۴۶	پلی آمیدها (نایلونها)
۴۷	پلی اتیلن ترفتالات (PET)
۴۷	پلی یورتانها (PU)
۴۸	چسبهای سیانوآکریلات
۴۹	نانوذرات بسپاری
۴۹	تقسیم بندی نانوذرات بسپاری
۵۰	زیست سرامیکها
۵۵	انواع پاسخ بافت – عضو مصنوعی
۵۶	انواع زیست سرامیکها
۵۶	زیست سرامیکهای جذب شونده
۵۷	زیست سرامیکهای خنثی
۵۷	زیست سرامیکهای فعال
۵۷	هیدروکسی آپاتیت
۵۸	نانوپودر در بازسازی استخوان
۶۰	سرامیکهای بلوری بی اثر
۶۰	سرامیکهای متخلخل

۶۱	نانوسرامیک‌ها
۶۲	ویژگی‌های نانوساختارهای سرامیکی
۶۲	ویژگی‌های محصولات نانوسرامیکی
۶۳	استحکام‌دهی کاشتنی‌ها
۶۴	شیشه‌های زیست‌فعال
۶۵	نانوپودر شیشه برای کاربردهای زیستی - پزشکی
۶۶	سرامیک‌های فسفات کلسیم
۶۸	ساختارهای لایه‌ای برای تولید قطعه‌های کاشتنی
۶۹	مواد مرکب زیست‌سازگار
۶۹	افزودنی‌ها و تقویت‌کننده‌های مرکب
۷۰	گسترش مواد مرکب زیست‌سازگار
۷۱	طبقه‌بندی نانومرکب‌ها
۷۱	مواد نانومرکب‌های پایه‌ی بسپاری
۷۲	مواد نانومرکب‌های پایه‌ی سرامیکی
۷۲	مواد نانومرکب‌های پایه‌ی فلزی
۷۳	مواد نانومرکب در ساخت استخوان مصنوعی
۷۵	زیست‌مواد در ترمیم آسیب‌های عصبی
۷۶	زیست‌مواد به‌عنوان پیوند و داربست
۷۶	زیست‌مواد تخریب‌ناپذیر
۷۷	زیست‌مواد هادی
۷۷	زیست‌مواد تخریب‌پذیر
۷۸	مواد طبیعی و زیستی
۷۹	ژلاتین
۷۹	ژلاتین ترمیم‌کننده‌ی استخوان
۷۹	هیدروژل‌ها

۸ ■ تحولی در مواد زیست سازگار

۸۱	تولید هیدروژل برای ترمیم بافت‌های بدن
۸۲	پوش زخم هیدروژلی هوشمند
۸۲	نانولوله‌های کربنی
۸۵	مراجع



## پیش‌گفتار

اهل تحقیق چو در کوی خرابات آیند  
از ره می‌کده بر بام سماوات آیند  
«خواجوی کرمانی»

دست‌آوردهای نوین در تمامی علوم، در واقع رویکردی برای تولید محصولات مورد نیاز انسان است. مواد زیست‌سازگار مسیر تحول و رشد خود را مدیون فن‌آوری نانو است. هم‌اکنون گسترده‌ای از دانش و فن‌آوری‌ها از پزشکی، داروسازی، مهندسی ژنتیک تا صنایع نظامی، الکترونیک، خودرو و حتی لوازم بهداشتی و آرایشی تحت تأثیر فن‌آوری نانو قرار گرفته‌اند.

مطالعات آینده‌نگری نشان می‌دهد که در سال‌های آینده فن‌آوری نانو بر بازارهای جهانی تأثیر خواهد گذاشت و طی سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۸۰ فن‌آوری برتر جهان با بالاترین سهم از تجارت جهانی خواهد بود. بنابراین لازم است که همگام با پیشرفت‌های دانش بشری در زمینه‌ی فن‌آوری نانو و تأثیر آن بر مواد زیست‌سازگار، بهتر و بیش‌تر بیندیشیم تا بتوانیم با تحولات فن‌آوری در دنیا هم‌گام شویم.

در این کتاب ابتدا به معرفی مواد زیست سازگار و انواع آن پرداخته شده است و تأثیر فن آوری نانو بر روی این مواد بررسی شده است. به آن امید که این کتاب بتواند گامی هر چند کوچک برای رسیدن به بزرگترین پیشرفت‌های علمی برای کشور عزیزمان، ایران باشد. بر خود لازم می‌دانم از معاونت پژوهشی و فن آوری دانشگاه کاشان که در چاپ این کتاب مساعدت کردند، تشکر کنم و از همه‌ی کسانی که مرا در این مسیر یاری نمودند، سپاسگزاری نمایم.

جواد صفری

(عضو هیأت علمی دانشگاه کاشان)

## تحولی در مواد زیست سازگار

### مقدمه:

طی چهل سال گذشته، زمینه‌ی تازه‌ای در دانش مواد تحت عنوان «زیست‌مواد»<sup>۱</sup> از رشد و به هم پیوستن چند شاخه‌ی گوناگون از مواد (فلزها، سرامیک‌ها و مواد بسپاری) پدید آمده است.

زیست‌مواد، موادی را گویند که برای رفع نقص‌ها، ترمیم و یا جایگزینی عضو یا اندامی معیوب در بدن به کار می‌روند. تعریفی که از طرف سازمان‌های معتبر علمی برای زیست‌مواد می‌شود، به این صورت است که: هر ماده (غیر از دارو) یا ترکیبی از مواد به صورت مصنوعی یا طبیعی که بتواند برای هر دوره‌ی زمانی به‌عنوان مواد جایگزین، ترمیم‌کننده‌ی بافت یا اندام‌های آسیب‌دیده و یا برای بهبود عملکرد بهتر بدن به کار رود، را می‌گویند.

به‌طور کلی زیست‌مواد باید دارای ویژگی‌های زیر باشند:

- از نظر شیمیایی خنثی باشند.
- اثر سوء بر بافت‌های مجاور نداشته باشند.
- طول عمر آنها زیاد باشد.
- استحکام خستگی بالایی داشته باشند.
- بر فرایندهای سوخت‌وساز آزاد بدن تأثیر مخرب نداشته باشند.

عوامل فوق «فاکتورهای زیست‌سازگاری» نامیده می‌شوند. ماده‌ی زیست‌سازگاری وجود ندارد که برای تمامی کاربردها مناسب باشد؛ زیرا محدوده‌ی وسیعی از نیازهای مکانیکی و کاربردی ماده‌ی زیست‌سازگار توسط کاربرد ویژه‌ی آن و بافت میزبان تعیین می‌شود. در موفقیت مواد زیست سازگار عوامل مختلفی سهیم هستند .

### تاریخچه:

از دوران باستان بشر نیاز داشته است که نقص‌های بدن خود را در حد توان و با امکانات زمان خویش، مرتفع ساخته و خود را درمان نماید و بی‌تردید موفقیت‌هایی هم داشته است. برای نمونه در بدن بسیاری از مومیایی‌های مصر نشانه‌هایی از انجام اعمال جراحی و به‌کارگیری عضو غیرزنده دیده شده است ( شکل ۱)



شکل ۱: شست پای چوبین متعلق به ۲۶۵۰ تا ۳۰۰۰ سال پیش

هم‌چنین در کاوش‌های باستان‌شناسی در شهر سوخته (۶۸۰ تا ۴۸۰۰ سال پیش) در ایران، کالبد زنی یافت شد که چشم چپ او

تحویلی در مواد زیست سازگار [۱۳]

مصنوعی است و احتمالاً آمیخته‌ای از قیر و چربی به همراه تارهای بسیار ظریف طلا (به منزله‌ی مویرگ) می‌باشد. گفته می‌شود فردی به نام سوشروتا<sup>۱</sup> حدود ۲۶۰۰ سال پیش، بینی آسیب‌دیده‌ی یک فرد را با وصله‌ای که از ناحیه‌ی صورت برداشته بود، درمان کرده است (نخستین ترمیم بینی). حدود ۲۵۰۰ سال پیش، ظاهراً بقراط از سیم طلا و نخ کتان برای ترمیم شکستگی‌های استخوان بهره گرفته است.


آبروسی پار<sup>۲</sup> را مبتکر ساخت دندان مصنوعی در سال ۱۵۶۰ میلادی از عاج فیل و یا استخوان می‌شناسند به این ترتیب در قرن‌های ۱۸ و ۱۹ میلادی، از انواع سیم‌ها و میله‌های فلزی چون طلا، نقره، آهن و پلاتین برای تثبیت شکستگی‌ها استفاده شد. با پیدایش مواد پلاستیکی از دهه‌ی ۱۹۳۰، کاربرد بسپارها در پزشکی به‌ویژه در جراحی‌ها دچار تحول گردید. بازار ابزارهای پزشکی کاشتنی<sup>۳</sup> (ساختاری مصنوعی است که به عنوان جایگزین بخش‌های آسیب‌دیده بدن به کار برده می‌شود) تنها برای ایالات متحده حدود ۲۳ میلیارد دلار برآورد می‌شود و انتظار می‌رود این مقدار در چند سال آینده با رشد ۱۰ درصدی سالانه مواجه شود.

بیش‌ترین فروش مربوط به ابزارهای پزشکی کاشتنی برای جلوگیری از انقباض بی‌نظم رشته‌های عضلانی کاردیوتر<sup>۴</sup>، دستگاه تنظیم‌کننده‌ی ضربان قلب، قطعه‌های کاشتنی ارتوپدی مربوط به بافت‌ها و ستون فقرات، جایگزین‌های مفصل ران، لنزهای درون چشمی فاکیس<sup>۵</sup> و کاشتنی‌های زیبایی خواهد بود.

- 
- 1 - Sushruta
  - 2 - Abrosie pare
  - 3 - Implant
  - 4 - Cardiator
  - 5 - Fakis



تزریق دارو از طریق شلیک  
ریزدانه‌های حاوی دارو



فنر<sup>۱</sup> برای رفع گرفتگی رگ‌ها



لنز ژله‌ای روی چشم  
ساخته شده از فلز و سرامیک



کاشتنی دندانی

شکل ۲: کاربرد مواد زیست‌سازگار

### استخوان بندی

نوع ماده	کاربرد
پلی اتیلن، تیتانیوم، آلیاژ تیتانیوم، آلومینیوم، وانادیم، فولاد ضدزنگ	جایگزینی مفصل‌ها (زانو، لگن)
فولاد ضدزنگ، آلیاژ کبالت، کروم	صفحه‌های شکسته‌بندی
پلی متیل متاکریلات	سیمان استخوان
هیدروکسی آپاتیت	ترمیم نقص‌های استخوان
تفلون، داکرون	زردپی و رباط‌های مصنوعی
تیتانیوم، آلومینا، کلسیم فسفات	کاشتنی‌های دندانی

### قلب و عروق

داکرون، تفلون، پلی یورتان	پروتزهای عروق
فولاد ضدزنگ، کربن	دریچه قلب
لاستیک سیلیکون، تفلون، آلومینیوم، پلی یورتان	کاتتر


### اندام‌ها

پلی یورتان	پوست مصنوعی
مواد مرکب سیلیکون – کلاژن	صفحات ترمیم پوست
سلولز، پلی آکریلونیتریل	کلیه مصنوعی
لاستیک سیلیکون	دستگاه قلب – تنفس

جدول ۱: کاربردهای زیست‌مواد در پزشکی

### تقسیم‌بندی زیست‌مواد:

گسترده‌گی و تنوع زیست‌مواد و کاربرد آن‌ها در علوم پزشکی، باعث شده تا آن‌ها را به گروه‌های زیر تقسیم کنند:



طبیعی است که آلیاژهای فلزی، سرامیک‌ها، مواد مرکب و بسپارهای با جرم مولکولی بالا، که اجسامی سخت هستند، برای کاربردهای مرتبط با استخوان، مفاصل و دندان مناسب می‌باشند. درحالی‌که مواد نرم، کشسان و انعطاف‌پذیر در ترمیم بافت‌های نرم کاربرد گسترده‌ای دارند.

### زیست‌مواد فلزی:

فلزها به دلیل دارا بودن ویژگی‌های مکانیکی و قابلیت تحمل بار، در بافت‌های سخت مانند استخوان (لگن، زانو، و...) و دندان به‌عنوان کاشتنی به‌کار می‌روند. علاوه بر این باید به جراحی‌های فک و صورت، پیچ‌ها و صفحات فکی - صورتی، جراحی‌های قلبی (قسمت‌هایی از قلب مصنوعی، استنت، کاتتر، دریچه‌های قلبی، ضربان‌سازها، گیره‌های آنوریسم) و ... اشاره نمود.


در مقایسه با دیگر زیست‌مواد همانند سرامیک‌ها و بسپارها، زیست‌مواد فلزی ویژگی‌های قابل ملاحظه‌ای چون مقاومت کششی از خود نشان می‌دهند. به‌جز در مواردی، استحکام کششی و خستگی



تحویلی در مواد زیست سازگار [۱۷]

بالای فلزها در مقایسه با سرامیک‌ها و بسپارها، آن‌ها را به‌عنوان گزینه‌ای مناسب برای کاشتنی‌های حامل بار مکانیکی مطرح کرده است. اگرچه ویژگی‌های فلزها باعث انتخاب آن‌ها برای بسیاری از کاربردهای پزشکی می‌گردد، اما ضعف این مواد نسبت به تخریب شیمیایی نکته‌ای است که باید همواره مدنظر باشد.

محیط فیزیولوژیکی<sup>۱</sup> به‌طور معمول به‌صورت یک محلول آبی با دمای ۳۷ درجه‌ی سانتی‌گراد و  $\text{pH} = ۴/۷$  همراه با گازهای محلول مثل اکسیژن، الکترولیت‌ها، سلول‌ها و پروتئین‌ها در نظر گرفته می‌شود. قرارگیری فلزها در این محیط، با انجام واکنش شیمیایی و خوردگی فلز همراه خواهد بود. در هنگام فرآیند خوردگی الکتروشیمیایی، زیست‌مواد فلزی، یون‌هایی آزاد می‌کنند که زیست‌سازگاری فلز را کاهش داده و سرنوشت کاشتنی را به مخاطره می‌اندازند.



شکل ۳: محیط فیزیولوژی بدن

فولاد، آلیاژهای پایه‌ی کبالت، آلیاژهای حافظه‌دار<sup>۱</sup> نیکل-تیتانیوم، آلیاژهای پایه‌ی تیتانیوم، و گروهی از فلزها با کاربردهای خاص نظیر طلا و تانتالوم مهم‌ترین فلزهای مورد استفاده در پزشکی به‌شمار می‌روند. علاوه بر این فلزهایی مانند: جیوه، سرب و روی نیز کاربردهای ویژه‌ای مانند ساخت ملقمه‌ی دندان‌ی دارند.

### فولاد ضدزنگ

اولین فولادی که برای مواد کاشتنی مورد استفاده قرار گرفت، آلیاژ ۱۸-۸ (نوع ۳۰۲) بود که از فولاد وانادیم‌دار، قوی‌تر و مقاوم‌تر در برابر خوردگی آن نیز بیش‌تر بود. فولاد وانادیم‌دار به مدت طولانی برای کاربردهای کاشتنی مصرف نشده؛ زیرا در برابر خوردگی مقاومت کافی نداشت. پس از آن، فولاد زنگ‌نزن ۱۸-۸ مولیبیدن‌دار (۸-۱۸ sMo) معرفی شد که به منظور اصلاح مقاومت در برابر خوردگی، در آب نمک حاوی مولیبیدن بود. این آلیاژ با نام فولاد زنگ‌نزن ۳۱۶ شناخته شد. در دهه‌ی ۱۹۵۰، کربن موجود در فولاد زنگ‌نزن ۳۱۶ از ۰/۰۸ درصد وزنی به حداکثر ۰/۰۳ درصد وزنی کاهش یافت تا مقاومت خوردگی بهتری در آب نمک حاصل شود. این آلیاژ با نام فولاد زنگ‌نزن ال. ۳۱۶ (L s.s ۳۱۶) معرفی شد. فلز کروم، عنصر اصلی فولاد زنگ‌نزن مقاوم به خوردگی است. حداقل غلظت مؤثر از کروم در فولاد مذکور معادل ۱۱ درصد وزنی است. کروم یک عنصر فعال است؛ اما این فلز و آلیاژهای آن می‌توانند رویین شوند و مقاومت به خوردگی بسیار عالی از خود نشان دهند.

---

۲- حافظه‌داری یا حافظه‌ی شکل: با وجود حرارت و تغییرات فازی، شکل اولیه‌ی آلیاژ به‌طور کامل بازیابی می‌شود.

تحولی در مواد زیست سازگار ■ ۱۹

فولاد زنگ‌نزن به‌ویژه نوع ۳۱۶ و ال.۳۱۶ متداول‌ترین فولاد برای کاربرد کاشتنی‌ها محسوب می‌شود. وجود نیکل در آلیاژ مقاومت خوردگی را افزایش می‌دهد. کاشتنی‌های فولاد ضدزنگ ال ۳۱۶ در کاربردهای کوتاه‌مدت مثل وسایل تثبیت شکستگی عملکرد رضایت‌بخشی دارند، درحالی‌که در طولانی‌مدت نسبت به خوردگی شیاری و حفره‌ای ضعیف هستند. بنابراین در بسیاری از کاربردهای پزشکی که فولاد زنگ‌نزن به‌صورت تجارتي مورد استفاده قرار می‌گیرد، آلیاژ نایتینول قابلیت جایگزینی دارد و چه بسا که به علت ویژگی‌های ابرکشسانی و حافظه‌داری، در بسیاری موارد برتری داشته باشد.

### آلیاژ نایتینول

در سال ۱۹۶۸ قابلیت‌های آلیاژ نایتینول<sup>۱</sup> را به‌عنوان یک ماده‌ی مناسب کاشتنی در بدن مطرح نمودند. استفاده از این آلیاژ به‌عنوان زیست‌مواد در کاربردهای پزشکی، اولین بار در سال ۱۹۷۳ توسط کاترایت<sup>۲</sup> و همکاران گزارش گردید.

یکی از موفق‌ترین کاربردها، استفاده از سیم‌های نایتینول برای ارتودنسی دندان‌های نامرتب می‌باشد. همچنین در ابزارهای جراحی از نوع جراحی لاپاروسکوپی و جراحی آندوسکوپی به‌کار رفته است. (شکل ۴) بازار مصرف ابزارهای پزشکی از جنس نایتینول در هر سال بیش از ۱۳۰ میلیارد دلار در آمریکا برآورد شده است.

---

1-(Nitinol): Nickle Titanium Naval Ordance Laboratory

2 - Katrite



شکل ۴: مته سیمی فوق کشسانی مورد استفاده در ارتوپدی از جنس نایتینول

در این جا به نحوه‌ی عملکرد نایتینول به‌عنوان یک آلیاژ حافظه‌دار و نیز کاربرد آن در زندگی روزمره اشاره می‌کنیم. آلیاژهای حافظه‌دار دو ویژگی دارند: یکی این که آن‌ها تا حدودی الاستیک هستند و دیگر آن که حافظه‌دار هستند؛ یعنی قابلیت ذخیره‌سازی انرژی مکانیکی و نیز آزادسازی آن را دارا هستند. درست مانند آب که در دماهای مختلف از حالتی به حالت دیگر تبدیل می‌شود. این دسته از فلزها نیز به علت این که مولکول‌ها در آن‌ها قابلیت چیده‌مان مجدد دارد (البته آن‌چه که باعث می‌شود تا مولکول‌ها در کنار هم باقی بمانند و حالت جامد را حفظ کنند، متفاوت است) قابلیت بازگشت به شکل اولیه را دارند.

با توجه به این که این دسته از فلزها، زیست‌سازگار (سیستم ایمنی به آن‌ها عکس‌العمل نشان نمی‌دهد) هستند و از ویژگی‌های مکانیکی قابل قبولی (مقاوم در برابر خوردگی) برخوردار هستند در ساخت ایمپلنت‌ها و پلیت‌های (کاشتنی‌ها) ارتوپدی در موارد شکستگی‌ها قابل استفاده هستند. در شکستگی‌های استخوان‌های صورت از پلیت‌های ویژه‌ای استفاده می‌شود تا استخوان‌های صورت را طی دوره‌ی شکستگی در کنار هم نگه دارد. در گذشته از پلیت‌هایی از جنس استیل برای این کار استفاده می‌شده است. در ابتدا ممکن است که

استخوان‌ها، درست در کنار هم قرار گیرند، اما به مرور این وضعیت از دست می‌رود که در نهایت سبب به تأخیر افتادن جوش خوردن شکستگی می‌شود. با ظهور آلیاژهای حافظه‌دار و کاربرد آن‌ها در ساخت پلیت‌ها این مشکل رفع شده است.


امروزه جراحان از فلزهای حافظه‌دار به جای استیل استفاده می‌کنند؛ به این طریق که ابتدا فلز را کمی سرد می‌کنند و سپس در محل نصب می‌نمایند. در اثر دمای بدن، فلز مقداری گرم می‌شود و پلیت فشار لازم جهت در کنار هم نگه‌داشتن قطعه‌های شکستگی را حفظ می‌کند و سبب می‌شود استخوان در حداقل زمان ترمیم شود.

مشکلی که در طراحی این نوع پلیت‌ها وجود داشت مربوط به تنظیم فشار مناسب و مطلوب است. برای مثال این‌که چه مقدار فلز باید تغییر شکل داده شود تا کشش لازم را ایجاد کند، خود جای بررسی دارد. در این‌جاست که فن‌آوری نانو وارد عرصه شده تا به تغییر نحوه‌ی قرارگیری اتم‌ها در ترکیبات کمک کند. هم‌اکنون گروه‌های پژوهشی در حال انجام مطالعه بر روی تنظیم این سازوکار با کمک فن‌آوری نانو می‌باشند.

### آلیاژهای کروم — کبالت:

آلیاژهای کروم — کبالت از اولین موارد مصرفی مورد استفاده در ساخت کاشتنی‌ها بودند. آلیاژهای پایه‌ی کبالت، مقاومت به خوردگی بالایی در کاربردهای طولانی‌مدت مانند پروتزهای دندانی و مفصلی نشان داده‌اند. این آلیاژها شامل بیش از ۲۰ درصد کروم می‌باشند که مقاومت در برابر خوردگی را بهبود می‌بخشند. آلیاژهای Cr - Co برای اتصال‌ها به کار می‌روند، اما مشکل این‌جاست که آلیاژهای کبالت زیست‌سازگاری مناسبی با بدن ندارند.

## آلیاژهای کروم — کبالت با کاربرد پزشکی



تیتانیوم به عنوان یک جایگزین دارای زیست سازگاری مناسبی است؛ این ماده به علت سبک بودن با قابلیت مقاومت بالایی که در برابر شکستگی دارد، برای قرار گرفتن روی استخوانها مناسب است.

## تیتانیوم و آلیاژهای آن:

تیتانیوم و آلیاژهای آن مانند آلیاژهای پایه‌ی کبالت، دارای عمل کرد زیستی مناسب بوده و مقاومت به خوردگی بالایی در کاربردهای طولانی مدت مانند پروتزهای دندانی و مفصلی نشان داده‌اند و به همین دلیل، در ساخت کاشتنی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند (شکل ۵). متأسفانه آلیاژهای فلزی تیتانیوم با طول عمر میان ۱۰ تا ۱۵ سال، ممکن است به تدریج در بدن بیمار فرسوده شده، در بدترین حالت از سوی بدن بیمار دفع شوند. فاصله‌ی میان استخوان و قطعه‌ی کاشته شده می‌تواند به تدریج افزایش یافته و به جراحی مجدد برای جایگزینی قطعه‌ی مورد نظر نیاز باشد.



شکل ۵: اتصال‌های مفصل مصنوعی ساخته شده از تیتانیوم

در پاسخ نیاز به استخوان، مفصل و دندان‌های مصنوعی که تقریباً مشابه نوع طبیعی و اصلی خود باشند، دانشمندان به فن‌آوری نانو روی آورده‌اند. به گزارش ایسنا پژوهشگران دریافتند، پاسخ اندام میزبان به نانومواد (حتی در سطح پروتئینی و سلولی) با پاسخ مشاهده شده به مواد معمول متفاوت است. مواد زیست‌سازگار نانو ساختار نسبت به نوع ماکروساختار آن عملکرد زیستی بهتری نشان می‌دهند. استفاده از نانومواد در پوشش‌دهی کاشتنی‌ها، باعث افزایش زیست‌سازگاری، چسبندگی، ماندگاری و دوام آن‌ها می‌شود. یکی از راه‌های مناسب برای بالا رفتن کیفیت کاشتنی‌های تیتانیوم، پوشش‌دهی آن‌ها با الماس می‌باشد. می‌توان لایه‌های نانوبلوری الماس، با ضخامت حدود ۱۵ نانومتر ایجاد کرد. این لایه‌ها زیست‌سازگاری بالایی داشته، برای اشخاصی که حساسیت دارند، مناسب می‌باشند.

پژوهشگران دانشگاه براون به سرپرستی توماس وبستر، ماده‌ای را کشف کرده‌اند که باعث توانایی بیش‌تر استخوان در اتصال به فلزی می‌شود که وسیله‌ی کاشتنی از آن ساخته شده است. تیتانیوم آنودیزه و روکش شده با نانولوله‌های کربنی امکان ساخت مواد جدید جهت تولید وسایل کاشتنی پیشرفته‌تر را فراهم کرده است. این افراد فلز تیتانیوم را

که مرسوم‌ترین ماده در ساخت وسایل کاشتنی است، بعد از انجام برخی واکنش‌های شیمیایی به جریان الکتریکی متصل ساختند. در طی این روند که آنودیازسیون نامیده می‌شود، سطح تیتانیوم به صورت متخلخل درمی‌آید.

در مرحله‌ی بعد این منافذ به وسیله‌ی کاتالیست کبالت پر شده و این نمونه‌ها تا دمای ۷۰۰ درجه سانتی‌گراد گرم می‌شود و نانولوله‌های کربنی درون منافذ رشد می‌کنند. سپس سلول‌های استخوان‌ساز (استئوبلاست) درون نمونه‌های روکش‌شده با نانولوله‌ها و همچنین نمونه‌های ساده و آنودیزه‌ی تیتانیوم قرار داده می‌شوند. هر سه نمونه را درون انکوباتور قرار دادند و بعد از سه هفته پژوهشگران دریافتند که سلول‌های استخوان‌ساز بر روی تیتانیوم روکش‌شده با نانولوله‌ها دو برابر سریع‌تر رشد کرده‌اند. علاوه بر آن، این سلول‌ها مقدار بیش‌تری کلسیم که برای تشکیل استخوان ضروری است، تولید کرده‌اند.

به گفته‌ی آقای وبستر، درحال حاضر استخوان‌ها به خوبی به وسایل کاشتنی متصل نمی‌شوند و سلول‌های استخوانی نیز بر روی این وسایل رشد نکرده یا سرعت رشد کافی ندارند. ولی به نظر می‌رسد با افزودن نانولوله‌های کربنی امکان رشد سلول‌های مذکور فراهم شده است. جدار طبیعی استخوان‌ها دارای ضخامتی به میزان ۱۰۰ نانومتر است. اگر سطح یک کاشتنی استخوان مصنوعی صاف و یکنواخت باشد، بدن آن را بعد از پیوند پس می‌زند و نمی‌پذیرد. در جراحی‌ها و استفاده از پروتز زانو و لگن نشان داده شده است که با ایجاد ناهمواری‌هایی در ابعاد نانو در سطح کاشتنی امکان ایجاد حالت تحریک استئوبلاست‌ها و یا پس‌زدن پروتز به‌طور کامل کاهش می‌یابد.

این اثرات با به‌کار بردن مواد زیست‌بسپار، سرامیکی و مواد فلزی مورد تجربه واقع شده است. در آزمایشگاه توانسته‌اند بیش از ۹۰ درصد



تحویلی در مواد زیست سازگار [۲۵]

سلول‌های استخوانی انسان را با نانومواد فلزی همراه نمایند. اما در عمل نمی‌توان بیش از ۵۰ درصد سلول‌ها را با نانو مواد همراه نمود. ابزارهای پزشکی کاشتنی به کمک فن‌آوری نانو توسعه یافته‌اند. اگرچه دانش نانو پزشکی در مراحل ابتدایی خود به سر می‌برد، اما با توسعه‌ی قطعه‌های کاشتنی آینده‌ی روشنی را پیش خود دارد.

نمونه‌ای از کاربرد فلزها در کاشتنی‌ها عبارت است از:

□ جایگزین مفصل لگن (HIP) که شامل دو بخش اصلی یک سر دوار و یک حفره می‌باشد. سر دوار مفصل مصنوعی به‌طور معمول از فلز یا سرامیک و حفره از ماده‌ی پلاستیکی پلی‌اتیلن با وزن مولکولی بالا است. از سیمان‌های استخوانی نیز برای اتصال‌دهی و تثبیت کردن کاشتنی در بدن استفاده می‌گردد شکل (۶).



شکل ۶: جایگزین مفصل لگن

□ در جایگزین مفصل زانو نیز از فلزهایی هم‌چون کبالت - کروم، فولاد زنگ‌نزن یا تیتانیوم استفاده می‌گردد. پلاستیک‌ها نیز ممکن است به‌عنوان جایگزین غضروف بین استخوان‌های ساق پا و ران به‌کار برده شوند. شکل (۷)



شکل ۷: جایگزین مفصل زانو

□ در کاشتنی‌های دندان‌های فلزهایی هم‌چون تیتانیوم، فولاد زنگ‌نزن، طلا و غیره استفاده می‌گردد که به شکل‌های گوناگونی طراحی شده است. زیست‌سازگاری کاشتنی بسیار حایز اهمیت است، بنابراین از ترکیب‌هایی هم‌چون Ti و آلیاژهای آن TiAlV و یا از پوشش‌های زیست‌سازگار بر روی فلزهای ذکرشده بهره می‌برند. (شکل ۸)



شکل ۸: ترمیم دندان‌ها با کاشتنی‌های دندان‌ها

تحویلی در مواد زیست سازگار [۲۷]

به تازگی با استفاده از روش تریبولوژی<sup>۱</sup> یک دندان مصنوعی به صورت ویسکو الاستیک<sup>۲</sup> ساخته شده و دارای روکشی از جنس نانومواد می باشد. از ویژگی های منحصر به فرد این دندان مصنوعی می توان به عایق بودن آن در مقابل خراش و افزایش التیام دندان اشاره کرد (شکل ۹). سازوکار نانومواد که منجر به تولید ترکیب هایی با خواص مفید شود، همچنان مورد مطالعه و بررسی قرار دارد.



شکل ۹: دندان مصنوعی با روکشی از جنس نانومواد

### بسپارهای زیست مواد:

بسپارهای زیست مواد از لحاظ عملکردی که در بدن دارند، به دو دسته تقسیم می شوند:

□ بسپارهایی که زیست سازگار<sup>۳</sup> ولی پایدارند.

- 
- 1 -Tribology
  - 2 -Viscoelastic
  - 3-Biocompatible

□ بسپارهایی که ضمن زیست‌سازگاری، به تدریج در بدن تجزیه و به مولکول‌های کوچک تبدیل می‌شوند و سرانجام از میان می‌روند. این نوع بسپارها را زیست‌تخریب‌پذیر یا زیست‌فروسی‌<sup>۱</sup> می‌نامند.

### بسیارهای طبی:

امروزه از همه نوع فراورده‌های بسپاری (اعم از چسب‌ها، الیاف، پلاستیک‌ها، کشسان‌ها و رزین‌ها) در انواع کاربردهای پزشکی و درمانی بهره‌گیری می‌شود. پایداری بسیارهای طبی متفاوت است و بستگی به کاربرد آن‌ها در بدن دارد.

ویژگی‌های مکانیکی و دمایی بسپارها به چند عامل وابسته است که شامل: ساختار، وجود گروه‌های جانبی، ساختار زنجیره‌ها و وزن مولکول‌ها می‌باشد. وجود گروه‌های جانبی و مواد افزاینده به ساختار اصلی بسپار، باعث تغییر در ویژگی مکانیکی آن‌ها می‌گردد. هم‌چنین افزایش طول زنجیره (وزن مولکولی) باعث می‌شود تا استحکام کششی زنجیره‌ها افزایش یابد.

---

1 -Biodegradable

چگونگی پایداری در بدن	کاربرد	نام بسپار	نوع فرآورده
پایدار	دندانپزشکی	پلی سیانو آکریلات	چسب، صمغ، سیمان
پایدار	دندانپزشکی و جراحی استخوان	آلژینات	
پایدار	جراحی استخوان دندانپزشکی	سیلیکون های واکنش یابنده در شرایط متعارفی	
پایدار	جراحی استخوان	پلی متیل متاکریلات	
پایدار	قلب مصنوعی، رگ ها، جراحی پلاستیک، دریچه ی قلب، عدسی روی چشم	سیلیکون ها	کشسان ها
پایدار	جراحی استخوان، قلب مصنوعی، دریچه ی قلب، زردپی مصنوعی	انواع پلییورتان	
پایدار	دیسک کمر	پلی ایزوبوتیلن	
پایدار	جراحی پلاستیک	پلی اتیلن با جرم مولکولی پایین	پلاستیک ها
پایدار	جراحی استخوان، دندان مصنوعی	پلی اتیلن با جرم مولکولی بسیار بالا	
پایدار	عدسی روی چشم (نوع سخت)	پلی متیل متاکریلات	

	سیمان استخوانی		
پایدار	عدسی روی چشم (نوع سخت) سیمان استخوانی	پلی اتیل متاکریلات	
پایدار	جراحی عمومی، قلب، رگها	پلی استر فلونئورو بسپارها	
پایدار	لوله، قلب و رگها	پلی انیدریدهها، پلی وینیل کلرید	
پایدار	عدسی درون چشم لثه‌ی مصنوعی	پلی کربنات، پلی سولفون‌ها	
پایدار	کیسه‌های خون	پلی یورتان	
پایدار	نخ بخیه (غیرقابل جذب)	پلی آمیدها (نایلون)	الیاف
پایدار	نخ بخیه (غیرقابل جذب)	پلی استرها	
ناپایدار	نخ بخیه (غیرقابل جذب) رهش آهسته و تنظیم‌شده‌ی داروها	پلی آلفا استرها (پلی گلایکولیک و پلی لاکتیک اسید)	
ناپایدار	نخ بخیه‌ی قابل جذب آهسته رهش داروها، جراحی	هم‌بسپارهای پلی گلایکولیک – لاکتیک	
ناپایدار	پوشش داروها و آهسته رهش آن‌ها	پلی دی‌اکسانون	

ناپایدار	پیچ و مهره در جراحی	پلی آلفا استرها (پلی گلایکولیک و پلی لاکتیک اسید)	
پایدار	عدسی های روی چشم (نوع نرم)، پرکننده ی کانال دندان قرنیه ی و نای مصنوعی،	پلی هیدروکسی اتیل متاکریلات، پلی وینیل الکل پلی ان وینیل پیرولیدون،	ژل ها
پایدار	عدسی نرم روی چشم، زجاجیه	پلی گلایسیدیل متاکریلات	
پایدار	جراحی پلاستیک	سیلیکون ها	بسپارهای شبکه ای
پایدار	جراحی استخوان	اپوکسی ها	
پایدار	جراحی استخوان	لاستیک مصنوعی	
پایدار	کلیه ی مصنوعی (دیالیز)	سلولز نوسازی شده	غشاهای
پایدار	ریه ی مصنوعی	سیلیکون ها	
پایدار	کلیه ی مصنوعی (دیالیز)	پلی هیدروکسی اتیل متاکریلات، پلی وینیل الکل پلی ان وینیل پیرولیدون	

جدول ۲: مواد بسپاری در مصارف پزشکی و دارویی


### ویژگی بسپارهای طبی:

جدا از نقشی که از یک قطعه انتظار می رود، هنگامی که آن قطعه با بافت بدن و به طور کلی با محیط زنده تماس پیدا می کند، برای عملکرد

۳۲ تحولی در مواد زیست سازگار

بهینه باید دارای شرایط و ویژگی‌هایی باشد که مهم‌ترین آن‌ها عبارت است از:

- نباید سمی یا بیماری‌زا باشد.
  - با بدن سازگار باشد و موجب واکنش‌های ایمنی و خون‌لختگی نشود.
  - اگر جسم در بدن ناپایدار است، اجزای حاصل از تخریب آن سمی یا مضر نباشد.
  - در اثر جذب آب یا چربی‌ها تورم آن شدید و زیاد از حد نباشد.
  - اگر در اثر واکنش‌هایی منجر به تشکیل شبکه‌ی سه بعدی شد، این امر نامطلوب نباشد.
- به این ترتیب از میان مواد بسیاری متعددی که مصرف عمومی دارند، شمار کمی برای کاربردهای پزشکی و دارویی مناسب هستند (شکل ۱۰)



شکل ۱۰: طراحی بسپارهای طبی در کاربردهای پزشکی و دارویی



## بسپارهای زیست‌فروسای<sup>۱</sup>:

علت عمده‌ی گرایش به سوی تهیه و مصرف این مواد در علم پزشکی، مشکلات ناشی از قطعه‌های پلاستیکی پایدار در امور جراحی است. به این ترتیب انواعی از بسپارهای طبیعی چون آلژینات (حاصل از جلبک دریایی)، کلاژن (حاصل از برخی بافت‌های حیوانی) و کایتوسان (که مشتقی از پوست کیتینی حیواناتی مانند: خرچنگ، میگو و امثال آن است) برای چنین مصارفی مورد آزمایش و بهره‌برداری قرار گرفتند. یکی از نخستین بسپارهای مصنوعی که به‌عنوان ماده‌ی زیست‌فروسای در مصرف‌های پزشکی آزمایش شد، پلی‌لاکتیک‌اسید بود که در سال ۱۹۳۰ به وسیله‌ی کاروترز سنتز شد. این بسپار با وجود ارزان و فراوان بودن، به خاطر ناپایداری در برابر رطوبت، کاربرد صنعتی پیدا نکرد.

شیمیدان‌ها طی سال‌های اخیر، توانسته‌اند انواع بسپارهای خانواده‌ی پلی‌استرهای آلفا (که شامل لاکتیک‌اسید، گلایکولیک‌اسید و امثال آن می‌شود) را تهیه کنند که زیست‌فروسای و مناسب انواع کاربردهای پزشکی باشند.

بسپارهای زیست‌فروسای در زمینه‌ی دارویی نیز کاربرد دارند. هنگام مصرف دارو به روش متداول (خوردن قرص، کپسول و یا تزریق) بدن به‌طور ناگهانی با غلظتی از دارو، که بیش از حد مؤثر است، روبرو می‌شود و پس از مدتی که دارو تحلیل رفت، جذب بدن و یا دفع می‌شود، غلظتش از حد مؤثر پایین‌تر می‌آید و فرد مجبور است در فاصله‌های معینی، چندین بار دارو را مصرف کند و هر بار بدن را با نوسان‌های شدید دارو مواجه سازد؛ که امری مطلوب نیست. در حالی

---

1 - Biodegradeble

که اگر دارو در داخل پیکره‌ای از یک ماده‌ی زیست‌فروسای قرار داشته باشد، رهش و خروج دارو از آن، تابع سرعت فروسای آن پیکره می‌باشد.

#### چهار نوع شیوه‌ی فروسای شیمیایی وجود دارد:

- در نوع اول، پیوند شکننده، در میان زنجیر بسیار<sup>۱</sup> واقع است. شکسته شدن این پیوندها منجر به تشکیل فرآورده‌هایی با جرم مولکولی پایین و قابل حل در آب می‌شود.
- در نوع دوم، بسیار در اثر هیدرولیز و یونیزه شدن گروه‌های جانبی آب‌گریز، حل می‌شود.
- در نوع سوم، پیوندهای ناپایدار عرضی در بسپارهایی با شبکه‌های سه‌بعدی می‌شکند و قطعه‌های بسیار کوچک‌تر حل‌پذیر ایجاد می‌کند.
- نوع چهارم، ترکیبی از فروسای‌های ذکر شده است.

#### بسیار جایگزین استخوان‌های شکسته می‌شود:

براساس یافته‌های جدید متخصصان علوم پزشکی، در آینده‌ی نزدیک می‌توان از شیوه‌ی جدیدی که برای ساخت استخوان مصنوعی به‌وجود آمده است، برای ترمیم استخوان‌های خردشده‌ی بدن انسان سود جست.

به گزارش خبرگزاری رویتر از لندن، مؤسسه‌ی سرامیک پیشرفته در اریزونا نوعی بسیار جدید طراحی کرده است که می‌تواند بافتی قوی بسازد که قدرتی به اندازه‌ی قدرت استخوان‌ها دارد ولی به تدریج جذب بدن شده و به‌عنوان استخوان جدید جایگزین می‌شود.

### ساخت بسپار هوشمندی که به التیام زخم کمک می کند:


پژوهشگران آلمانی موفق به تولید بسپار هوشمندی شدند که قادر است بخیه‌ها را از داخل ببندد. مواد هوشمند با تغییرات محیطی همانند دما، فشار، و ... تغییر می‌یابند. این تغییر بر اثر فرایندهای فیزیکی و شیمیایی حاصل از سازوکارهای تأثیرگذار بدن می‌باشد. کاربرد این بسپارها را در تهیه نخ بخیه جذب‌پذیر و هم‌چنین استفاده در سیستم‌های دارویی می‌دانند. به‌طور کلی نخ بخیه باید دارای قدرت و استحکام بالا، جذب‌پذیری مناسب و انعطاف‌پذیری خوبی باشد تا بتواند یک گره مناسب با ایمنی بالا ایجاد کند. علاوه بر این سرعت تخریب بسپار برای بخیه زدن بر روی قسمت‌های خارجی بدن مانند صورت باید متناسب با سرعت التیام زخم باشد.

به گزارش سرویس علمی پژوهشی ایسکانیوز به نقل از مجله‌ی science، پژوهشگران مرکز تحقیقاتی جی.کا.اس.اس<sup>۱</sup> در تلتو<sup>۲</sup> ادعا می‌کنند، بسپاری ساخته‌اند که می‌تواند در بهبود زخم‌ها مورد استفاده قرار گیرد. این بسپار به‌صورت فشرده در داخل بدن قرار داده می‌شود و پس از کامل شدن بخیه‌ها شروع به بازگشت به وضعیت اول می‌کند و زخم را بهبود می‌بخشد. این بسپار به‌صورت فشرده با ایجاد یک خراش کوچک در داخل بدن کاشته می‌شود و به‌محض این‌که دمای اتاق به حد دمای بدن برسد، پس از مدتی کوتاه تجزیه شده و خود از بین می‌رود؛ بنابراین نیازی به جراحی دوم برای بیرون آوردن آن نیست. علاوه بر این ماهیچه‌های مصنوعی با استفاده از بسپارهای هوشمند ساخته شده‌اند که در برابر ویژگی‌های مکانیکی خم و راست می‌گردند و انعطاف‌پذیر می‌باشند.

---


1 - GKSS

2 - Teltow




شکل ۱۱: تهیه‌ی بسپارهای هوشمند

بسپارهای طبیعی (زیست بسپارها) زیست‌فروسای:  
 □ پلی-۳-هیدروکسی بوتیرات (PHB):



این زیست‌بسپار که توسط باکتری ساخته شده و مانند پلی‌لاکتاید و پلی‌گلایکولاید، پلی‌استری است که در بدن هیدرولیز شده، فرو می‌پاشد. از فروپاشی این بسپار در اثر هیدرولیز، بوتیریک‌اسید، که جزء متابولیت‌های بدن می‌باشد، به‌وجود می‌آید.


□ هیالورونیک اسید (HA):



زیست‌بسپاری بسیار مهم است که شکاف بین بسپارهای طبیعی و سنتزی را پر می‌کند. این زیست‌بسپار به خاطر این که یک پلی‌ساکارید است، واکنش ایمنی به‌دنبال ندارد و کاملاً فرسایش‌پذیر است. از این رو این بسپار ماده‌ای بسیار مساعد برای رهایش دارو و یا ساخت هیدروژل‌ها و داربست‌ها در مهندسی بافت می‌باشد.

هیالورونیک‌اسید بخش اساسی زلالیه<sup>۱</sup> چشم و مایع مفصلی استخوان‌ها را تشکیل می‌دهد. علاوه بر نقش این ماده در مفصل‌ها برای کاهش اصطکاک و ضربه‌گیری، در تنظیم آب، جلوگیری از رشد باکتری‌ها و درعین حال تبادل مواد با سلول‌های منطقه نیز انجام وظیفه می‌کند. این ماده ظرف ۲ تا ۵ روز در بدن فرو می‌پاشد اما می‌توان با استری کردن آن با گروه‌های آب‌گریز و یا تشکیل پیوندهای عرضی، محصول‌های متنوع و مناسب برای هر کاربردی را به‌وجود آورد.


□ ژلاتین:



این زیست‌بسپار مخلوطی از پروتئین‌هاست که از هیدرولیز کلاژن در اثر جوشاندن پوست گاو و گوسفند، زردپی، غضروف و ... به‌دست

می‌آید. ژلاتین به شدت آب جذب می‌کند و به خوبی در آب حل می‌شود و ژلهایی با قوام و گرانی <sup>۱</sup> متنوع می‌دهد. با استفاده از موادی چون گلوآلآلدهید می‌توان میان زنجیرهای پروتئینی ژلاتین، پیوند عرضی ایجاد کرد و ژل‌ها و محصولات نامحلول پدید آورد. از ژلاتین در ساخت پوک‌های کپسول‌های دارویی و ریزدانه‌ها برای تثبیت آنزیم‌ها و یا رهایش دارو و همچنین تهیه‌ی داربست‌ها<sup>۲</sup> (یک ساختار مصنوعی که بتواند تشکیل بافتی سه بعدی دهد) در مهندسی بافت استفاده می‌شود.

□ کلاژن:




این بسپار یکی از نخستین بسپارهایی است که در مهندسی بافت به کار گرفته شد. این زیست‌بسپار که از پوست، زردپی، غضروف و استخوان حیوانات استخراج می‌شود، دست کم به ۱۰ صورت وجود دارد که در هر بافت یکی از آنها بیش‌تر یافت می‌شود. برای نمونه، کلاژن نوع ۱ در پوست، کلاژن نوع ۲ در غضروف و نوع ۳ در دیواره‌ی رگ‌ها بخش عمده را تشکیل می‌دهند.

---

1 -Viscosity  
2 -Scaffold

## □ آلرژینات:



این بسپار که سابقه‌ای یکصد ساله دارد، پلی‌ساکاریدی است طبیعی، که متشکل از  $\alpha$  - D - مانورونیک‌اسید و  $\beta$  - L - گولورونیک‌اسید می‌باشد و از جلبک دریایی استخراج می‌شود و به‌طور معمول به شکل نمک سدیم وجود دارد. آلرژینات مصارف زیادی در دندانپزشکی و داروسازی دارد.

به خاطر گروه‌های یونیزه‌شونده‌ی کربوکسیل، این بسپار در آب به شکل یونیزه‌شونده حل می‌شود و در نتیجه در محلول به شکل یک بسپار با بار منفی حضور دارد و در اثر افزایش نمک‌های کاتیون‌های چند ظرفیتی مانند نمک‌های کلسیم و منیزیم که باعث ایجاد اتصال یونی (پیوند عرضی) میان گروه‌های کربوکسیل زنجیرهای بسپار می‌شوند، به‌صورت ژل درمی‌آید. ژل‌های آلرژینات در پوشش سوختگی‌ها و زخم‌ها و تهیه‌ی داربست در مهندسی بافت مورد استفاده قرار می‌گیرند.

### بسپارهای سنتزی:

از میان بسپارهای سنتزی قابل جذب می‌توان به پلی‌لاکتاید، پلی‌گلایکولاید، پلی‌لاکتاید - گلایکولاید و پلی‌گلایکولاید - تری‌متیلن‌کربنات و پلی‌دی‌اکسانون اشاره کرد.


□ پلی لاکتاید (PLA):



از واکنش تراکمی لاکتیک اسید، بسپارهایی با جرم مولکولی کم به دست می آید، به طور معمول بسپار حاصل را در اثر حرارت تجزیه و از آن یک دیمر حلقوی به نام لاکتاید می سازند و سپس از لاکتاید، بسپارهایی با جرم مولکولی بسیار بالا تهیه می کنند. تهیه پلی گلایکولایدها هم به همین شیوه انجام می شود.

پلی لاکتایدها در تهیه نخ بخیه، پیچ و مهره های مخصوص شکسته بندی استخوان ها کاربرد دارند، اما به دلیل هیدرولیز، معمولاً استحکام قطعات به سرعت کاهش پیدا می کند. قطعه های ریز حاصل از هیدرولیز این بسپار نیز گاهی موجب بروز واکنش های مسمومیتی می شوند.

□ پلی گلایکولاید (PGA):




تبلور آسان تر پلی گلایکولایدها نسبت به پلی گلایکولاید، باعث می شود استحکام محصولات آن بیش تر شده و دیرتر هیدرولیز شود (به علت داشتن هیدروژن به جای متیلی که در مونومر پلی لاکتاید وجود دارد). هنگامی که جرم مولکولی این بسپار بالا (حدود یک میلیون) باشد، از آن نخ یا الیاف محکمی به دست می آید که به عنوان نخ بخیه بسیار کارآمد است. معمولاً چند تار بسیار ظریف این بسپار یا هم بسپار



تحولی در مواد زیست سازگار ■ ۴۱

آن با لاکتاید یعنی پلی(لاکتاید — گلایکولاید یا PLGA) را به هم تابیده، از نخ حاصل در عمل جراحی استفاده می کنند.

هم‌بسیار(لاکتاید — گلایکولاکتاید) (PLGA):




X: تعداد واحدهای لاکتاید اسید

Y: تعداد واحدهای گلایکولاید اسید

چنانچه دیمرهای حلقوی لاکتاید و گلایکولاید با هم بسیار شوند، هم‌بسیار PLGA سنتز می شود. امتیاز این هم‌بسیارها این است که طراحی و دستیابی به بسیار مناسب هر کاربرد تقریباً آسان و تکرارپذیر است. از این هم‌بسیارها در ساخت نخ‌های بخیه (مانند ویکریل<sup>۱</sup>)، سیستم‌های دارورسانی تنظیم شده، نانوذرات حاوی دارو برای مصارف خوراکی، تنفسی و یا تزریقی، ساخت داربست‌های مورد نیاز در مهندسی بافت، قطعات مخصوص شکسته‌بندی استخوان و ... استفاده می شود.

هم‌چنین کاشتنی تثبیت‌کننده‌ی استخوان صورت، از جنس هم‌بسیاری از لاکتیک‌اسید و پلی‌گلایکولیک‌اسید ساخته شده است. این صفحه‌های قابل جذب هنوز در مراحل اولیه‌ی کار است؛ اما می‌تواند به خوبی با نتایج صفحات تیتانیومی قابل مقایسه باشد.

## □ پلی اتیلن گلیکول (PEG):



این ماده یکی از شناخته شده ترین و پرمصرف ترین زیست مواد بسیاری است، زیرا ضمن این که ویژگی های بسیار مطلوبی دارد (محلول در آب، زیست سازگار، غیر سمی، غیر ایمنی زا، ...). با انواع جرم مولکولی در اختیار است و از آن می توان برای تهیه و بهبود انواع هم بسپارهای جدید که مایع و یا جامد هستند، بهره گرفت.

از هم بسپارهای قطعه ای<sup>۱</sup> حاصل از PEG و پروپیلن گلیکول در روکش دادن نخ های بخیه، جهت کاهش اصطکاک استفاده می شود. از تزریق PEG برای فراهم کردن محیط مناسب در ترمیم آسیب های نخاعی بهره گیری می شود. از هم بسپارهای پاره ای<sup>۲</sup> پلی یورتان ها که حاوی پاره زنجیرهای PEG هستند در ساخت کاشتنی های زیست سازگار استفاده شده است. هم بسپارهای کاپرولاکتون با PEG در تهیه محصولات مناسب درمان سوختگی کاربرد دارند.

حتی در مواردی که لیپوزومها (نوعی نانودارو) و دیگر حامل های ذره ای برای رهایش دارو مورد توجه هستند، جهت حفظ و دوام آنها از حمله دستگاه ایمنی، سطوحشان را با PEG (به طور فیزیکی یا اتصال کووالان) می پوشانند. در همه ی این موارد، ویژگی و امتیاز عمده ی PEG این است که ضمن زیست سازگاری، با جذب آب به سوی خود، قطعه به کار رفته را برای محیط زیستی مساعد می سازد.

---

1 -Block

2 -Segmented


### بسپارهای سنتزی پایدار و بی اثر<sup>۱</sup>:

از میان بسپارهایی که ضمن زیست‌سازگاری، در بدن فرو نمی‌پاشند و پایدارند، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:


- پلی‌متیل‌متاکریلات (PMMA)
- پلی‌اتیلن (PE) با جرم مولکولی بسیار بالا (UHMW) و چگالی کم
- پلی‌سیلوکسان‌ها (سیلیکون‌ها)
- نایلون ۶ و ۶
- پلی‌هیدروکسی‌اتیل‌متاکریلات (APHEM)
- پلی‌یورتان (PU)
- پلی‌تترافلورو اتیلن (PTFE)

### پلی‌متیل‌متاکریلات (PMMA):

بسپاری است سخت، شکننده و شیشه‌ای که ساختار شیمیایی آن در زیر دیده می‌شود. این بسپار در ساخت عدسی‌های درون چشمی و عدسی‌های تماسی، در دندانپزشکی و نیز به‌عنوان چسب در اتصال فلز - استخوان در جراحی به‌کار می‌رود.



□ پلی اتیلن (PE):



در زیست‌بسپارها، سه نوع از بسپار پلی اتیلن (که آب‌گریز<sup>۱</sup> می‌باشند) به کار می‌رود:


□ پلی اتیلن کم چگال (LDPE) که میزان تبلورش پایین است.

□ پلی اتیلن پرچگال (HDPE) با تبلور بالا

□ پلی اتیلن با جرم مولکولی بسیار بالا (UHMWPE) که جرم مولکولی آن بالای یک میلیون است.

هرچه تبلور و جرم مولکولی بالاتر باشد، مقاومت بهتر می‌شود. اگرچه PE جزء بسپارهای بی‌اثر شناخته می‌شود، ذرات ریز میکرونی UHMWPE که در اثر سایش در مفصل استخوان پدید می‌آیند، بسیار سمی و مشکل‌آفرین هستند.

□ پلی‌سیکلوکسان‌ها (سیلیکون‌ها):



این بسپارهای آب‌گریز و پایدار در پزشکی به شکل‌های ژل ضد اصطکاک، کف و چسب سابقه‌ی طولانی و موفقیت‌آمیزی دارند. این بسپارها بهترین ماده برای مصارفی هستند که در آن‌ها نیاز به قطعاتی


---

1 -Hydrophobic

تحولی در مواد زیست سازگار ■ ۴۵


کشسان، زیست سازگار و پایدار باشد و از آنجا که این بسپارها بسیار آب‌گریز هستند، در بیش‌تر موارد نیاز به دستکاری و اصلاح دارند. سیلیکون‌های کشسان نوعی بسپار با جرم مولکولی بالا ( $> 10^5$ ) هستند که قابلیت تشکیل پیوند عرضی دارند و به‌همراه پرکننده‌ی تقویتی و کاتالیستی که باعث واکنش تشکیل پیوند عرضی<sup>۱</sup> می‌شود، به‌کار می‌روند.

□ پلی‌آمیدها (نایلون‌ها):




این بسپارها در امتداد زنجیر مولکولی‌شان پیوندهای آمیدی - CONH - مکرر دارند. نایلون‌هایی که بیش‌تر در پزشکی به‌کار می‌روند، عبارت است از: نایلون ۶ (که بین هر دو پیوند آمیدی ۵ واحد متیلن دارد)، نایلون ۶ و ۶ و نایلون ۶ و ۱۲ (اعداد ۶ و ۱۲ نشانه‌ی تعداد کربن در دی‌اسید و دی‌آمین به‌کار رفته در سنتز آنهاست). این بسپارها دارای خاصیت تبلوری بسیار خوبی هستند و لذا قطعه‌های ساخته شده از آنها محکم است و در ساخت الیاف (نخ بخیه‌ی غیرقابل جذب) و یا قطعه‌هایی که باید استحکام زیاد داشته باشند، استفاده می‌شود.

□ پلی اتیلن ترفتالات (PET):



این بسپارها نیز نسبتاً آب دوست هستند ولی آب گریزتر از نایلونها می باشند؛ به این دلیل از لحاظ خون سازگاری و جذب پروتئین بهتر از نایلونها عمل می کنند. نخ داکرون<sup>۱</sup> که در بخیه ها به کار می رود، از PET فاقد ریختار<sup>۲</sup> تهیه شده است. همچنین PET در ساخت ظرف های مخصوص نگهداری خون استفاده شده است.

□ پلی یورتان ها (PU):



این بسپارها در زنجیر مولکولی شان پیوندهای یورتان مکرر دارند. انواع این بسپارها در مصارف پزشکی مورد استفاده قرار می گیرند که هر کدام ویژگی های فیزیکی و زیستی متفاوتی دارند. این تنوع گسترده از انواع مونومرهای (دی ال، و دی ایزوسیانات) که در سنتز شان به کار می رود، میسر است.

---

1 -Dacron


2 -Amorphous

تحویلی در مواد زیست سازگار ■ ۴۷

پیش‌بسپارهای متداول از TDI (۲ و ۴ – تولوئن‌دی‌ایزوسیانات) و یا HID (۴ و ۴' – دی‌فنیل‌متان دی‌ایزوسیانات) ساخته می‌شوند. دی‌ال‌های به‌کار رفته هم می‌توانند از الیگومرهای پلی‌اتر یا پلی‌استر (جرم مولکولی ۲۰۰ تا ۵۰۰) باشند. پلی‌اتر یورتان را معمولاً از واکنش PTMD (پلی‌تترامتیلن‌اکسید)، PPO (پلی‌پروپیلن‌اکسید)، و یا OEP (پلی‌اتیلن‌اکسید) با دی‌ایزوسیانات تهیه می‌کنند.

پلی‌استر یورتان‌ها را معمولاً بر پایه‌ی پلی‌کاپرولاکتون‌ها می‌سازند. از آن‌جا که پلی‌استر یورتان‌ها در اثر هیدرولیز پیامدهای ناگواری دارند، از پلی‌اتر یورتان‌ها استفاده می‌شود (مانند Tecoflex®) که با خون سازگاری خوبی دارند و از آن‌ها برای ساخت کیسه‌ها و ظرف‌های خون استفاده می‌شود.

□ چسب‌های سیانوآکریلات:



از سال‌های پیش، جراحان و متخصصان در این اندیشه بوده‌اند که در ترمیم زخم‌ها و بریدگی‌ها (به‌ویژه زخم‌های داخلی) به جای نخ بخیه از چسب استفاده کنند و خواص چسبندگی فوق‌العاده‌ی سیانوآکریلات توجه همه را به خود جلب کرده بود. از این‌رو در سال‌های اخیر توانسته‌اند چسب‌هایی وابسته به سیانوآکریلات‌ها و از نوع زیست‌فروسی بسازند. یکی از این بسپارها به نام متوکسی‌پروپیل‌سیانوآکریلات سنتز شده و به همراه پلی‌اتراکسالات (و

یا پلی استر کربنات) با موفقیت مورد آزمایش قرار گرفته است که آینده‌ی امیدبخشی را در درمان و جراحی نوید می‌دهد.

### نانوذرات بسپاری:

در مهندسی پزشکی به ذراتی که اندازه‌ی آنها بین ۱ تا ۱۰۰ نانومتر باشد، نانوذره گویند. این تعریف یکی از تعاریف گوناگونی است که برای نانوذرات آورده شده و تقریباً مورد قبول اکثریت متخصصین در این زمینه می‌باشد. نانوذرات می‌توانند به صورت فلزی یا غیرفلزی باشند ولی با توجه به اهمیت مسأله‌ی زیست‌سازگاری این ذرات با سیستم بدن، از نانوذرات غیرفلزی (که در بیش‌تر مواقع از نانوذرات بسپاری می‌باشند) استفاده می‌شود.

### تقسیم‌بندی نانوذرات بسپاری:

نانوذرات بسپاری که استفاده‌ی وسیعی در سیستم‌های رهایش دارو دارند، به دو گروه عمده‌ی نانوذرات زیست‌سازگار و نانوذرات زیست تخریب‌پذیر تقسیم‌بندی می‌شوند:

جدول (۱) پلیمرهای زیست‌سازگار برای تهیه نانوذرات

۱	Acrylate polymer and copolymers
۱-۱	methyl methacrylate, methacrylic acid
۱-۲	hydroxyalkyl acrylates and methacrylates
۱-۳	ethylene glycol dimethacrylate
۱-۴	acrylamide, bisacrylamide
۲	Cellulose – based polymer
۳	Ethylene glycol polymers and copolymers
۴	Oxyethylene and oxypropylene polymers
۵	Poly(vinyl alcohol) and Polyvinylacetate
۶	Polyvinylpyrrolidone and polyvinylpyridine



جدول (۲) پلیمرهای تخریب پذیر برای تهیه نانوذرات

۱	Poly lactide(PLA)	
۲	Polyglycolide(PGA)	
۳	Lactide – glycolide copolymers(PLG)	
۴	PolyCAPROLACTONE	
۵	Lactide – caprolactone copolymers	
۶	Polyhydroxybutyrate	
۷	Polyalkylcyanoacrylates	
۸	Polyanhydrides	
۹	Polyorthoesters	
۱۰	Proteins:	
۱۰-۱		Albumin
۱۰-۲		Collagen
۱۰-۳		Gelatin
۱۱	Polysaccharides:	
۱۱-۱		Dextrans
۱۱-۲		Starches

### زیست‌سرامیک‌ها<sup>۱</sup>

زیست‌سرامیک نام کلی دسته ترکیباتی است که با تقلید از طبیعت زنده در آزمایشگاه تولید شده و می‌توانند بدون ایجاد حساسیت یا پس‌زدگی، به بافت‌های زنده پیوند زده شوند. زیست‌سرامیک‌ها، موادی مرکب از فلزها و نافلزها می‌باشند که با پیوندهای یونی یا کووالانسی با هم ترکیب شده‌اند. این مواد سخت و ترد با ویژگی‌های کششی ضعیف اما استحکام فشاری عالی، مقاومت سایشی بالا و اصطکاک پایین برای کاربردهای مفصلی هستند. زیست‌سرامیک‌ها هم به‌صورت منفرد و هم به‌صورت کامپوزیت‌های زیست‌سرامیک- پلیمر در بین همه‌ی

1 -Bioceramics

زیست‌مواد مناسب‌ترین گزینه برای جای‌گزینی بافت‌های سخت و نرم هستند. از نظر ویژگی‌های زیست‌مواد، زیست‌سرامیک‌ها از جایگاه رفیعی برخوردار هستند و تنها نکته‌ای که کاربرد آن‌ها را محدود می‌سازد، تردی آن‌هاست.

در اواخر دهه‌ی ۱۹۶۰ بود که علاقه‌ی بسیاری به استفاده از سرامیک‌ها در کاربردهای مهندسی پزشکی ایجاد شد. بین سال‌های ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۰ کم‌تر پیشرفتی در این زمینه انجام شد ولی از آن زمان تاکنون نوآوری‌ها و کاربردهای بسیاری را می‌توان دید.

عصر نوین و پیشرفته‌ی زیست‌سرامیک‌ها از سال ۱۹۶۳ آغاز شد که شخصی به نام اسمیت<sup>۱</sup> استخوان را با ماده‌ای به نام سروسیموم<sup>۲</sup> (ترکیبی از آلومینای متخلخل با رزین اپوکسی فشرده در تخلخل‌های آن) جایگزین کرد و درعین حال ۴۸ درصد تخلخل را مانند استخوان معمولی باقی گذاشت تا رگ‌های خونی بتوانند در آن رشد کنند و استخوان یکپارچگی خود را در بدن به‌دست آورد.

از دهه‌ی ۱۹۷۰ آقای هنس<sup>۳</sup> و همکاران، ارزیابی زیست‌سرامیک‌هایی با سطوح فعال واکنش‌دهنده با بدن را آغاز کردند که نخستین آن‌ها زیست‌شیشه‌ها بودند. از آن پس شیشه - سرامیک‌ها دارای اهمیت خاصی شدند و تاکنون نیز، هم‌چنان مورد توجه قرار دارند. آن‌چه که باعث کاربرد روزافزون این مواد شده است، عبارت است از: پایداری حرارتی و شیمیایی، استحکام بالا، مقاومت سایشی بالا، ظاهر زیبا و مناسب، زیست‌سازگاری بالا

---

1 -Smith


2 -Cerosium

3 -Henth

تحوالی در مواد زیست سازگار ■ ۵۱

سرامیک‌ها، شیشه‌ها و شیشه‌سرامیک‌ها در حقیقت ترکیب‌هایی غیرفلزی/ غیرآلی هستند که محدوده‌ی وسیعی از ترکیب‌های اکسیدی، سولفیدی، نیتریدی، فسفاتی و ... را در بر می‌گیرند. از جمله ویژگی‌های سرامیک‌ها باید به سختی، سبکی، مقاومت شیمیایی بالا، مقاومت به خوردگی، استحکام فشاری زیاد، ضریب اصطکاک کم، نقطه‌ی ذوب بالا، مقاومت سایشی بالا و استحکام ضربه و استحکام کششی پایین اشاره نمود.

در صنایع پزشکی، این مواد برای عدسی‌ها و ابزارهای تشخیصی، کالاهای شیمیایی، دماسنج‌ها، ظروف کشت بافت و تارهای نوری آندوسکوپی و پرکننده‌ها در دندانپزشکی



شکل ۱۲: طرح‌واره‌ای از ساختار یک سرامیک

ضروری هستند. به دلیل ویژگی‌های مکانیکی خاص سرامیک‌ها، از آن‌ها بیش‌تر در بافت‌های سخت استفاده می‌شود. موفقیت کاشتنی‌های سرامیکی بستگی زیادی به نحوه‌ی اتصال زیست‌ماده به بافت و نوع پاسخ بافت به زیست‌ماده دارد.

اگر بخواهیم مقایسه‌ای بین مواد گوناگونی که به‌عنوان زیست‌مواد مورد استفاده قرار می‌گیرند انجام دهیم، زیست‌سرامیک‌ها چه جایگاهی دارند؟

تجربه و بررسی‌های علمی و فنی نشان داده است که سرامیک‌ها به‌طور ذاتی زیست‌سازگارترین مواد موجود می‌باشند که دلیل این امر را باید در ماهیت ترکیب‌های سرامیکی نسبت به دو دسته دیگر مواد یعنی فلزها و بسپارها جستجو کرد. بیش‌تر بسپارها صرف‌نظر از ویژگی‌های مکانیکی ضعیف، با بدن سازگار نبوده و در محیط‌های فیزیولوژیک، پایداری شیمیایی مطلوبی ندارند.

فلزها با وجود این‌که ویژگی‌های مکانیکی مطلوبی دارند، ولی در تماس با بافت‌های زنده‌ی بدن دچار خوردگی الکتروشیمیایی می‌شوند که این به دلیل ماهیت این دسته از مواد است که دارای الکترون آزاد می‌باشند. حتی فلزهایی که خنثی به نظر می‌رسند، اثرات نامطلوبی در داخل بدن دارند و به‌این ترتیب بیش‌تر فلزها از دیدگاه زیست‌سازگاری گزینه‌های مناسبی جهت استفاده در بدن نیستند.

در مورد سرامیک‌ها داستان به گونه‌ای دیگر است. برخی از مزایای سرامیک‌ها از دید زیست‌سازگاری نسبت به مواد دیگر عبارت است از:  
(۱) به‌طور عموم سرامیک‌ها از عناصری تشکیل می‌شوند که آن عناصر به‌صورت طبیعی در محیط بدن وجود دارند که از آن جمله می‌توان به کلسیم و فسفر اشاره نمود.

(۲) پیوندهای تشکیل‌دهنده‌ی ترکیب‌های سرامیکی از نوع کوالانسی و یونی می‌باشند و به جز موارد بسیار اندکی مثل گرافیت، در این ترکیب‌ها، الکترون آزادی وجود ندارد و بنابراین اغلب این مواد ضعف خوردگی الکتروشیمیایی ندارند.

۳) وقتی سرامیک‌ها در معرض تخریب‌های زیست‌شناختی<sup>۱</sup> از جانب بدن قرار می‌گیرند، می‌توانند از لحاظ شیمیایی تا مدت‌های زیادی دوام بیاورند که این زمان می‌تواند در حد مدت عمر یک انسان باشد. ۴) اگر بدن بتواند بنا به دلایلی زیست‌سرامیک را تخریب کند، خطر محصول‌های ناشی از تخریب سرامیک‌ها به مراتب کم‌تر از خطر فلزها و اسپارها در بدن است

بنابراین از مجموع این دلایل می‌توان گفت سرامیک‌ها سازگارترین و مناسب‌ترین مواد برای استفاده در بدن و محیط فیزیولوژیک<sup>۲</sup> می‌باشند. در حال حاضر تمایل زیادی برای استفاده از این مواد به‌عنوان ماده کاشتنی و نیز زیست‌فن‌آوری پیدا شده است.

در فن‌آوری زیستی، شیشه‌های متخلخل غیرقابل حل، به‌عنوان حامل آنزیم، پادتن<sup>۳</sup> و پادژن<sup>۴</sup> استفاده می‌شوند، ضمن این‌که دارای مزایایی از قبیل مقاومت در برابر حمله‌ی میکروبی، تغییرات شرایط حلال، pH، دما و فشار بالا در جریان‌های سریع می‌باشند. هم‌چنین سرامیک‌ها به‌طور وسیعی در دندانپزشکی به‌عنوان مواد تجدیدکننده استفاده می‌شوند، مثلاً در تاج‌های دندان‌های چینی – طلا، سیمان‌های یونومر<sup>۵</sup> پر شده با شیشه و دندان‌های مصنوعی کاربرد گسترده‌ای دارند. سرامیک‌ها و زیست‌سرامیک‌ها، شیشه‌ها و شیشه‌سرامیک‌ها در ساخت اندام‌های مصنوعی نیز کاربرد دارند که مقاومت سایشی و

---

1 -Biologic

2 -Physiology

3 -Antibody

4 -Antigen

5 -Ionomer

پایداری، غیرسمی بودن و زیست‌سازگاری اندام‌های مصنوعی ساخته شده از این مواد در محیط طبیعی باید مورد بررسی قرار بگیرد.

#### برخی کاربردهای پزشکی اکسید سرامیک‌ها

مواد	کاربردها
آلومینا	اتصال زانو، تاج‌ها و پایه‌های دندان، پیچ‌های استخوانی، دندان‌های مصنوعی
زیرکونیا	توبی مفصل ران، دندان‌های مصنوعی، پایه‌ها و آراستگی‌های دندان

در جدول فوق خلاصه‌ای از مصنوعات آلومینایی و زیرکونیایی آمده است.

رایج‌ترین مثال، مفصل ران مصنوعی با ترکیبی از تنه‌ی فلزی، توبی سرامیکی و کاسه‌ی گودی پلی‌اتیلن با وزن مولکولی فوق‌العاده بالا<sup>۱</sup> می‌باشد. آلومینا و زیرکونیا بر اساس آزمایش‌های انجام شده، خواص غیرسمی و زیست‌سازگاری خوبی نشان داده‌اند.

#### انواع پاسخ بافت — عضو مصنوعی:

هیچ‌یک از موادی که به بدن زنده پیوند زده می‌شوند، بی‌اثر نیستند؛ زیرا باعث ایجاد واکنش در بافت زنده می‌گردند. انواع پاسخ‌هایی که یک بافت به مواد مصنوعی می‌دهد، عبارت است از:


اگر ماده سمی باشد، بافت مجاور می‌میرد.

اگر ماده غیرسمی و از لحاظ زیستی بی‌اثر باشد، بافتی رشته‌ای با ضخامت متغیر پیرامون آن شکل می‌گیرد.

1 - UHMWPE

تحوالی در مواد زیست سازگار ۵۵

- اگر ماده غیرسمی و زیست فعال باشد، پیوندی بینابینی تشکیل می‌گردد.
- اگر ماده غیرسمی باشد و حل شود، بافت مجاور جایگزین آن می‌گردد.



شکل ۱۳: پاسخ بافت به عضو مصنوعی

### انواع زیست‌سرامیک‌ها:

زیست‌سرامیک‌ها را به‌طور معمول از چند زاویه می‌توان دسته‌بندی نمود. یکی از مهم‌ترین روش‌های تقسیم‌بندی زیست‌سرامیک‌ها صرف‌نظر از ماهیت و جنس آن‌ها، بر اساس واکنشی است که محیط فیزیولوژیک بدن با آن‌ها انجام می‌دهد که این یک عامل بسیار مهم است. بر این اساس زیست‌سرامیک‌ها را به سه نوع تخریب‌پذیر، خنثی و دارای سطح زیست‌فعال تقسیم‌بندی می‌کنند.

### زیست‌سرامیک‌های تخریب‌پذیر (جذب‌شونده):

این دسته از مواد که بیش‌تر برای تعمیرات و پشتیبانی‌های موقت مورد استفاده قرار می‌گیرند، به دلیل ترکیب شیمیایی خاص خود، می‌توانند در محیط‌های آبی مثل محیط بدن به اجزای تشکیل‌دهنده‌ی خود تجزیه شوند؛ ضمن این‌که مواد حاصل از تجزیه‌ی آن‌ها در بدن

خنثی و بی‌اثر هستند. سرامیک‌های زیست‌تخریب‌پذیر شامل: اکسیدهای آلومینیوم – کلسیم – فسفر، فیبرهای شیشه و ترکیبات آن هستند.

#### □ زیست‌سرامیک‌های تقریباً خنثی:

موادی هستند که با محیط بدن واکنشی نمی‌دهند و چون از لحاظ شیمیایی خنثی هستند، زیست‌سازگار نیز می‌باشند. سرامیک‌های زیست‌خنثی شامل: کربن پیرولیتیک، اکسیدهای چگال و نامتخلخل آلومینیوم، اکسیدهای متخلخل آلومینیوم، زیرکونیا (اکسید زیرکونیوم)، هیدروکسی‌آپاتیت چگال، کلسیم و آلومینیوم هستند.

#### □ زیست‌سرامیک‌های فعال:

موادی هستند که با بدن واکنش می‌دهند که این واکنش‌ها مخرب نیست؛ بلکه مثبت بوده و سازگار با بدن می‌باشند. سرامیک‌های دارای سطح فعال شامل: شیشه‌ی زیستی و سرویتال<sup>۱</sup>، شیشه‌های چگال و غیرمتخلخل، هیدروکسی‌آپاتیت (مهم‌ترین کلسیم‌فسفات زیست‌سازگار) هستند.

#### هیدروکسی‌آپاتیت (HAP):

هیدروکسی‌آپاتیت شکل بلورینی از کلسیم‌فسفات است که از نظر ترکیب و ساختار کاملاً شبیه بخش معدنی استخوان است و برای بازسازی بافت استخوانی و درمان بیماری‌های استخوان در جراحی ارتوپدی و شکسته‌بندی کاربرد دارد.

هم‌چنین برای درمان نقص‌های استخوان فک و صورت در دندانپزشکی و ترویج رشد استخوان و استخوان‌سازی در اطراف



کاشتنی‌های دندانی (دندان مصنوعی کاشتنی) به کار می‌رود. به‌ویژه نانوپودر آن می‌تواند با قابلیت بیش‌تر و در زمان کوتاه‌تر، بازسازی بافت استخوانی را میسر کرده، جایگزین روش‌های قبلی مثل پیوند استخوان (گرافت استخوانی) شود.

HAP برای پوشش دادن کاشتنی‌های تیتانیومی و کبالت - کروم به کار می‌رود تا باعث سرعت در استخوان‌سازی شود که به علت شباهت ساختاری این ذرات به استخوان و چسبندگی سلولی آن‌ها می‌باشد. هم‌چنین پوشش فلئوئورهیدروکسی‌آپاتیت بر روی تیتانیم جهت کاربردهای ارتوپدی و دندانپزشکی با استفاده از فرآیند سل - ژل ساخته شد.

برای ایجاد پوششی بادوام بیش‌تر بر روی این فلز در محیط فیزیولوژیکی بدن، به جای پوشش‌های هیدروکسی‌آپاتیتی، از ترکیب این ماده با فلئوئورآپاتیت و ایجاد ماده‌ای به نام فلئوئورهیدروکسی‌آپاتیت استفاده شد. از ذرات هیدروکسی‌آپاتیت (HAP) برای پوشش بر روی کاشتنی‌های ارتوپدی مانند پروتز مفصل ران مصنوعی (کاشتنی‌های hip) که در سال ۱۹۶۰ میلادی مطرح شده و امروزه کاربرد زیادی در بدن دارد، استفاده می‌شود. هم‌چنین این ذرات در پیچ‌های فلزی نیز استفاده می‌شوند.

### نانوپودر قابل استفاده در ترمیم استخوان:

استخوان به‌طور طبیعی یک ماده‌ی نانومرکب است که از بلورهای هیدروکسی‌آپاتیت درون یک مخلوط آلی و سرشار از کلاژن تشکیل شده است. خوشبختانه جنس استخوان طوری است که در واقع محکم و دارای ویژگی‌های پلاستیک است و این امر سبب می‌شود تا در آسیب‌های مکانیکی قابلیت ترمیم را داشته باشد.

استفاده از نانوپودر هیدروکسی آپاتیت در بازسازی و خلق مجدد بافت استخوان، نه تنها هیچ گونه عارضه‌ای ندارد بلکه به سهولت می‌تواند زمان پیوند استخوان و یا بازسازی ناحیه‌ای از استخوان ران را که به دلیل حادثه و یا بیماری از دست رفته است، به شدت کوتاه کند و موفقیت آن نیز تضمین شده‌تر از روش مرسوم یعنی پیوند استخوان طبیعی است.

در ارزیابی سازگاری زیستی و زیست‌فعالی که به عمل آمده نشان داده شده است، پودر هیدروکسی آپاتیت نانو ساختار که در اندازه‌ی حدود ۳۰ نانومتر (هر نانو معادل میلیونیم میلی‌متر) تولید شده بود، رفتاری کاملاً شبیه به آپاتیت استخوانی بدن موجود زنده دارد که از این نظر تمایز و تفاوت قابل توجهی بین پودر هیدروکسی آپاتیت نانو ساختار تولید شده با هیدروکسی آپاتیت تجارتي موجود در بازار جهانی مشاهده شد و این امر نشانگر برتری محصول جدید بوده است. کاشتنی‌های استخوانی ساخته شده با مواد متداول شکننده‌اند، این به علت اندازه‌ی بزرگ دانه‌ها و هم‌چنین آلودگی‌های سطوح مولکولی و ناخالصی‌هاست، که در نهایت باعث پس‌زدگی کاشتنی از بدن می‌گردد. با بهره‌گیری از نانوذرات HAP درصد خلوص مولکولی افزایش و ویژگی‌های مکانیکی نیز بهبود می‌یابد. کاشتنی‌هایی با چنین پوششی، کم‌ترین شکستگی و پس‌زدگی را خواهند داشت. هم‌چنین برای چسبیدن به استخوان و موارد دیگر نیز از نانوذرات HAP برای پوشش استفاده می‌شود. هنوز سازوکار دقیق عملکرد نانومواد که به‌دقت شبیه استخوان عمل نمایند، به طور مشخص روشن نیست. سرامیک‌ها و شیشه‌های زیست‌سازگار به‌عنوان کاشتنی‌های hip، دندان‌ی، گوش

میانی و در دریچه‌های قلب کاربرد دارند. مصرف این مواد زیستی کم‌تر از فلزها و بسپارها می‌باشد.

### سرامیک‌های بلوری تقریباً بی‌اثر:

کاربردهای بالینی اعضای مصنوعی آلومینایی توسط هلبرت<sup>۱</sup> و همکاران در سال ۱۹۸۷ گردآوری شده است. آلومینا با خلوص و چگالی بالا، استحکام زیاد، مقاومت فوق‌العاده در برابر ساییدگی و خوردگی و زیست‌سازگاری مناسب، در اندام‌های مصنوعی باربر و مصنوعات دندان‌ی استفاده می‌شود. این اندام‌ها شامل زانو، پیچ استخوانی، لته و آرواره‌ی صورت، جایگزین‌های استخوانچه<sup>۲</sup>، قرنیه‌ی مصنوعی، استخوان‌های مصنوعی بندبند و تیغه و پیچ و مصنوعات دندان‌ی جدید است.

### سرامیک‌های متخلخل:

برتری بالقوه‌ای که مواد مصنوعی سرامیکی متخلخل ارایه می‌کنند، بی‌اثر بودن آن‌ها همراه با مقاومت مکانیکی در سطح مشترک استخوان و سرامیک می‌باشد که کاملاً درهم پیچیده بوده و با رشد استخوان به درون حفره‌های سرامیک گسترش می‌یابد. مطالعه‌های انجام شده، نشان می‌دهد هنگامی که نیاز اصلی اندام، باربری و تحمل فشار نیست، سرامیک‌های متخلخل را می‌توان به کار برد.

تولیدات گوناگونی که به صورت تجاری در دسترس است، از دو منبع نشأت می‌گیرند: هیدروکسی‌آپاتیت به دست آمده از مرجان (مانند Pro oston) یا استخوان حیوانات (مانند endobon). راه‌های دیگر

---

1-Hulbert

2-Ossicular bone

تولید، مانند روش‌های سوزاندن و تجزیه‌ی هیدروژن پراکسید تا به حال به صورت تجاری استفاده نشده‌اند.

### نانوسرامیک‌ها:

ظهور نانوسرامیک‌ها را می‌توان از دهه‌ی ۹۰ میلادی دانست. در این زمان بود که خواص پودرهای نانوسرامیک بسیار مناسب به نظر می‌رسید. ولی روش‌های آن از لحاظ فن‌آوری، آسان و مقرون به صرفه نبود. به وجود آمدن نانوفن‌آوری، اهمیت نانوسرامیک‌ها را بیش از پیش آشکار کرد.

نانوسرامیک‌ها، سرامیک‌هایی هستند که در ساخت آن‌ها از اجزای اولیه در مقیاس نانو (مانند نانوذرات، نانولوله‌ها و نانولایه‌ها) استفاده شده باشد. به علت خواص فوق‌العاده‌ای که نانوسرامیک‌ها دارند، طراحان محصولات می‌توانند از آن‌ها به طور ماهرانه استفاده نمایند. این مواد مخصوص، مواد اولیه‌ی مورد نیاز برای ساخت محصولی مستحکم‌تر که در محدوده‌ی دمایی بیش‌تر عمل می‌کند را تأمین می‌نمایند. از طرفی تولید نانوسرامیک‌هایی در دماهای پایین‌تر، موفقیت بزرگی است که منجر به تولید اقتصادی محصولات بی‌عیب و بادقت بالا می‌شود. نانوسرامیک‌ها در حال توسعه و به کارگیری برای کاربردهای گوناگون هستند که از خواص مغناطیسی، نوری، الکتریکی، کاتالیزگری و... استفاده می‌شود. به طور مثال، نانوسرامیک‌ها علاوه بر جایگزینی با استخوان‌های سبک و کم‌استحکام، برای استخوان‌های وزین و مستحکم نیز کاربرد دارند. ویژگی‌های نانوسرامیک‌ها را می‌توان از دو دیدگاه بررسی کرد: یکی ویژگی نانوساختارهای سرامیکی، و دیگری ویژگی محصولات به دست آمده است.

### ویژگی‌های نانوساختارهای سرامیکی:

کوچک، سبک، دارای ویژگی‌های جدید، چندکارکردی و هوشمند.

### ویژگی‌های محصولات نانوسرامیکی:

۱. استحکام مکانیکی: پوشش دادن سطح اجسام با نانوسرامیک‌ها، باعث افزایش استحکام و سختی جسم می‌شود که استحکام آن بسیار بیش‌تر از سرامیک‌های معمولی است.
۲. ابررسانایی: نانوسرامیک‌ها به‌علت داشتن ویژگی‌های نوری و الکتریکی به‌عنوان ابررسانا به کار می‌روند.
۳. قدرت پوشش: در ساختار نانو تعداد مکان‌های فعال افزایش می‌یابد؛ این افزایش در سطح منجر به کاهش مقدار مواد مصرفی می‌شود و قیمت نهایی محصول کاهش می‌یابد.
۴. قابلیت رقابت با مواد دیگر: نانوسرامیک‌ها ارزش افزوده‌ی فوق‌العاده‌ای را ایجاد می‌کنند و این مواد همانند رنگ‌دانه‌ها و پوشش‌ها، گران‌قیمت هستند.
۵. سازگار با محیط زیست: این مواد زیست‌سازگار، آلودگی‌های مواد قبلی را ایجاد نمی‌کنند.
۶. انعطاف‌پذیری: در سرامیک‌های معمولی انعطاف‌پذیری وجود ندارد ولی نانوسرامیک‌ها به دلیل داشتن ویژگی‌های منحصر به‌فرد، در قابلیت حرکت مرزدانه‌ها بر روی هم، انعطاف‌پذیری خوبی دارند.
۷. سطح ویژه‌ی بالا: داشتن نسبت سطح به حجم بالا که باعث کنترل دقیق بر سطح می‌شود.
۸. سازگاری با بدن.

**استحکام‌دهی کاشتنی‌ها با نانوذرات زیرکونیا:**

اگرچه ساییدگی کاشتنی‌های سرامیکی، به‌ویژه در افراد جوان و فعال، محدودیت مهمی برای کاربرد آن‌ها محسوب می‌شود، اما معرفی سرامیک‌هایی مانند آلومینا و زیرکونیا سرعت ساییدگی را به شدت کاهش می‌دهد. از آن‌جا که این سرامیک‌ها ترد بوده و ترک در محل‌هایی که نقص‌های سطحی وجود دارد، پیشرفت می‌کند؛ هنوز هیچ یک از آن‌ها برای این کار بهینه نمی‌باشند. به‌علاوه، کاشتنی‌های مبتنی بر زیرکونیا با مشکلاتی در رابطه با استریلیزه کردن توسط بخار و نیز تخریب گرمایی مواجه می‌باشند.

در پروژه‌ی بلوکر<sup>۱</sup> که توسط برنامه‌ی رشد کمیسیون اروپا پشتیبانی می‌شد، کلیه‌ی روش‌ها و مواد با هدف افزایش طول عمر زانوی سرامیک و کاشتنی‌های ارتوپدی، مورد تحقیق و بررسی قرار گرفت.

در این راستا، نانومرکب‌های<sup>۲</sup> آلومینای تقویت‌شده با زیرکونیا به منظور ساخت کاشتنی‌های سرامیک با طول عمر بیش از ۳۰ سال، به‌کار گرفته شدند. این ماده توسط فن‌آوری فرآوری پیشرفته‌ای که در آن از مخلوط پودر آلکوکسید و روش شکل‌دهی ریخته‌گری تحت فشار استفاده می‌شود، تولید و فرآوری می‌گردد. با استفاده از این روش ابداعی می‌توان، قطعات زانویی با تراکم و دانسیته‌ی بالا تولید نمود که سبب بهبود خواص مکانیکی آن‌ها می‌گردد. دست‌آورد طرح بلوکر، ماده‌ای حاوی نانوذرات زیرکونیا که به‌طور یکنواخت میان دانه‌های آلومینا توزیع شده‌اند، می‌باشد.

---

1 BIOKER

2 -Nanocomposite

### شیشه‌های زیست‌فعال و شیشه‌سرامیک‌ها:

شیشه‌ها، سرامیک‌ها، شیشه‌سرامیک‌ها و مواد مرکب به‌عنوان سرامیک‌های زیست‌فعال معروف هستند. حتی برخی ترکیب‌های بسیار ویژه از شیشه‌های زیست‌فعال وجود دارند که به همان خوبی که به استخوان پیوند زده می‌شوند، می‌توانند به بافت‌های نرم پیوند شوند. شیشه‌های زیست‌فعال استحکام پایینی دارند؛ اما با سرعت بالا با استخوان پیوند برقرار می‌کنند و به همین دلیل برای بازسازی و رشد استخوان و ترمیم ضایعات استخوانی مصرف می‌شوند.

ماده‌ی زیست‌فعال، ماده‌ای است که پاسخ زیستی ویژه‌ای را در سطح مشترک مواد ایجاد کند که نتیجه‌ی آن، تشکیل پیوندی بین ماده و بافت خواهد بود. این مواد شامل شیشه‌های زیست‌فعال مانند: زیست‌شیشه، شیشه‌سرامیک‌های زیست‌فعال مثل سراویتال<sup>۱</sup>، شیشه‌سرامیک W - A یا شیشه‌سرامیک‌های قابل تراش، HA متراکم مثل دورآپاتیت<sup>۲</sup> یا کلسیتیت<sup>۳</sup> و مواد مرکب زیست‌فعال مثل HA - پلی‌اتیلن، HA - زیست‌شیشه، پالاویتال<sup>۴</sup> و زیست‌شیشه‌ی مستحکم شده توسط تارهای فولاد ضدزنگ<sup>۵</sup> هستند.

پیوند به استخوان برای اولین بار برای گستره‌ای از نسبت اجزاء سازنده‌ی شیشه‌های زیست‌فعال بررسی شد که شامل  $\text{Na}_2\text{O}$ ،  $\text{SiO}_2$ ،  $\text{CaO}$  و  $\text{P}_2\text{O}_5$  در نسبت‌های ویژه بوده است. سه نسبت کلیدی در مورد این شیشه‌های زیست‌فعال وجود دارد که آن‌ها را از شیشه‌های سیلیس - آهک - قلیا متمایز می‌کند:

- 
- 1-Ceravital
  - 2-Durapatit
  - 3-Calcitite
  - 4-Palavital
  - 5-Stainless steel

۶۴ تحولی در مواد زیست سازگار

درصد مولی  $\text{SiO}_2$  کم تر از ۶۰

محتوی  $\text{CaO}$  و  $\text{Na}_2\text{O}$  بالا

نسبت بالایی از  $\text{CaO} / \text{P}_2\text{O}_5$

این ترکیبها سطح جسم را هنگامی که در معرض محیط آبی قرار می گیرد، بسیار واکنش پذیر می کنند.

### نانوپودر شیشه‌ی زیست فعال برای کاربردهای پزشکی:

شیشه‌ی زیست فعال<sup>۱</sup> به دلیل توانایی در پیوند و همبندی با بافت نرم و سخت در ترمیم، درمان و شکسته‌بندی استخوان و کاشتنی بدن مورد توجه قرار گرفته است.

نانوپودر شیشه‌ی زیست فعال تولید شده به روش سل - ژل می تواند در کاربردهای زیستی - پزشکی به ویژه مصارف پودری کاشتنی‌های بدن به کار رود و با توانمندی بالقوه‌ی خود منجر به ترویج رشد استخوان و همبندی با آن گردد. در واقع، پوشش آن برای بهبود رفتار خوردگی کاشتنی‌های فلزی بدن بهینه‌سازی شده است.

### سرامیک‌های کلسیم فسفات:

طی سی سال گذشته، علاقه به استفاده از فسفات‌های کلسیم به‌عنوان زیست‌مواد، شدت یافته است، اما از آن جا که با کاهش نسبت کلسیم به فسفر، هم حلالیت و هم سرعت آب‌کافت افزایش می‌یابد، تنها ترکیب‌های ویژه‌ای به‌عنوان جایگزین مصنوعی در بدن مفید واقع می‌شوند. در ریزسنس<sup>۲</sup> در سال ۱۹۸۳ اعلام کرد: ترکیب‌هایی که نسبت

---

1 -Bioactive glass

2 -Deriessens



تحویلی در مواد زیست سازگار ■ ۶۵

Ca /P در آن‌ها کمتر از ۱:۱ است، برای اندام مصنوعی زیستی مناسب نیستند.

کاربردهای بالینی سرامیک‌های کلسیم فسفات به دلیل نامرغوب بودن ویژگی‌های مکانیکی‌شان، به قسمت‌هایی از اسکلت محدود می‌شوند که اندام اصلی باربر تحت فشار نیستند و به این دلیل است که تمایل به استفاده از پوشش‌های کلسیم فسفات بر روی اندام‌های مصنوعی فلزی بیش‌تر شده است.

زیست‌سرامیک با پایه‌ی کلسیم فسفات، نزدیک ۲۰ سال است که در داروسازی و دندانپزشکی به کار می‌رود. این کاربردها شامل دندان‌های مصنوعی، روکش‌های دندانی، تقویت شیارهای لثه‌ای، شکسته‌بندی، جراحی آرواره‌ی صورت و گوش و حلق و بینی است.



شکل ۱۴: استخوان‌های مصنوعی ساخته شده از فسفات کلسیم متخلخل

کاربرد بلورهای کلسیم فسفات در مقیاس نانو در کاشتنی‌های دندانی سبب شده است که استخوان فک، کاشتنی را به‌عنوان یک ماده‌ی طبیعی بشناسد و به آن متصل شود. مهم‌ترین فاکتور موفقیت در

کاشتنی‌های دندانی، اتصال کاشتنی به استخوان فک است که با کاربرد فن‌آوری نانو صددرصد موفقیت‌آمیز انجام می‌شود. پژوهش‌ها نشان داده است که نانوذرات کلسیم‌فسفات می‌تواند برای اتصال به نواحی پوکی استخوان تنظیم شود؛ زیرا تفاوت شیمیایی کلیدی بین استخوان سالم و پوک وجود دارد. پس می‌توان با استفاده از شیمی مکمل، نانوذرات کلسیم‌فسفات را از نظر شیمیایی کارآمد نمود.

از نانوسرامیک‌های آپاتیت کلسیم‌فسفات (CPA) با اندازه‌ی ذراتی در حدود ۵۰ نانومتر نیز با اتصال به هم‌دیگر به‌عنوان رابط بافت استخوانی استفاده می‌شود.

### ساختارهای لایه‌ای برای تولید قطعه‌های کاشتنی:

پژوهشگران سازمان همکاری‌های دندانپزشکی آمریکا و مؤسسه‌ی ملی استاندارد و فن‌آوری، روشی جدید برای لایه‌ای کردن دو نوع ماده‌ی زیستی گوناگون و ایجاد یک واحد مستحکم و در عین حال متخلخل یافته‌اند که می‌تواند به ترمیم استخوان بهبود ببخشد.

در حال حاضر سیمان فسفات کلسیم CPC (خمیر مبتنی بر آب از ترکیب پودر کلسیم و یک نوع فسفات که هیدروکسی‌آپاتیت را تشکیل می‌دهند) برای ترمیم و دوباره‌سازی شکستگی‌های استخوان به‌کار می‌رود؛ اما این ماده تنها در استخوان‌هایی که تحت فشار نیستند (همانند استخوان‌های صورت و جمجمه)، کاربرد دارد.

ماکروحفراتی که در CPC وجود دارند، به سلول‌های استخوان این امکان را می‌دهند که در آن نفوذ کرده و در نهایت باعث محکم شدن قطعه‌ی کاشته شده شوند. با این حال تا زمانی که این اتفاق بیفتد، این حفرات باعث می‌شوند قطعه‌ی کاشته شده شکننده و آسیب‌پذیر باشد.

هاکین ژو و همکاران در مقاله‌ای که در شماره‌ی سپتامبر ۲۰۰۷ در مجله‌ی بیومتریال<sup>۱</sup> منتشر کردند، یک روش منحصر به فرد جهت افزایش استحکام قطعه‌ی کاشته شده جهت گذراندن مراحل اولیه پس از کاشت آرایه کرده‌اند.

ابتدا یک خمیر CPC ماکروحفره‌ای در ناحیه‌ای که نیاز به ترمیم و دوباره‌سازی دارد، قرار داده می‌شود. سپس یک خمیر CPC محکم که توسط الیاف تقویت شده است، به صورت لایه‌ای روی خمیر اولیه قرار می‌گیرد تا استحکام آن را افزایش دهد. زمانی که استخوان جدید در لایه‌ی ماکروحفره‌ای زیرین رشد کرده و استحکام آن افزایش یافت، الیاف قابل جذب لایه‌ی بالایی حل شده و کانال‌های ماکروحفره‌ای بیش‌تری را برای رشد استخوان ایجاد می‌کند؛ بدین ترتیب استخوان امکان رشد بیش‌تری را پیدا می‌کند. در این روش از ساختار استخوان طبیعی تقلید شده است که در آن یک لایه‌ی مستحکم به نام لایه‌ی قشری، بخش داخلی را که حفره‌ای و اسفنج مانند است، پوشش می‌دهد.

### مواد مرکب زیست‌سازگار<sup>۲</sup>

یک ماده‌ی مرکب را به صورت یک مخلوط فیزیکی در مقیاس ماکروسکوپی از دو یا چند ماده‌ی مختلف تعریف می‌نمایند که این مواد ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خود را حفظ کرده و مرز مشخصی را با یک‌دیگر تشکیل می‌دهند. این مخلوط در مجموع و با توجه به برخی معیارها خواصی بهتر از هر یک از اعضای تشکیل‌دهنده‌ی خود را دارا

---

1 - Biomaterials

2 - Biocomposites

می‌باشند. ویژگی‌های مواد مرکب به شدت وابسته به مواد سازنده، چگونگی توزیع این مواد و نیروهای بین آن‌هاست.

### افزودنی‌ها و تقویت‌کننده‌های مواد مرکب:

سیستم‌های مرکب پیچیده، از افزودنی‌ها و تقویت‌کننده‌های زیر تشکیل می‌گردند:

- رزین
- سخت‌کننده‌ها یا عامل پخت
- شتاب‌دهنده‌ها
- روان‌کننده‌ها
- انعطاف‌دهنده‌ها و نرم‌کننده‌ها
- مواد رنگی

باید بدانیم که ماده‌ی مرکب، ماده‌ای نیست که از مخلوط شدن دو یا چند ماده به دست آمده باشد؛ بلکه این ماده‌ی جدید، ویژگی‌های بهتری از هر یک از اجزای تشکیل دهنده‌ی خود را دارد. این مهم‌ترین انگیزه‌ی ساخت مواد مرکب است.

ویژگی‌هایی را که می‌توان بهبود بخشید عبارت است از: سختی، مقاومت خوردگی، جذابیت ظاهری، وزن، مقاومت خستگی (انبساط و انقباض ناشی از تغییرات درجه‌ی حرارت)، عایق حرارتی بودن، عایق صوتی بودن، قابلیت هدایت حرارتی و قابلیت هدایت الکتریکی .

### گسترش مواد مرکب زیست‌سازگار:

بافت‌ها به دو دسته‌ی نرم و سخت تقسیم‌بندی می‌شوند. استخوان و دندان جزء بافت‌های سخت و پوست، رگ‌های خونی، غضروف و رباط، مثال‌هایی از بافت نرم می‌باشند. بنابراین با توجه به ساختار مکانیکی فلزها و سرامیک‌ها برای کاربردهای مربوط به بافت سخت، بسپارها

بیشتر به بافت نرم سازگارند. برای رسیدن به استحکام بهتر و ویژگی‌های مناسب از ترکیب این مواد استفاده می‌کنند.

در مواد مرکب زیست‌سازگار مشکلاتی چون خوردگی، شکست ناشی از خستگی و رهایش یون‌هایی که در آلیاژهای فلزی و فلزهایی مانند نیکل و کروم وجود دارند و ممکن است سبب شل شدن کاشت و ناراحتی بیمار و واکنش‌های حساسیت‌زا گردند یا ترد بودن مواد سرامیکی که آن‌ها را به‌منظور کاربردهای سخت نامناسب می‌سازد، کمتر مشاهده می‌شود.

یکی از راه‌های اصلاح این معایب، ساخت مواد مرکب سرامیک-پسپار است. برای مثال در پژوهشی از ماده‌ی مرکب هیدروکسی‌آپاتیت – پلی‌آمید برای ساخت داربست استفاده گردید و نشان داده شد که هرچه مقدار سرامیک در این ماده‌ی مرکب بیشتر شود، بر استحکام آن افزوده می‌گردد.

از دیگر مواد مرکب مورد استفاده که در ساخت داربست برای استخوان کاربرد پیدا کرده، می‌توان از ماده‌ی مرکب هیدروکسی‌آپاتیت – پلی‌لاکتید گلایکولیک‌اسید (PLGA/HA) نام برد. با ایجاد ماده‌ی مرکب هیدروکسی‌آپاتیت / فسفات شیشه می‌توان ویژگی‌های مکانیکی و تخریب‌پذیری هیدروکسی‌آپاتیت را افزایش داد. ماده‌ی مرکب زیستی نیتريدسیلیکون / شیشه‌زیستی هم برای کاربردهای پزشکی استفاده گردیده است.

### **طبقه‌بندی مواد نانومرکب:**

انواع مواد نانومرکب براساس ماده‌ی پایه‌ی آن‌ها به شرح زیر طبقه‌بندی می‌شوند:

۱. مواد نانومرکب پایه‌ی بسپاری (PMNCs)<sup>۱</sup>
۲. مواد نانومرکب پایه‌ی سرامیکی (CMNCs)<sup>۲</sup>
۳. مواد نانومرکب پایه‌ی فلزی (MMNCs)<sup>۳</sup>

#### مواد نانومرکب پایه‌ی بسپاری:

بیش‌ترین توجه به مواد نانومرکب پایه‌ی بسپاری معطوف است. یکی از دلایل گسترش مواد نانومرکب بسپاری، ویژگی‌های بی‌نظیر مکانیکی، شیمیایی و فیزیکی آن‌ها می‌باشد. مواد نانومرکب بسپاری به‌طور عموم دارای استحکام بالا، وزن کم، پایداری حرارتی بالا، رسانایی الکتریکی بالا و مقاومت شیمیایی فوق‌العاده هستند.

تقویت بسپارها با استفاده از مواد آلی و معدنی بسیار مرسوم می‌باشد. برخلاف تقویت‌کننده‌های مرسوم که در مقیاس میکرون هستند، در مواد نانومرکب، تقویت‌کننده‌ها ذراتی در ابعاد نانومتر می‌باشند. با افزودن درصد کمی از نانوذرات به یک بسپار خالص، استحکام کششی، استحکام تسلیم و مدول یانگ افزایش چشمگیری می‌یابد. به‌عنوان مثال، با افزودن تنها ۰/۰۴ حجمی میکا (یک نوع سیلیکات) با ابعاد ۵۰ نانومتر به اپوکسی<sup>۴</sup>، مدول یانگ این ماده ۵۸ درصد افزایش خواهد یافت.

#### مواد نانومرکب پایه‌ی سرامیکی:

سرامیک‌ها ویژگی‌های بسیار خوبی مانند مقاومت حرارتی بالا، پایداری شیمیایی خوب و استحکام مکانیکی مناسبی دارند، اما به دلیل

---

1 -Polymer matrix nanocomposites

2 -Ceramic matrix nanocomposites

3 - Metal matrix nanocomposites

4 - Epoxy

تحویلی در مواد زیست سازگار ■ ۷۱

پیوندهای یونی و کووالانس موجود در سرامیک‌ها، چقرمگی (سرسختی) شکست آن‌ها پایین است و تغییر شکل پلاستیک این مواد محدود می‌باشد. به منظور رفع این مشکل با اضافه کردن و جداسازی الیاف و ذرات مناسب، می‌توان چقرمگی شکست را بالا برد. اگر این تقویت‌کننده‌ها ابعاد نانومتری داشته باشند، بالاترین چقرمگی شکست به دست می‌آید.

### مواد نانومرکب پایه‌ی فلزی:

مواد مرکب پایه‌ی فلزی، کم‌وزن و سبک بوده و به علت استحکام و سختی بالا کاربردهای وسیعی پیدا کرده‌اند. اما این کاربردها به لحاظ کم بودن قابلیت کشش، در این مواد مرکب محدود شده است. تبدیل ماده‌ی مرکب به نانومرکب، سبب افزایش استحکام و رفع محدودیت‌های مذکور می‌شود.

مواد نانومرکب پایه‌ی فلزی حاوی نانولوله‌های کربنی نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. نانولوله‌ها می‌توانند سبب افزایش و یا بهبود ویژگی‌هایی مانند: رسانایی، استحکام، مقاومت و ... در فلزها شوند.

### استفاده از مواد نانومرکب برای ساخت استخوان مصنوعی:

پژوهشگران سنگاپوری راهی جدید برای ساخت استخوان مصنوعی ابداع کرده‌اند. سوزان لیائو و همکاران او در دانشگاه ملی سنگاپور، غلظت‌های متفاوتی از دو ماده‌ی کلاژن و کربنات را با هم ترکیب نمودند و توانستند پایه‌ی ساختمانی غیرآلی در اندازه‌ی نانو به دست آورند که با آنچه در استخوان طبیعی وجود دارد، مشابه است. هم‌چنین این روش ساخت، این امکان را می‌دهد که بتوان استخوان و عاج دندان مصنوعی را در اندازه‌های گوناگون تهیه کرد.

نانوبلورهای هیدروکسی آپاتیت و فیبرهای کلاژن دو جزء اساسی تشکیل دهنده‌ی ساختمان استخوان می‌باشند که اولی ۶۵٪ و دومی ۲۵٪ از آن را تشکیل می‌دهد. این نسبت در عاج دندان متفاوت بوده و برای اولی به ۷۰٪ و برای دومی به ۲۰٪ می‌رسد.

دانشمندان، پیش از این روش‌های بسیاری را برای ساخت استخوان مصنوعی در مقیاس نانو آزمایش کرده‌اند و به‌تازگی کلاژن معدنی (نانومرکب آپاتیت / کلاژن) مورد توجه واقع شده است. این ماده به میزان زیادی با بافت زنده سازگار بوده، ساختمان استخوان مصنوعی را در مقیاس نانو فراهم می‌آورد. پیوند استخوان و طراحی بافت استخوانی دو نمونه از کاربردهای این ماده می‌تواند باشد.

خانم لیائو و همکاران برای این که دریابند تغییرات میزان کلاژن و کربنات بر روی ساختمان نهایی نانومرکب هیدروکسی آپاتیت چه اثری خواهد گذاشت، اقدام به ساختن این ماده کردند. آن‌ها این کار را با افزودن یون‌های کلسیم، فسفات و کربنات به محلولی از کلاژن شروع کردند و پس از آن pH لازم برای تشکیل نانومرکب را فراهم نمودند. غلظت‌های کربنات و کلاژن را در محلول تغییر دادند و اثر این تغییر در نانساختار ایجادشده را به‌وسیله‌ی پراش پرتو X مشاهده نمودند.

لیائو و همکاران دریافتند که با به‌کار بردن مقادیر بیش‌تری از کلاژن، نانومرکب به فرم بلورهای کوچک‌تری تشکیل می‌شود. در مقابل با استفاده از مقادیر بیش‌تری از کربنات، بلورهای مسطح تشکیل دهنده‌ی مواد مرکب به تدریج به بلورهای سوزنی شکل تبدیل می‌شوند که آن‌ها نیز به آهستگی کوتاه‌تر گشته، درنهایت ایجاد ذرات کروی می‌نمایند. مشابه همین فرآیند در جریان تشکیل استخوان طبیعی نیز رخ می‌دهد.



به گفته‌ی خانم لیائو، کار آن‌ها نخستین پژوهشی است که نشان می‌دهد میزان کربنات می‌تواند بر تغییرات ریخت‌شناسی<sup>۱</sup> نانوهیدروکسی‌آپاتیت همراه با کلاژن اثرگذار باشد. به گزارش ستاد ویژه‌ی توسعه‌ی فن‌آوری نانو، این یافته‌ی علمی می‌تواند دانشمندان را در کشف دلیل متفاوت بودن مقادیر کربنات در بخش‌های گوناگون بدن مانند دندان‌ها یاری نماید. این گروه در پی آن است که این ماده را با همان ساختمان فضایی نانوفیبری که در استخوان طبیعی یافت می‌شود، در آینده بسازد.

فن‌آوری نانو در مواد مرکب دندان‌ی هم وارد شده است. در مواد مرکب ماده‌ای به نام پرکننده<sup>۲</sup> وجود دارد. با استفاده از این فن‌آوری پرکننده‌هایی در مقیاس نانو ساخته شده است که در نهایت باعث می‌شود درجه‌ی خمش و ویژگی‌های نوری ماده‌ی مرکب افزایش یافته، عمل پولیش<sup>۳</sup> ماده‌ی مرکب بهتر انجام شود و همچنین انقباض جسمی و میزان سایش ماده‌ی مرکب کاهش یابد.

هم‌چنین نوعی هم‌بسیار از ذرات سرامیکی و پلی‌متیل متآکریلات ارایه شده است؛ به‌طوری‌که توانسته‌اند از این ماده یک حالت رفتاری ویسکوالاستیک شبیه دندان‌های طبیعی انسان را ببینند. این ماده توانسته است مقاومت روکش‌های دندان‌ی را در برابر ساییدگی و گرما افزایش دهد.

---

1 -Morphology

2 -Filler

3 -Polishing

### زیست‌مواد در ترمیم آسیب‌های عصبی:

آسیب‌های عصبی در دو دسته‌ی اصلی طبقه‌بندی می‌شوند:

ضایعات اعصاب مرکزی (CNS)<sup>۱</sup>

ضایعات اعصاب محیطی (PNS)<sup>۲</sup>

تا به امروز پیشرفت‌های خوبی در ترمیم آسیب‌های اعصاب محیطی رخ داده است، ولی این مسأله در مورد دستگاه اعصاب مرکزی به‌کندی پیش می‌رود؛ چون میزان تکثیر سلول‌ها در اعصاب مرکزی آهنگ پایین‌تری دارد.

### زیست‌مواد به‌عنوان پیوند و داربست:

زیست‌مواد مورد استفاده یا به‌صورت مصنوعی تهیه می‌شوند و یا از مواد طبیعی استخراج می‌گردند. در میان مواد، عامل تخریب‌پذیر بودن یا نبودن مهم‌ترین ویژگی به‌شمار می‌آید.

### زیست‌مواد تخریب‌ناپذیر:

لوله‌های سیلیکونی به میزان بسیار زیادی برای ترمیم عصب مورد استفاده قرار گرفته‌اند. این لوله‌ها تخریب‌ناپذیر بوده و هم‌چنین نسبت به درشت‌مولکول‌ها نفوذناپذیرند و یک محیط کاملاً بدون ارتباط با اطراف، برای ترمیم عصب فراهم می‌کنند. اگر لوله‌های سیلیکونی حاوی کلاژن، لامینین و یا فیبرونکتین باشند، اثر بهتری را در ترمیم آکسونی نشان خواهند داد.

---

1 -Central nerve system

2 -Peripheral nerve system

تحویلی در مواد زیست سازگار ■ ۷۵

علاوه بر سیلیکون، انواع دیگری از مواد تخریب‌ناپذیر نیز از جنس بسپار آکرلیک، پلی‌اتیلن و هیدروژن الاستومر به‌عنوان لوله ساخته شده‌اند. مشکلات استفاده از همه‌ی این مواد، ایجاد واکنش جسم خارجی می‌باشد که منجر به تشکیل بافت زخم، عدم انعطاف‌پذیری و فقدان پایداری می‌شود.

زیست‌مواد تخریب‌ناپذیر در ترمیم سلول‌های عصبی عبارت است از:

هم‌بسپار اتیلن – وینیل استات (AVE)

پلی‌تترافلورو اتیلن (PTFE)

پلی‌اتیلن (PE)

سیلیکون الاستومر (SE)

پلی‌وینیل کلرید (PVC)

پلی‌آکریلونیتریل (ANP)

پلی‌سولفون (PS).

#### زیست‌مواد هادی:

موادی چون پلی‌تترافلورو اتیلن منبسط شده<sup>۱</sup> و پلی‌وینیلیدین فلورید<sup>۲</sup> به‌عنوان دی‌الکتریک در میدان الکتریکی تولید بارهای مثبت و منفی می‌نمایند؛ تولید بارهای مثبت و منفی در میزان رشد نوروها تأثیر مستقیم دارد.

---

1 - ePTFE

2 - PVDF

ماده‌ای مانند ترکیب پلی‌پیرول – هیالورونیک‌اسید<sup>۱</sup> نیز چنین ویژگی دارد. البته میزان هدایت الکتریکی آن از پلی‌پیرول – پلی‌استایرن‌سولفونات<sup>۲</sup> کم‌تر است. علاوه بر موارد فوق پلی (۳ و ۴ – اتیلن دی اکسی تیوفن)<sup>۳</sup> نیز چنین ویژگی‌هایی را از خود ظاهر می‌سازد. پژوهش بر روی نحوه‌ی کارکرد این مواد هم‌چنان ادامه دارد.

### زیست‌مواد تخریب‌پذیر:

به منظور مقابله با مشکلاتی که داربست‌های تخریب‌ناپذیر دارند، به‌تازگی عمده‌ی پژوهش‌ها بر تولید زیست‌مواد تخریب‌پذیر متمرکز شده‌اند که در یک دوره‌ی زمانی خاص از بین می‌روند و جذب می‌شوند و واکنش جسم خارجی خفیفی ایجاد می‌نمایند و تجزیه‌ی آن‌ها نیز در راستای رشد سلول‌های آسیب‌دیده است.

مواد شیمیایی و سلول‌های مذکور در طول یک مدت زمان مشخص آزاد شده و در مراحل حساس ترمیم عصب، در دسترس قرار می‌گیرند. در بین مواد قابل جذب پلی‌استرهای آلیفاتیک و کوپلی‌استرها به‌عنوان مواد مناسب برای ترمیم عصب گزارش شده‌اند. هم‌چنین پلی‌گلایکولید (PGA)، پلی‌L – لاکتاید (PLLA)، ترکیب PGA و PLLA، پلی‌کاپرولاکتون (PCL) و گلیگوزآمینوگلیکان (GAG) نیز در ترمیم سلول‌های عصبی به‌کار می‌روند.

دراین‌میان پژوهش‌های مستقلی نیز بر روی پلی‌فسفازن‌ها<sup>۱</sup> انجام شده که به‌عنوان لوله‌ی عصبی به کار گرفته شده‌اند. تلاش برای یافتن

---

1 - HyA – pp

2 - (pss – pp) Poly styrene sulfonate

3 - PEDOT

تحوالی در مواد زیست سازگار [۷۷]

ماده‌ی بسپاری مناسب ادامه دارد؛ چون هنوز دانش زیست‌مواد به ماده‌ی آرمانی برای ترمیم بافت عصبی دست نیافته است.

### مواد طبیعی و زیستی:

بسپارهای طبیعی مواد مؤثری برای مهندسی بافت عصبی به‌شمار می‌آیند؛ چرا که زیست‌سازگار بوده، مهاجرت سلول‌های محافظ را آسان و تحریک می‌کنند و البته اثرات سمی نیز ندارند.

اجزای تشکیل‌دهنده‌ی محیط بین‌سلولی شایع‌ترین بسپارهای طبیعی هستند که برای ترمیم عصب مورد استفاده قرار گرفته‌اند که نمونه‌هایی از آن‌ها عبارت است از: لامینین، فیبرونکتین و کلاژن.

هیالورونیک‌اسید نیز به‌عنوان یک ماده‌ی طبیعی دیگر به‌صورت پیوند مورد آزمایش قرار گرفته است. این ماده، اثر قابل توجهی بر مهاجرت سلول‌ها و تشکیل شبکه‌های فیبرینی به دور محیط آسیب‌دیده دارد و جزء داربست‌های بسیار مناسب ارزیابی می‌شود.

### ژلاتین:

ژلاتین یک بسپار تخریب‌پذیر با قدرت چسبندگی و زیست‌سازگاری مناسب است و اولین ماده‌ی تخریب‌پذیری است که به‌عنوان هدایت‌گر مورد استفاده قرار گرفته است.

### ساخت ژلاتین ترمیم‌کننده‌ی استخوان:

نوعی مواد ترمیم‌کننده‌ی استخوان از جنس ترکیبی از ژلاتین و هیدروکسی‌آپاتیت ساخته شد. با وجود استفاده‌ی متداول از

هیدروکسی‌آپاتیت برای ترمیم استخوان، اشکال این ماده در ضعف ویژگی‌های مکانیکی آن در مقایسه با استخوان طبیعی است. در این طرح ابتدا هیدروکسی‌آپاتیت در مقیاس نانوبلور ساخته شد و پس از آن بسیاری ژلاتینی حاصل از فرآوری کلاژن به آن افزوده شد.

با آزمایش‌های انجام شده، مقاومت این ترکیب در حد استخوان اسفنجی است؛ ولی مدل‌سازی‌های جدید، امکان تقویت این ترکیب و رساندن آن به مقاومت استخوان فشرده را نشان داده است. این ماده به‌صورت داربست در محل‌هایی که استخوان نیاز به ترمیم دارد، قرار داده شده، سلول‌های استخوانی به تدریج در این داربست قرار می‌گیرند و بافت استخوانی تشکیل می‌شود.

بررسی ویژگی‌های زیست‌سازگاری ترکیب ژلاتین و هیدروکسی‌آپاتیت با موفقیت انجام شده است و هم‌اکنون در مرحله‌ی آزمایش‌های مدل حیوانی است.

### هیدروژل‌ها:

هیدروژل‌ها، گونه‌ی جدیدی از زیست‌مواد هستند که به‌جای داربست ترمیمی مورد استفاده قرار می‌گیرند؛ چون بسیار شبیه بافت نرم بوده و توانایی جابه‌جایی سلول را دارند. هیدروژل‌ها غیرسمی هستند و به راحتی اکسیژن ردوبدل می‌کنند و البته قابلیت تغذیه نیز دارند.

هیدروژل‌ها شبکه‌های بسیاری سه بعدی آب‌دوست می‌باشند که می‌توانند تا چندین برابر حجم و وزن خود آب و مایعات زیستی را جذب کنند. این شبکه‌ها از تک‌بسیارها یا هم‌بسیارها تشکیل شده‌اند که به جهت تشکیل اتصال‌های عرضی در آب نامحلول می‌باشند.

هیدروژل‌ها سازگاری ترمودینامیکی با آب نشان می‌دهند که به آن‌ها اجازه می‌دهد در محیط‌های آبی متورم شوند.

از هیدروژل‌ها به‌عنوان حامل برای کنترل رهش داروها در سیستم‌هایی که آزاد سازی دارو از آن‌ها تحت کنترل پدیده‌ی تورم می‌باشد، استفاده می‌شود. یکی از سیستم‌های بسیار مورد توجه در دارورسانی نوین، هیدروژل‌هایی می‌باشند که حساس به محرک‌های محیطی بوده و می‌توانند تحت تأثیر یک محرک ویژه، مانند یک کلید روشن و خاموش عمل کرده، آزادسازی دارو را تحت کنترل درآورند. این محرک‌های محیطی می‌توانند pH، دما، قدرت یونی، الکتریستیه، مغناطیس، نور و یا تفاوت غلظت یک ترکیب شیمیایی ویژه باشند. در تمامی این سیستم‌ها، آزادسازی دارو در مکان‌های ویژه‌ای از بدن (مانند pH دستگاه گوارش و یا pH اسیدی‌تر سلول‌های سرطانی) اتفاق می‌افتد.

پلی‌وینیل‌الکل یکی از هیدروژل‌های زیست‌سازگار است که به‌منظور بهبود ویژگی‌های سطحی و افزایش میزان جذب آب در این هیدروژل، می‌توان از مونومرهایی آب‌دوست با توانایی جذب آب بالا مانند: دو مونومر اکریلیک‌اسید و وینیل‌پیرولیدون استفاده کرد.

البته میزان جذب آب و سلول‌سازگاری برای ماده‌ی مرکب ژل پلی‌وینیل‌الکل (PVA) - وینیل‌پیرولیدون بیش‌تر از ماده‌ی مرکب ژل پلی‌وینیل‌الکل - اکریلیک‌اسید می‌باشد. در حال حاضر هیدروژل‌ها و کاربرد گسترده‌ی آن‌ها در ترمیم بافت عصبی که باعث افزایش سرعت رشد آکسون‌ها می‌شود، بسیار مورد توجه می‌باشد.

**تولید نوعی هیدروژل برای ترمیم بافت‌های بدن:**

دانشمندان به‌تازگی نوعی زیست‌ماده تولید کرده‌اند که دارای ویژگی‌های ضد باکتریایی است و می‌توان از آن به‌عنوان یک هیدروژل برای ترمیم یا بازسازی بافت‌های انسانی استفاده کرد. به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایسنا، دانشمندان دانشگاه «دلوار» که تولیدکننده‌ی این هیدروژل جدید هستند؛ می‌گویند این زیست‌ماده به‌عنوان یک ژل کم‌غلظت می‌تواند به بافت آسیب‌دیده تزریق شود و پس از ورود به این ناحیه، راه را برای ورود سلول‌های جدید و آنتی‌بیوتیک‌ها برای ترمیم بافت‌های آسیب‌دیده باز می‌کند.

پژوهشگران می‌گویند که این فن‌آوری جدید قابلیت بازسازی بافت‌های سالم در یک کبد نجات‌یافته از سرطان، بهبود محل بافت‌برداری<sup>۱</sup>، بهبود سربازان مجروح در جنگ با درمان‌های پزشکی، تسکین درد و مقابله با عفونت‌ها را دارد. پژوهشگران تولیدکننده‌ی این ژل می‌گویند که هیدروژل مزبور قابلیت پیشرفته‌تر شدن برای کاربردهای پزشکی را دارد.

**پوش زخم هیدروژلی هوشمند حساس به عفونت:**

مواد هوشمند به آن دسته از مواد گویند که می‌توانند محیط و شرایط اطراف خود را درک نمایند و به آن واکنش نشان دهند. پوش زخم هیدروژلی هوشمند برای زخم‌های سوختگی به‌کار می‌رود. بافت آسیب‌دیده به‌علت خشک شدن سریع، از دست رفتن قابلیت ترمیم زخم و به دلیل سکون و بی‌حرکی دچار عفونت شدید می‌شود. زخم‌بندهایی که هم‌اکنون استفاده می‌شود، گاز استریل و یا

---

1 -Biopsy



زخم‌بندهای چسبان است که به دلیل لزوم تعویض سریع آن‌ها، زخم در حال بهبود آسیب می‌بیند و در هنگام تعویض مشکلات زیادی ایجاد می‌کند.

در ساخت زخم‌بند هیدروژلی از بسپار PVA استفاده شده است؛ این زخم‌بند روی زخم قرار می‌گیرد و به هیچ‌وجه به زخم چسبانده نمی‌شود. مزیت‌های این پوش‌زخم شفاف بودن و قابلیت مشاهده‌ی زخم و توانایی جذب آب می‌باشد. به این ترتیب عفونت بافت در حال ترمیم، جمع‌آوری شده و سطح زخم، همواره مرطوب نگه داشته می‌شود.

در پوش‌زخم هیدروژلی هوشمند، از لینکوپپتیدی استفاده شده که با شسته شدن، داروی آنتی‌بیوتیک متصل به لینکو روی زخم آزاد می‌شود که به این منظور به آن هوشمند می‌گویند. هیدروژل‌های هوشمند در سیستم‌های دارویی نیز استفاده می‌شوند و در محیط شیمیایی بدن قابل حل می‌باشند.

### نانولوله‌های کربنی

کربن به‌عنوان یک زیست‌سرامیک در زیست‌فن‌آوری کاربردهای وسیعی یافته است. پژوهش‌های زیادی در یک دهه‌ی گذشته در مورد سازوکار رشد و ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی نانولوله‌های کربنی<sup>۱</sup> انجام گردیده است. در حال حاضر نیز مطالعاتی درباره‌ی فعال‌سازی شیمیایی نانولوله‌های کربنی برای ساخت هیبریدهای نانولوله‌ی کربن - مولکول جهت کاربرد در زمینه‌های نانو الکترونیک، داربست‌های رشد سلول و بافت و زیست‌حسگرهای با کارایی بالا انجام گرفته است.

---

1 -Carbon nanotube

این ابزار دارای ساختار کریستالی هگزاگونال است که با استفاده از روش‌های متفاوتی مانند: قوس الکتریک، کندگی لیزر و نشست بخار شیمیایی ساخته می‌شود. نانولوله‌های کربنی در ساخت داربست‌های مهندسی بافت نیز کاربرد پیدا نموده است. این نانولوله‌ها در مقایسه با بسپارهای سنتزی زیست‌تخریب‌پذیر مورد استفاده در مهندسی بافت در برخی جهات ارجح‌تر است؛ زیرا از یک پارچگی ساختاری و پایداری مکانیکی بالا برای رشد بافت برخوردار است. پژوهش‌های دیگر حاکی از رشد سلول‌های عصبی بر این نانولوله‌ها است. بر اساس این مطالعات این ابزار می‌تواند به عنوان داربست بافت عصبی ایفای نقش نماید. زیست‌حسگرها یکی دیگر از کاربردهای زیستی و پزشکی نانولوله‌های کربنی است. نانولوله‌های کربنی که با عوامل زیستی فرآوری شده‌اند، قابلیت آشکارسازی انتخابی سریع، حساس و بدون نشان عوامل زیست‌شناختی را دارد.

### ترمیم استخوان‌ها به کمک نانولوله‌های کربنی

استحکام، انعطاف‌پذیری و وزن سبک نانولوله‌های کربنی به پژوهشگران این اجازه را می‌دهد که جهت نگه‌داشتن استخوان‌های شکسته شده از آن‌ها به عنوان آتل یا داربست برای احیای مجدد استفاده کرد. یافته‌های پژوهشگران منجر به بهبود انعطاف‌پذیری و استحکام در استخوان‌های مصنوعی شده و انواع جدیدی از استخوان‌های پیوندی را برای درمان بیماری‌های استخوانی به وجود آورده است.

استخوان‌های مصنوعی از انواع مختلف مواد مانند بسپارها یا رشته‌های پتید ساخته می‌شوند اما مشکل آن‌ها نداشتن استحکام زیاد

و احتمال پذیرفته نشدن آنها به وسیله بدن است. نانولوله‌های کربنی تک دیواره مواد بسیار محکمی هستند و از آنجا که استخوان یک کامپوزیت طبیعی است که از مخلوط مواد آلی و غیرآلی تشکیل شده نانولوله‌ها می‌توانند جایگزین بسیار مناسبی برای قسمت آلی استخوان باشند. بافت استخوانی، کامپوزیت طبیعی از رشته‌های کلاژن و بلورهای هیدروکسی‌آپاتیت بر پایه معدنی فسفات کلسیم هستند.

پژوهشگران دانشگاه کالیفرنیا نشان داده‌اند که نانولوله‌های کربنی می‌توانند نقش کلاژن را به عنوان داربست برای رشد بلورهای هیدروکسی‌آپاتیت بازی کنند. این پژوهشگران موفق به کشف روشی برای خوشه‌ای کردن رشد بلورهای هیدروکسی‌آپاتیت در داربست نانولوله‌های کربنی شدند. با انجام عملیات شیمیایی بر روی نانولوله‌های کربنی امکان جذب یون کلسیم و ارتقای فرآیند تبلور وجود دارد. هم‌چنین تطبیق‌پذیری زیستی نانولوله‌های کربنی نیز با افزایش حلالیت آبی آنها بهبود می‌یابد.

التیام یک استخوان شکسته، فرایندی سخت، طولانی و کند است. این فرآیند به‌طور میانگین حدود شش هفته طول می‌کشد و بیمار در این مدت راحت نیست. به‌تازگی گروهی از پژوهشگران ژاپنی با کشفی جدید، توانسته‌اند این مدت را کاهش دهند. آنها دریافته‌اند که نانولوله‌های کربنی می‌توانند سرعت فرایند التیام را افزایش دهند.

هم‌اکنون، مؤثرترین کاری که برای ترمیم بافت استخوانی انجام می‌شود، اطمینان از قرار گرفتن استخوان‌ها در مکانی صحیح، در حین فرایند التیام است، که برای انجام آن، معمولاً از گچ و یا اسپلینت (تخته‌ی شکسته‌بندی) استفاده می‌شود.

در یک کار پژوهشی دیگر در ژاپن، نانولوله‌های کربنی را در تماس با استخوان‌های شکسته‌ی موش‌ها قرار دادند و مشاهده کردند که بازسازی بافت استخوانی تسریع شده، التهاب ناحیه شکسته، در طول دوره التیام نیز کاهش می‌یابد. اندازه‌گیری‌هایی که در طول دوره تشکیل ماده‌ی استخوانی جدید انجام شد، نشان داد که نانولوله‌های کربنی خود را به درون ماتریس استخوانی کشانده، به عنوان یک نقطه‌ی شروع، امکان رشد را برای بافت استخوانی جدید فراهم می‌آورند.

پروفسور ناتو سایتو از دانشگاه شینشو در ژاپن گفت: «التیام استخوان تسریع می‌شود، زیرا نانولوله‌های کربنی به عنوان چهارچوبی برای احیای استخوان عمل می‌کنند. ما معتقدیم که این پدیده برای تمام استخوان‌های بدن اتفاق خواهد افتاد. هنگامی که نانولوله‌های کربنی همراه با یک پروتئین مورفوژنتیک<sup>۱</sup> استخوانی که به‌طور معمول برای تسهیل احیای استخوان به کار می‌رود، استفاده شدند، فرایند تولید ماده‌ی استخوانی جدید تسریع شد. این کشف خصوصیتی از نانولوله‌ها را که تاکنون ناشناخته بود، آشکار ساخت و ممکن است به توسعه‌ی مواد چهارچوب‌گونه‌ی جدیدی برای کاربردهای پزشکی، کمک کند.

همراه نمودن نانولوله‌های کربنی با روش‌های التیام معمولی؛ مانند گچ گرفتن، می‌تواند ترمیم استخوان و التیام شکستگی را تسریع کند. سایتو در این باره گفت: «هم‌اکنون ما قصد داریم تا خطرات احتمالی نانولوله‌های کربنی در درون بدن موجود زنده را بررسی کنیم تا مشخص شود که این مواد تا چه اندازه در فرآیندهای التیام استخوان

---

<sup>۱</sup>-Morphogenetic

تحویلی در مواد زیست سازگار ■ ۸۵

سودمند هستند. علاوه بر کاربرد مذکور، سازگاری زیستی بسیار خوب نانولوله‌های کربنی نشان می‌دهد که می‌توان از این مواد در ساخت مواد زیستی مانند صفحات فلزی و پیچ‌های مورد استفاده در ترمیم بافت استخوانی آسیب‌دیده و در ساخت کاشتنی‌ها بهره گرفت .

## مراجع:

- <http://bme.aut.ac.ir/brg>
- [www.aftab.ir](http://www.aftab.ir)
- <http://nri.shirazu.ac.ir/>
- <http://nanotechweb.org/articles/news/5/9/12/1>
- [irannano.org](http://irannano.org)
- Bioinspiration & Biomhmetics نشریه‌ی علمی
- [www.bme.unc.edu/~jyt/lectures](http://www.bme.unc.edu/~jyt/lectures)
- Bhat,S.V, “ Biomaterials” , Alpha Science , Ltd , Capter 1 (2002)
- [www.sma-inc.com](http://www.sma-inc.com) “ Introduction to shape Memory and Superelasticity “
- Herbert , C.B. et al ; *Biotechnol. Bioeng.*, 52, 81 (1996)
- Gross, V ., et al., “ The response of bone to surface active glass/glass – ceramics “, *CRC C RIT. Rev. Biocompatibility*, 4 2( 1988 ).
- Wang – Bennet , L.T., et al., *Exp. Neurol*, 107,222 (1990)
- Woerly, S., .*Biomaterials*, Nov (1993)
- M.Richardson – Burns , S., et al, *Biomaterial*, 28 (2007)
- Jie,W., Yubao, L, "Tissue engineering scaffold material of nano-apatite crystals and polyamide composite", *European Polymer Journal*, 40, (2004), 509–515.
- <http://WWW.Spine-health.com/topicscd/osteoprosis/osteopr05.html>.
- Sang-Soo Kim, S, and et al, "Poly(lactide-co-glycolide)/hydroxyapatite composite scaffolds for bone tissue engineering", *Biomaterials*, 27, (2006) 1399–1409.
- Ben-Nissan, B," Natural bioceramics: from coral to bone and beyond", *Current Opinion in Solid State and Materials Science*, 7, (2003), 283–288.
- Mastrogiacomo, M, and et al," Role of scaffold internal structure on in vivo bone formation in macroporous calcium

phosphate bioceramics", *Biomaterials*, 27, (2006), 3230–3237.

- Qing-Qing Qiu, and et al, " Fabrication, characterization and evaluation of bioceramic hollow microspheres used as microcarriers for 3-D bone tissue formation in rotating bioreactors", *Biomaterials*, 20, (1999). 16-Milella, E, "Preparation and characterisation of titania/hydroxyapatite composite coatings obtained by sol-gel process", *Biomaterials*, 22, (2001), 1425-1431.
- Balasundaram, G, "Using hydroxyapatite nanoparticles and decreased crystallinity to promote osteoblast adhesion similar to functionalizing with RGD", *Biomaterials*, 27, (2006), 2798–2805.

- کتاب نانومواد در پزشکی، نوشته‌ی مهندس اسماعیل بی‌آزار
- ماهنامه‌ی تخصصی مهندسی پزشکی
- ابن سینا، قانون در طب، ترجمه‌ی شرفکندی، انتشارات سروش
- کاربرد بسپارها در پزشکی و درمان، سربلوکی و محمدی روشنده
- نشریه‌ی خلوص، آهنگری، صارمی، فن‌آوری مهندسی بافت، (۱۳۸۲)
- مبانی زیست‌مواد، تألیف: استادان مرکز پژوهشی زیست‌مواد دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران، ویراستار: محمدنبی سربلوکی
- روزنامه‌ی همشهری، شبانی، ص ۲۴، دوشنبه ۱۵ مرداد (۱۳۸۶)

