

ساخت و بررسی خواص ترمولومینسانس و دزیمتری $\text{CaSO}_4: (\text{Dy}, \text{Tm})$

ملاباشی^۱، لایلا^۱؛ زاهدی فر، مصطفی^۲؛ هارونی آرائی، سمیه^۳

^۱گروه فیزیک، دانشکده علوم دانشگاه کاشان، کیلومتر شش بلوار قطب راوندی، کاشان

چکیده

دو فسفر $\text{CaSO}_4: \text{Tm}$ و $\text{CaSO}_4: \text{Dy}$ به دلیل حساسیت بالا، پایداری شیمیایی، فیزیکی و حرارتی خوب و روش تهیه‌ی آسان در دزیمتری تابش کاربرد وسیعی دارند. پژوهش‌ها برای بهبود خصوصیات کریستال همچنان ادامه دارد. در این پژوهش فسفر سولفات کلسیم با دو ناخالصی همزمان دیسپرسیوم (Dy) و تالیوم (Tm) ساخته شده و خواص ترمولومینسانس و دزیمتری آن مورد مطالعه قرار گرفته است.

PREPARATION AND INVESTIGATION OF THERMOLUMINESCENCE AND DOSIMETRIC PROPERTIES OF $\text{CaSO}_4: (\text{Dy}, \text{Tm})$

Mollabashi, Leila¹; Zahedifar, Mostafa²; Harooni Arani, Somayah³;

^{1, 2, 3} Physics department, University of Kashan, Kashan,

Abstract

$\text{CaSO}_4: \text{Dy}; \text{Tm}$ phosphors due to its high sensitivity, good chemical, thermal and physical stability and ease of preparation widely used for ionizing radiation dosimetry. Researches are still being continued to improve properties of the crystal. In this work CaSO_4 with Dy, Tm co-dopant was synthesized and its dosimetric properties was investigated.

مقدمه

کاربرد آن را در دزیمتری تابش محدود کرد. از این رو جستجو برای ناخالصی‌های دیگری که پیک TL پایداری را تولید کنند صورت گرفت. در سال ۱۹۷۱ یاماشیتا^۱ روش ساخت کریستال-های سولفات کلسیم با ناخالصی‌های دیسپرسیوم و تالیوم ($\text{CaSO}_4: \text{Dy}$, $\text{CaSO}_4: \text{Tm}$) را گزارش کرد. این دو کریستال علاوه بر حساسیت بالا دمای پیک مناسبی نیز دارند (حدود 220°C) [3]. پس از آن نامبی^۲ و همکارانش در سال ۱۹۷۴ سولفات کلسیم را با ناخالصی‌های سایر خاک‌های کمیاب ساختند [4]. دو فسفر $\text{CaSO}_4: \text{Dy}$, $\text{CaSO}_4: \text{Tm}$ به دلیل حساسیت بالا و روش تهیه‌ی آسان و مقاومت شیمیایی، فیزیکی و حرارتی خوب خود کاربرد وسیعی در دزیمتری تابش پیدا کردند. پژوهش‌ها همچنان برای دستیابی به کریستالی با خواص بهتر ادامه دارد.


گسیل نور (لومینسانس) از برخی مواد پدیدهای جالب و پیچیده ای است. ترمولومینسانس (TL) یکی از انواع لومینسانس است و به معنای گسیل نور به وسیله تحریک حرارتی است که به دنبال جذب انرژی از پرتوهای اولیه است. این پدیده در بلورهای عایق یا نیمه‌رسانا مشاهده می‌شود [1]. یکی از مهمترین کاربردهای ترمولومینسانس دزیمتری تابش است زیرا دز جذب شده در یک دمای ثابت در بسیاری از موارد، با شدت ترمولومینسانس متناسب است [2].

در اواخر دهه ۱۹۶۰ سولفات کلسیم با ناخالصی منگنز ($\text{CaSO}_4: \text{Mn}$) به دلیل حساسیت بالای TL آن مورد توجه قرار گرفت. البته دمای پایین پیک منحنی ترمولومینسانس آن (حدود 110°C) که منجر به محو شدگی زیاد آن در دمای اتاق می‌شود

¹ Yamashita

² Nambi

الگوریتم لونبرگ-مارگارت که در آزمایشگاه ترمولومینسانس گروه فیزیک دانشگاه کاشان تهیه شده، استفاده شده است [5].



شکل 1: منحنی تابش ترمولومینسانس CaSO₄:Dy,Tm که 1Gy پرتو دهی شده است. دایره های توخالی مربوط به منحنی تجربی و خط ممتد مربوط به مدل مرتبه ی عام است که پارامترهای آن از برازش به دست آمده است.

همچنین برای انجام برازش از مدل مرتبه‌ی عام ترمولومینسانس استفاده شده است که توسط می^۳ و پارتیج^۴ در سال 1964 ارائه شده و به صورت زیر می باشد [6]:

$$I(T) = -\beta \frac{dn}{dT} = \frac{s}{n_0^{b-1}} n^b \exp\left(-\frac{E}{kT}\right) \quad (1)$$

که در آن I شدت ترمولومینسانس، $T(K)$ دما، $\beta(K/s)$ آهنگ گرمادهی برای خواندن نمونه، $n(cm^{-3})$ تمرکز الکترون هایی که در مرکزگیراندازی در دمای T قرار دارند، $s(s^{-1})$ فاکتور فرکانس، $E(eV)$ انرژی فعال سازی، $k(eV/K)$ ثابت بولتزمن، $n_0(cm^{-3})$ تمرکز اولیه ی الکترون ها در مرکزگیراندازی و b پارامتر مرتبه‌ی سینتیک است که می تواند مقداری بین یک تا دو را اختیار کند.

از حل معادله ی (1) رابطه ی شدت ترمولومینسانس به دست می آید که کتییز^۵ در سال 1998 آن را به صورت رابطه‌ای که صرفاً تابعی از I_m (شدت در نقطه ی ماکزیمم پیک) و T_m (دما)

در این پژوهش سولفات کلسیم با دو ناخالصی دیسپرسیوم و تالیوم ساخته شده و خصوصیات ترمولومینسانس و دزیمتری آن مورد مطالعه قرار گرفته است.

روش تجربی


برای ساخت کریستال‌های مورد نظر از سولفات کلسیم متبلور $CaSO_4 \cdot 2H_2O$ ، اکسید دیسپرسیوم Dy_2O_3 ، اکسید تالیوم Tm_2O_3 و H_2SO_4 اسید سولفوریک شرکت (Merc) استفاده شده است. این کریستال‌ها با استفاده از روش یاماشیتا ساخته شده‌اند [3]. سولفات کلسیم و اکسید ناخالصی‌های ذکر شده هر کدام به میزان مناسب به اسید سولفوریک 98٪ در حال تبخیر (در دمای حدود $100^\circ C$) اضافه می شود. پس از تبخیر کامل اسید پودر حاصل جدا شده و چند مرتبه با آب DI شستشو داده می شود. سپس در دمای حدود $90^\circ C$ خشک می شود. کریستال به دست آمده در $800^\circ C$ و به مدت یک ساعت حرارت دهی می شود تا ترازهایی که ممکن است در حین ساخت پر شده باشند تخلیه شوند.

پرتو دهی دزهای پایین (از مرتبه میلی گری) با چشمه گامای ^{137}Cs دانشگاه کاشان و پرتو دهی دزهای بالا (از مرتبه گری) با چشمه گامای ^{60}Co مرکز تحقیقات هسته ای و کشاورزی کرج انجام شده است. نمونه ها پس از پرتو دهی با دستگاه TLD-reader مدل Harshaw 4500 آزمایشگاه فیزیک هسته ای دانشگاه کاشان در بازه دمایی ($50 - 400^\circ C$) و با آهنگ گرمایی $2^\circ C/S$ خوانده شده‌اند.

دستاوردها

منحنی تابش ترمولومینسانس حاصل از $CaSO_4:Dy,Tm$ که 1Gy پرتو دهی شده است، در شکل 1 نشان داده شده است. همان طور که دیده می شود، این منحنی شامل چهار پیک در دماهای $130^\circ C$ ، $153^\circ C$ ، $216^\circ C$ و $336^\circ C$ است. پیک سوم، پیک اصلی دزیمتری است و شدت بیشتری نسبت به سایر پیک ها دارد. برای انجام برازش از یک برنامه ی کامپیوتری براساس



منحنی محوشدگی در شکل 3 نشان داده شده است. که برای آن چهار نمونه با شرایط یکسان پرتودهی شده و در چهار نوبت شامل همان روز، یک روز بعد، یک هفته و یک ماه پس از پرتودهی خوانده شده است.



شکل 3: منحنی محوشدگی CaSO₄:Dy,Tm را نشان می دهد.

نتیجه گیری

مدل نامی برای توصیف ترمولومینسانس در CaSO₄ گیراندازهای حفره را مربوط به رادیکال های سولفات در شبکه CaSO₄ می داند و ناخالصی RE³⁺ (Dy,Tm) را گیرانداز الکترون فرض می کند. در حین حرارت دادن پس از پرتودهی، حفره ها از گیراندازها رها شده و با الکترون های به دام افتاده در محل های RE²⁺ ترکیب می شوند که به تولید یون های برانگیخته RE³⁺ منجر می شود.



مقایسه شکل پیک فسفر CaSO₄: Dy, Tm با کریستال CaSO₄:Dy و CaSO₄:Tm [3] نشان می دهد که تفاوت آشکاری میان پیک های سه کریستال فوق وجود ندارد و وارد کردن دو ناخالصی همزمان به شبکه کریستالی موجب ایجاد پیک جدید نمی شود. این به آن معناست که مراکز گیراندازی جدیدی که مسئول اندرکنش میان ناخالصی های Dy و Tm باشند ایجاد نمی شوند. و حضور دو ناخالصی در آن واحد تنها حساسیت پیک ها را افزایش می دهد. و فقط نقش فعال ساز (activator) را ایفا می کنند که به نحوی باعث افزایش بازترکیب تابش زا و در نتیجه

در نقطه ی ماکزیمم پیک) باشد ارائه داد [7]. که رابطه ی آن به صورت زیر می باشد:


$$I(T) = I_m b^{\frac{b}{b-1}} \exp\left(\frac{E}{kT} \frac{T - T_m}{T_m}\right) \times \left[(b-1)(1-\Delta) \frac{T^2}{T_m^2} \exp\left(\frac{E}{kT} \frac{T - T_m}{T_m}\right) + 1 + (b-1)\Delta_m \right]^{\frac{b}{b-1}} \quad (2)$$

نتایج حاصل از برازش که شامل پارامترهای سینتیک به دست آمده برای چهار پیک براساس رابطه ی (2) است، در جدول 1 نشان داده شده است.

جدول 1: پارامترهای سینتیک چهار پیک از منحنی تابش ترمولومینسانس CaSO₄: Dy,Tm نشان داده شده است.

پیک	B	I _m	T _m (K)	E(eV)
اول	2	4/475	403/971	1/376
دوم	2	7/250	426/003	1/051
سوم	1/357	17/784	489/278	0/583
چهارم	2	1/325	609/960	1/036

همچنین منحنی پاسخ - دز در شکل 2 نشان داده شده است. هشت نمونه ی یکسان با دزهای متفاوتی پرتودهی و قرائت شده است. همانطور که در شکل مشاهده می شود رفتار این کریستال تا حدود 10 گری خطی است.



شکل 2: منحنی پاسخ - دز CaSO₄:Dy,Tm را نشان می دهد.

افزایش شدت پیک های TL می شوند. نتیجه گیری دقیق تر در این مورد نیاز به ترتیب دادن آزمایش های مستقل دیگری دارد. منحنی پاسخ، دز دریافتی از $\text{CaSO}_4: \text{Dy, Tm}$ تا دز 10 گری خطی است که مشابه $\text{CaSO}_4: \text{Dy}$ است [8]. حساسیت کریستال ساخته شده به ازای ناخالصی های Dy, Tm معادل 0/1 درصد مولی که شرایط بهینه ساخت است حدود 1/4 برابر بیشتر از کریستال $\text{CaSO}_4: \text{Dy}$ است. نهایتاً وارد کردن دو ناخالصی در شبکه کریستال با توجه به افزایش حساسیت، خصوصیات کریستال را بهبود بخشیده است.

مرجع ها

- [1] A.J.J.Bos; Theory of thermoluminescence; *Radiat Meas*, **41**, (2007), 45-56.
- [2] S.W.S.Mackeever; *Thermoluminescence of solids*. Cambridge University Press, Cambridge, (1985).
- [3] T.Yamashita, N.Nada, H.Onishi, S.Kitamura, Calcium sulfate activated by thulium or dysprosium for thermoluminescence dosimetry; *Health phys.*, **21**, (1971), 295-300.
- [4] Ksv.Nambi., Vn.Bapat., Ak.Gaguly; Thermoluminescence of CaSO_4 doped with rare earths" *J.Phys.C: Solid state phys.* 7,4403-4415(1974).
- [5] کاویانی، محمد جواد، یک برنامه کامپیوتری برای برازش منحنی های تابش و کاربرد آن در تحلیل سینتیکی پدیده ترمولومینسانس، پایان نامه، بهمن 84.
- [6] C.E.May and J.A.Partridge; Thermoluminescence kinetics of alpha irradiated alkali halides; *J. Chem. Phys.*, **40**, (1964), 1401-1415.
- [7] G. Kitis, J.M.Gomez-Ros, J.W.N.Tuyn; Thermoluminescence glow curve deconvolution function for first, second and general orders of kinetics, *J. phys. D. Appl. phys.*, **31**, (1998), 2636-2641.
- [8] R. chen, S.W.S McKeever, *Theory of Thermoluminescence and related phenomena*, World Scientific, Singapore, (1997).