

استفاده از نانوذرات $MgSO_4$ با ناخالصی دیسپرسیوم سنتز شده به روش هیدروترمال برای

اولین بار در دزیمتری پرتوهای گاما به روش ترمولومینسانس

فاطمه الماسی فرد^۱، مصطفی زاهدی فر^{۱،۲}، احسان صادقی^۱، سمیه هارونی^۱، مریم کاشفی بیرون^۱

^۱ دانشگاه کاشان، دانشکده فیزیک، گروه فیزیک هسته ای

^۲ دانشگاه کاشان، پژوهشکده علوم و فناوری نانو، گروه نانوفیزیک

چکیده

نانوذرات $MgSO_4:Dy$ برای بررسی خواص دزیمتری ترمولومینسانس (Thermoluminescence) انتخاب شد. برای سنتز این ذرات از روش هیدروترمال استفاده شد. اندازه نانو ذرات با استفاده از آنالیز XRD، ۵۰ نانومتر به دست آمد که با اندازه‌ی به دست آمده از تصویر SEM در توافق کامل است. منحنی تابش ترمولومینسانس به دست آمده حاصل از پرتو دهی گاما توسط برنامه کامپیوتری برازش شد و پارامترهای سینتیک با استفاده از مدل مرتبه عام به دست آمد. شش قله در دماهای ۴۲۱K، ۴۴۴K، ۴۶۸K، ۵۰۷K، ۵۶۰K، ۶۰۴K در منحنی درخشش این نانو ذره مشاهده شد.

Using of $MgSO_4:Dy$ nanoparticles synthesized by hydrothermal method in thermoluminescence dosimetry for the first time

Fateme Almasi Fard^۱, Mostafa Zahedifar^{۱،۲}, Ehsan Sadeghi^۱, Somaye Harooni^۱, Maryam Kashefi Biroon^۱

^۱ Department of Physics, University of Kashan, Kashan

^۲ Institute of nano technology, Kashan University, Kashan

Abstract

$MgSO_4:Dy$ nano particle was synthesized by hydrothermal method for the first time. The XRD and SEM analysis was confirmed this synthesis method. the estimated size of ۵۰nm was obtained for this nanoparticles. the optimum TL response was yielded in ۱ mol % of Dy dopant. The glow curve of this material was deconvoluted by GO model and six peaks in ۴۲۱K, ۴۴۴K, ۴۶۸K, ۵۰۷K, ۵۶۰K, ۶۰۴K was observed.

PACS No.

معمول است که برای دزیمتری تابش های یوننده مختلف استفاده می شود. [۱] موادی برای اهداف دزیمتری مناسب هستند که یک منحنی درخشش ساده با قله های اصلی در گستره دمایی بین ۱۸۰ °C-۳۰۰ °C نشان دهند و همچنین حساسیت بالایی داشته باشد. [۲] سولفات ها یکی از معمول ترین موادی هستند که به عنوان دزیمتر مورد استفاده قرار گرفته اند. $SrSO_4$ ، $BaSO_4$ ، $CaSO_4$


مقدمه

ترمولومینسانس (TL) یا لومینسانس تحریکی گرمایی، گسیل القایی گرمایی از یک ماده جامد است که به دنبال جذب انرژی از پرتوهای یوننده اتفاق می افتد. این پدیده برای آشکار سازی / اندازه گیری تابش جذب شده، سال یابی گونه های باستانی و شناسایی عیوب در جامدات استفاده می شود. TL یک روش

نیترات و ناخالصی مس انجام می‌شود. سپس محلول حاصل را در اتوکلاو برای مدت ۱۲ ساعت و دمای 150°C قرار می‌دهیم. پس از طی این مدت رسوب حاصل را ۵ مرتبه با اتانول و به وسیله سانتریفیوژ شست و شو می‌دهیم. سپس ماده را به مدت ۲ ساعت در دمای 90°C خشک می‌کنیم. رسوب حاصل نانوذرات $\text{MgSO}_4:\text{Cu}$ است.


نتایج

شکل (۱) طیف XRD نانو ذرات MgSO_4 را نشان می‌دهد. این طیف با طیف مرجع به شماره ۱۳۶۴-۷۴ به خوبی مطابقت دارد که نشان می‌دهد نانو ذرات MgSO_4 به خوبی تشکیل شده‌اند. از روی طیف XRD و با استفاده از فرمول دبای شرم می‌توان اندازه ذرات را تخمین زد.



شکل (۱): طیف XRD نانو ذرات $\text{MgSO}_4:\text{Dy}$

در این تحقیق اندازه ذرات حدوداً ۵۰ نانومتر به دست آمد که با اندازه به دست آمده از آنالیز SEM به خوبی در توافق است. شکل (۲) تصویر SEM نانو ذرات MgSO_4 را نشان می‌دهد.



شکل (۲): تصویر SEM مربوط به نانوذرات $\text{MgSO}_4:\text{Dy}$

MgSO_4 انواع مختلفی از این دسته از مواد هستند. برای مثال کلسیم سولفات با ناخالصی‌های مختلف به عنوان دزیتر محیطی به صورت گسترده مورد استفاده قرار گرفته است، زیرا هم حساسیت بالایی دارد و هم به راحتی آماده می‌شود. [۳] در سال‌های اخیر مجموعه‌ای از فسفرهای منیزیم سولفات آماده شد‌های ترمولومینسانس آن‌ها مورد مطالعه قرار گرفت. [۴] نتایج تجربی نشان داد که حساسیت TL منیزیم سولفات بدون ناخالصی برای اهداف دزیتری بسیار پایین است. [۵] بنابراین این ماده با ناخالصی‌های مختلف مانند $\text{Dy, Mn, Tm, Eu, P, Cu}$ سنتز شد و خواص ترمولومینسانس آن‌ها مورد بررسی قرار گرفت. [۷-۳] در سال‌های اخیر نانو مواد توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده‌اند. زیرا مواد در این مقیاس ویژگی‌های جالبی از خود نشان می‌دهند. مشخص شده که خواص نوری مواد در مقیاس نانو می‌تواند با مواد حجیم کاملاً متفاوت باشد. [۸] کاهش اندازه ذرات هم باعث افزایش حالت‌های سطحی و هم نسبت بازترکیب حامل‌های بار می‌شود. گزارشات خواص ترمولومینسانس نانو مواد ویژگی‌های برجسته‌ای مانند افزایش حساسیت و همچنین اشباع رادر دزهای بالا نشان می‌دهد. [۹] با توجه به گسترش علم نانو در سال‌های اخیر، و توجه به خواص جالب مواد در مقیاس نانو، در این مطالعه نانوذرات MgSO_4 برای بررسی ویژگی ترمولومینسانس، برای اولین بار ساخته شد.

روش کار


مواد اولیه برای سنتز با خلوص بسیار بالا از شرکت مرک تهیه شد و سنتز به روش هیدروترمال انجام گرفت. برای سنتز نانو ذرات MgSO_4 ، مقداری منیزیم نیترات در مقداری اتانول در حالی که بر روی همزن مغناطیسی قرار دارد حل شد (محلول ۱). در ادامه مقدار مورد نیاز از نیترات دیسپرسیوم در اتانول حل شد. (محلول ۲). محلول ۲ را به محلول ۱ اضافه کرده و برای مدتی بر روی همزن مغناطیسی قرار داده شد. محلول دی‌متیل سولفات در اتانول آماده شده (محلول ۳) و سپس آن را به صورت قطره قطره به محلول مخلوط منیزیم نیترات و نیترات دیسپرسیوم اضافه می‌نماییم. این مرحله همزمان با بهم خوردن مداوم مخلوط منیزیم

این منحنی توسط برنامه کامپیوتری برازش شده است. همان طور که مشاهده می شود، این منحنی دارای شش قله در دماهای ۴۲۱K، ۴۴۴K، ۴۶۸K، ۵۰۷K، ۵۶۰K، ۶۰۴K می باشد. مقدار FOM، ۰٫۶۳ است که نشان می دهد که برازش با دقت نسبتاً خوبی انجام شده است جدول (۱) مقادیر پارامترهای سینتیک را که از برازش منحنی به دست آمده است نشان می دهد.

جدول (۱): پارامترهای سینتیک نانو ذرات MgSO_۴:Dy با استفاده از مدل مرتبه عام.

Peak	b	I _m	T _m	E
۱	۱٫۲۵	۳۱۹۶٫۷۶	۴۲۱٫۷۵	۱٫۰۵
۲	۱٫۳۳	۱۲۹۶٫۶۱	۴۴۴٫۴۸	۱٫۲۵
۳	۲	۱۰۹۶٫۸۷	۴۶۸٫۵۸	۱٫۴۴
۴	۲	۸۰۲٫۱۷	۵۰۷٫۲۷	۱٫۱
۵	۱٫۰۰۱	۱۱۰۲٫۷۶	۵۶۰٫۴۴	۱٫۱۲
۶	۱٫۱۱	۳۲۵٫۰۵	۶۰۴٫۰۸	۱٫۱۶

شکل ۴ منحنی پاسخ ترمولومینسانس نانو ذرات MgSO_۴:Dy بر حسب غلظت ناخالصی را نشان می دهد. طبق این شکل بهترین حساسیت این ماده در غلظت ۱ مول درصد از دیسپرسیوم می باشد.



شکل ۴: پاسخ TL نانو ذرات MgSO_۴ بر حسب غلظت Dy

معادله ای که برای تعیین پارامترهای سینتیک مرتبه عام استفاده می شود به صورت زیر است [۱۱]:


$$I(T) = I_m b^{b-1} \exp\left(\frac{E(T-T_m)}{kTT_m}\right) \times \left\{ \frac{T^2}{T_m^2} (b-1) \left(1 - \frac{2kT}{E}\right) \exp\left(\frac{E(T-T_m)}{kTT_m}\right) + 1 + (b-1) \frac{2kT_m}{E} \right\}^{\frac{-b}{b-1}} \quad (1)$$

این معادله تابعی از شدت بیشینه I_m و دمای بیشینه T_m است. در این معادله b پارامتر سینتیک بین ۱ و ۲ است. انرژی فعال سازی، T دما بر حسب کلونین و k ثابت بولتزمن می باشد.

برای تعیین میزان انطباق منحنی ترمولومینسانس تئوری و تجربی از رابطه FOM به صورت زیر استفاده شد:

$$FOM = \sum_{j=1}^{j_f} \frac{100 \cdot |y_i - y(x_i)|}{A} \quad (2)$$

که در آن y_i مربوط به مقادیر اصلی یا داده های تجربی است و $y(x_i)$ بهترین مقدار است که از طریق این انطباق به دست می آید [۱۰]. FOM میزان خطا را در انطباق بین منحنی تئوری و تجربی نشان می دهد. هرچه این مقدار کمتر باشد تطابق بیشتری بین منحنی تئوری و تجربی وجود دارد. اگر مقدار FOM کمتر از ۲/۵ به دست آید منحنی تجربی و تئوری تقریباً بر هم منطبقند و پارامترهای به دست آمده دقیق هستند. آمده است نشان می دهد.



شکل (۳): منحنی تابش نانو ذرات MgSO_۴:Dy بعد از پرتو دهی با ۱۰ KGy پرتوگاما

پس از برازش با مدل مرتبه عام دارای شش قله در دماهای ۶۰۴K , ۵۶۰K , ۵۰۷K , ۴۶۸K , ۴۴۴K , ۴۲۱K می باشد. طبق این مطالعه این نانوذرات برای دزیمتری در دزهای بالا بسیار مناسب می باشند. همچنین این نانوذرات خاصیت خطی بودن را تا دز ۱۰ کیلوگری از خود نشان دادند و تکرارپذیری مناسبی داشتند


سپاسگزاری

با تشکر از دانشگاه کاشان که همکاری لازم را در زمینه این تحقیق با اینجانب به عمل آوردند

مرجع‌ها


1. N. Salah, Thermoluminescence of gamma irradiated CaSO_4 nanorods doped with different elements, Radiation Physics and Chemistry 106, 40-45, (2015)
2. V. Ramaswamy, R.M. Vimalathithan, V. Ponnusamy, M.T. Jose, Electron Trap model: TL mechanism in BaSO_4 nanophosphor— A new approach, Journal of Luminescence 134, 791-797, (2013)
3. Chun-Xiang Zhang, P L Leung^۲, Qiang Tang^۱, Da-Ling Luo and M J Stokes, Spectral comparison of MgSO_4 doped with Dy, Mn, P, and Cu, JOURNAL OF PHYSICS D: APPLIED PHYSICS. 34, 1533-1539, (2001)
4. R S Kher, A K Apadhyay, S J Dhoble, M S K Khokhar, Luminescence studies of MgSO_4 :Dy phosphors, Indian Journal of Pure & Applied Physics, 46, 607-610, 2008
5. Da-Ling Luo, K N Yu, Chun-Xiang Zhang, Guo-Zhen Li, Thermoluminescence characteristics and dose responses in MgSO_4 :Dy, P and MgSO_4 :Dy, P, Cu phosphors, JOURNAL OF PHYSICS D: APPLIED PHYSICS. 32, 3068-3074, (1999)
6. Chun-Xiang Zhang, Qiang Tang, Da-Ling Luo, Zhi-Ren Qiu, P.L. Leung, M.J. Stokes, Investigation of the TL mechanism and defect structure in MgSO_4 doped with Eu and Mn, P impurities, Radiation Measurements 35, 161-166, (2002)
7. Zhang Chunxiang, Chen Lixin, Tang Qiang, Luo Daling, Qiu Zhiren, Emission spectra of MgSO_4 :Dy, MgSO_4 :Tm and MgSO_4 :Dy,Mn phosphors, Radiation Measurements 32, 123-128, (2000)
8. M. Zahedifar, E. Sadeghi, Z. Mohebbi, Synthesis and thermoluminescence characteristics of Mn doped CaF_2 nanoparticles, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 274, 162-166, (2012)
9. M. Zahedifar, M. Mehrabi, S. Harooni, Synthesis of CaSO_4 :Mn nano sheets with high thermoluminescence sensitivity, Applied Radiation and Isotopes 69, 1002-1006, (2011)
10. J.J. kitis, J.M. Gomez Ros, J.W.N Tuyn, Thermoluminescence glow curve deconvolution functions for first, second and general orders of kinetics, J. Phys. D: Appl. Phys. 31, 2636-2641, 1998
11. H.G. Balian, N.W. Eddy, figure of merit (FOM), an improved criterion over the normalized chisquared test for assessing goodness-of-fit of gamma-ray spectra peaks, Nucl. Instru. Meth. 145, 389-393, 1977

یکی دیگر از عواملی که سبب می شود یک ماده برای اهداف دزیمتری مناسب باشد خطی بودن آن به ازای دزهای بالاست. طبق نتایج این مطالعه نانو ذرات MgSO_4 :Dy از محدوده ۵۰ گری تا ۱۰ کیلو گری این خاصیت را نشان می دهند. شکل ۵ این واقعیت را نشان می دهد.



شکل ۵: پاسخ خطی نانوذرات MgSO_4 :Dy در دزهای مختلف

شکل ۶ تکرارپذیری این نانوذرات را پس از ۱۰ مرتبه پرتودهی در دز ۱۰۰۰ گری نشان می دهد. طبق این شکل این ماده تکرار پذیری مناسبی دارد.



شکل ۶: تکرار پذیری نانوذرات MgSO_4 :Dy بعد از ۱۰ بار تکرار

بحث و نتیجه گیری

بر اساس نتایج به دست آمده از این تحقیق نانوذرات منیزیم سولفات با ناخالصی دیسپرسیوم که برای اولین بار و به روش هیدروترمال سنتز شدند، خواص ترمولومینسانس مناسبی از خود نشان داد. درصد مولی بهینه برای ناخالصی دیسپرسیوم در این ماده ۱ مول درصد می باشد. منحنی درخشش نانوذرات منیزیم سولفات